



WOOD MAX TRANSPARENT POWER

EKSTRA GÜÇLÜ, ŞEFFAF, SU GEÇİRMEZ, DOLGU ÖZELLİKLİ, SMP TEKNOLOJİ BAZLI AHŞAP İMALAT YAPIŞTIRICISI



- Tüm hava koşullarına dayanıklı
- UV dayanıklı
- Tikсотropik
- Sarkma yapmaz, damlamaz

SERTİFİKALAR & STANDARTLAR

Sertifikalar	
	KOMO: Taşıyıcı olmayan uygulamalar için yapıştırıcılar. BRL 2339'a dayalı 32394 sertifikası (EN 204: D4 Sınıfı, Watt '91).
Standartlar	
EN 204 D4	EN 204: Yapısal olmayan uygulamalar için termoplastik ahşap yapıştırıcıların sınıflandırılması: D4

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Son derece güçlü, şeffaf, su geçirmez, di-izosiyanat içermeyen ve dolgu yapan SMP-Polimer bazlı ahşap imalat yapıştırıcısı.

UYGULAMA ALANI

Pratikte tüm ahşap türlerinin yanı sıra, alçı, (doğal) taş, (hücreli) beton, metal, sert köpük ve çeşitli sentetik malzemeler gibi birçok yapı malzemesine pratikte tüm ahşap türlerinin yapıştırılması için su geçirmez (D4) (yüzey) şeffaf yapıştırma için uygundur. Çeşitli parmak bağlantıları, dişli bağlantılar, oyma ve saplama bağlantıları, dübellere ve yaylar gibi çeşitli ahşap eklemleri kullanılarak taşıyıcı olmayan ahşap yapılar için uygundur. Cephe marangozluğu ve sandviç panelleri gibi iç ve dış uygulamalar için uygundur. Daha az uyumlu bağlantılar için (örneğin, işlenmemiş ahşap) çok uygundur. Hem dikey hem de yatay uygulamalar için idealdir. D4: Uzun süreli olarak düzenli olarak akan su veya yoğunlaşmanın bulunduğu iç mekanlar. Hava koşullarına maruz kalan dış mekanlar, yapıştırılmış ahşap için etkili koruma sağlar.

PE (polietilen), PP (polipropilen) ve PTFE için uygun değildir

ÖZELLİKLER

- Şeffaf
- Son derece yüksek nihai yapışma gücü (110 kg/cm²)
- Su geçirmez (D4)
- PU ve Solvent içermez
- İyi dolgu kapasitesi (2 mm'ye kadar)
- Hemen kazınabilir
- Kalıcı esnek
- Boyanabilir

HAZIRLIK

Çalışma Koşulları: Ortam sıcaklığı, yapıştırıcı ve yapıştırılacak malzemeler +5°C'den az olmamalıdır. Ahşap nemi tercihen %10 ile %18 arasında olmalıdır (maks. %25).

Yüzey Gereksinimleri: Yağlı ahşap türlerini Griffon Cleaner ile yağlardan arındırın. Gözeneksiz malzemeleri pürüzlendirin.

Araçlar: Silikon tabancası, ince dişli spatula (1 mm), fırça, rulo, kelepçe.

UYGULAMA

Kullanım talimatları:

Yapıştırıcıyı, en iyi sonuç için, her iki tarafa eşit şekilde, bir silikon tabancası ile uygulayın. Gerekirse, silikon tabancası, spatula, fırça veya rulo ile daha fazla yayılmasını sağlayın. Yeterli katman kalınlığını sağladığınızdan emin olun. Eklemeyi 30 dakika içinde birleştirin ve en az 3 saat sabitleyin. Prese gerek yok. Preslendiğinde, yapıştırıcının kenarlardan çıkmasını önlemek için sınırlı bir basınç kullanın.

Lekeler/kalıntılar: Islak yapıştırıcı kalıntılarını hemen temizleyin. Kuru yapıştırıcı kalıntıları yalnızca mekanik olarak çıkarılabilir.

Tavsiyelerimiz kapsamlı araştırmalara ve pratik deneyimlere dayanmaktadır. Bununla birlikte, çok çeşitli malzemeler ve ürünlerimizin uygulandığı koşullar göz önüne alındığında, elde edilen sonuçlar ve/veya ürünün kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasar için sorumluluk kabul etmiyoruz. Bununla birlikte, Servis Departmanımız ihtiyaç duyduğunuz her türlü tavsiye için her zaman hizmetinizdedir.



WOOD MAX TRANSPARENT POWER

EKSTRA GÜÇLÜ, ŞEFFAF, SU GEÇİRMEZ, DOLGU ÖZELLİKLİ, SMP
TEKNOLOJİ BAZLI AHŞAP İMALAT YAPIŞTIRICISI

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal baz:	SMP Polimer
Kimyasallara karşı direnç:	İyi
Renk:	Yarı Saydam
Tedavi oranı:	1.6 mm/24h
Yoğunluk yaklaşık.:	1,132 g/cm ³
Esneklik:	Orta düzeyde
Dolum kapasitesi:	İyi
Nihai bağ mukavemeti:	1100 N/cm ²
Sonrasında nihai bağ mukavemeti:	24 saat
Sertlik (Shore A):	90
İlk bağ kuvveti:	100 N/cm ²
Minimum sıcaklık direnci:	-20 °C
Maksimum sıcaklık direnci:	120 °C
Nem direnci:	Çok iyi
Boyanabilirlik:	Çok iyi
Kesme mukavemeti:	1100 N/cm ²
Deri değiştirme süresi:	45 dakika
Katı madde yaklaşık.:	100 %
UV dayanımı:	İyi
Viskozite:	Tiksotropik
Su geçirmezlik:	Çok iyi
Ahşap tutkalı sınıflandırması:	D4

SAKLAMA KOŞULLARI

Raf ömrü: En azından 12 üretimden aylar sonra.
+5°C ile +25°C arasında kuru bir yerde düzgün bir şekilde kapatılmış ambalajda saklayın.
Açıldıktan sonra sınırlı raf ömrü.

Tavsiyelerimiz kapsamlı araştırmalara ve pratik deneyimlere dayanmaktadır. Bununla birlikte, çok çeşitli malzemeler ve ürünlerimizin uygulandığı koşullar göz önüne alındığında, elde edilen sonuçlar ve/veya ürünün kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasar için sorumluluk kabul etmiyoruz. Bununla birlikte, Servis Departmanımız ihtiyaç duyduğunuz her türlü tavsiye için her zaman hizmetinizdedir.