



# MONTAGEKIT DIRECT VAST

## MONTAGELIJM OP BASIS VAN NEOPREENRUBBER



### PRODUCTOMSCHRIJVING

Montagelijm op basis van neopreenrubber. Ideaal voor materialen onder spanning en zware materialen.

### TOEPASSINGSGBIED

Voor het lijmen en monteren van vele bouwmaterialen op vrijwel alle ondergronden, zoals hout, metaal, kunststof, keramiek, steen, pleisterwerk en (gas)beton. Geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen zoals panelen, plafondelementen, boeiboorden, plaat- en isolatiemateriaal, regelwerk, plinten, schroten, drempels, vensterbanken, sierlijsten en decoratiemateriaal. Ideaal voor materialen onder belasting en zware materialen met behulp van de 'vast-los-vast' methode. Niet geschikt voor het verlijmen van polystyreenschuim, PE, PP en bitumen.

### EIGENSCHAPPEN

- Hoge aanvangshechting
- Hoge eindsterkte
- Blijvend elastisch
- Vullend vermogen
- Vochtbestendig
- Overschilderbaar

### VOORBEREIDING

**Verwerkingsomstandigheden:** De temperatuur van omgeving, de lijm en de te lijmen materialen mag niet lager zijn dan +5°C.

**Eisen oppervlakken:** Delen moeten schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Zorg voor een stevige ondergrond.

**Gereedschap:** Kitpistool en rubber hamer.

### VERWERKING

**Verbruik:** Bij dotsgewijze verlijming: 5-8 m<sup>2</sup>/kg. Strepen: uit 1 koker komt ca. 8-15 meter lijm (afhankelijk van diameter afgesneden spuitmond).

#### Gebruiksaanwijzing:

Voor gebruik koker aan bovenzijde openen door de plastic nippel boven de schroefdraad met een scherp mes af te snijden. Hierna de spuitmond bevestigen en deze schuin afsnijden (opening min. Ø 5 mm).

Schroefdraad afsnijden, spuitmond monteren en afsnijden op een diameter van min. 0,5 cm.

Lijm gelijkmatig, afhankelijk van de zwaarte van het materiaal, om de 10 tot 30 cm in verticale strepen of dotten aanbrengen.

Altijd lijm aanbrengen op hoekpunten en langs randen.

Materialen direct met een schuivende beweging monteren en stevig aandrukken of -kloppen. Corrigeren is nog mogelijk.

Bij zware materialen, materialen onder spanning en bij twee niet-poreuze materialen zonodig fixeren, ondersteunen of pas 'vast-los-vast' methode toe. 'Vast-los-vast' methode: Materiaal monteren, aandrukken en direct lostrekken. Na 5 minuten materialen weer bevestigen en aankloppen. Corrigeren is niet mogelijk. Na gebruik koker direct goed sluiten.

**Vlekken/resten:** Opgedroogde lijmresten zijn alleen mechanisch te verwijderen.

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Basisgrondstof:                    | Neopreenrubber   |
| Chemicaliënbestendigheid:          | Goed   |
| Kleur:                             | Beige  |
| Dichtheid ca.:                     | 1.30 g/cm <sup>3</sup>   |
| Vullend vermogen:                  | Goed   |
| Eindsterkte na:                    | 48 uur. Dit kan variëren afhankelijk van de omstandigheden, zoals materialen, temperatuur en vochtigheid |
| Handvast tijd:                     | Hecht onmiddellijk met vast-los-vast methode   |
| Minimale temperatuurbestendigheid: | -20 °C   |
| Maximale temperatuurbestendigheid: | 100 °C   |
| Overschilderbaarheid:              | Zeer goed  |
| Vastestofgehalte ca.:              | 70 %   |
| UV-bestendigheid:                  | Zeer goed  |

### OPSLAGCONDITIES

Houdbaarheid: At least 24 maanden na productie.

Droog opslaan in gesloten verpakking tussen +5°C en +25°C.

Aangebroken verpakking beperkt houdbaar.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.