



KOLMAT® EASYFIT

PRODUCTO DE CIERRE Y SELLADO ANAERÓBICO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Producto de cierre y sellado anaeróbico para uniones metálicas de rosca cónicas y cilíndricas.

CAMPO DE APLICACIÓN

Apto para, entre otras cosas, agua caliente y fría (calefacción central), vapor, gas, aceite, glicol, ácidos y bases diluidos, diversos disolventes y combustibles, y aire (a presión). Aplicable sobre, entre otras cosas, cobre, latón, acero (galvanizado) y acero inoxidable. Apto para diámetros $\leq 3''$ (ISO 7-1). Paso máximo 0,5 mm.

No apto para ácidos concentrados y ni bases ni oxígeno.

CARACTERÍSTICAS

- Carga inmediata a baja presión
- Resistente a choques térmicos y vibraciones
- Resistente a productos químicos

CALIDAD ETIQUETAS & STANDARS

Certificados	
	Certigaz: Certifié par Certigaz NF-RAC GAZ pour l'utilisation sur les installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes (arrêté du 23 février 2018).
	DVGW: Sealing product for threaded connections in gas-and water installations
Calidad etiquetas	
	EN 751-1: Materiales sellantes para juntas roscadas metálicas en contacto con gases de la 1ª, 2ª y 3ª familia y con agua caliente. Parte 1 Compuestos anaeróbicos

PREPARACIÓN

Circunstancias de aplicación: No utilizar a temperaturas $\leq +10^{\circ}\text{C}$.

Tratamiento previo de las superficies: 1. Limpiar las superficies con ayuda de un desengrasante (Griffon Primor) y un paño limpio, bien absorbente y sin pelusa (Griffon Cleaner Cloth).

APLICACIÓN

Modo de empleo:

1. Limpiar las superficies con ayuda de un desengrasante (Griffon Primor) y un paño limpio, bien absorbente y sin pelusa (Griffon Cleaner Cloth). 2. Aplicar de forma uniforme sobre las primeras 4 roscas de tornillo de la parte macho y la primera rosca de tornillo de la parte hembra. 3. Monte directamente la conexión y limpie los restos. Tiempo de secado: Formación de piel, 15-30 min, seco al tacto 1-3 horas y secado final en 12 horas. Difícilmente desmontable después de secarse.

Manchas/restos: Eliminar los restos con un producto desengrasante.

Nuestra recomendación se basa en amplios estudios y una gran experiencia práctica. Sin embargo, debido a la amplia variedad de materiales y condiciones bajo las cuales se emplean nuestros productos, no asumimos ninguna responsabilidad sobre el resultado obtenido o daño causado por mal uso. No obstante nuestro Departamento Técnico esta siempre a su disposición para cualquier consulta.



KOLMAT® EASYFIT

PRODUCTO DE CIERRE Y SELLADO ANAERÓBICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Base química:	Éster de metacrilato
Resistencia a los compuestos químicos:	Buena
Color:	Amarillo
Densidad aprox.:	1,05 g/cm ³
Firmeza final después:	12 horas
Max. brecha de unión:	0.5 mm
Temperatura mínima de aplicación:	10 °C
Temperatura máxima de aplicación:	30 °C
Resistencia mínima a la temperatura:	-55 °C
Resistencia máxima a la temperatura:	150 °C
Viscosidad aprox.:	24000 mPa·s
Resistencia al agua:	Muy buena

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Conservación: Al menos 24 meses después de la producción.
 Guardar el envase sin abrir entre +5°C y +25°C. Fecha de caducidad (MM/AA): ver envase. Cierre correctamente el embalaje después de su uso y guárdelo en un lugar seco, fresco y protegido de las heladas.
 Una vez abierto, el envase tiene conservación limitada.

Nuestra recomendación se basa en amplios estudios y una gran experiencia práctica. Sin embargo, debido a la amplia variedad de materiales y condiciones bajo las cuales se emplean nuestros productos, no asumimos ninguna responsabilidad sobre el resultado obtenido o daño causado por mal uso. No obstante nuestro Departamento Técnico esta siempre a su disposición para cualquier consulta.