FORCE EXTRÊME ET DURABILITÉ

COLLAGE ET ÉTANCHÉITÉ

NOUVEAU

Adhérence sur de nombreux supports, tels que le bois, le métal, le béton, la pierre et la mousse rigide (isolants)

Application facile et rapide (sans primer)

Résiste aux intempéries, à l'eau et à l'humidité

Peut aussi être appliqué sur supports humides

Sans solvant

Très forte adhérence pour une résistance finale élevée

Résiste aux températures entre -40 °C et +100 °C

www.griffon.eu

Griffon. Le choix des pros.

GRIFFON®

GRIFFON EST UNE MARQUE DE BISON INTERNATIONAL

Griffon France
4 Rue Nicéphore Niepce
Les Tertiales Bâtiment A
F-60200 Compiègne
Tel. +33 (0)3-44360227
Fax. +33 (0)3-44360228
info@griffonfrance.fr
www.griffonfrance.fr

Griffon Belgique
Excelsiorlaan 27, B 3
1930 Zaventem
Tel. +32 (0)37109292
Fax. +32 (0)37109290
info@griffon.be
www.griffon.be

6315176

www.griffon.eu

Griffon. Le choix des pros.

GRIFFON®

COLLAGE ET ÉTANCHÉITÉ DE L'EPDM

✔ Adhère sur de nombreux supports ✔ Résiste à l'eau
✔ Extrêmement fort ✔ Élasticité permanente

www.griffon.eu

Griffon. Le choix des pros.

COLLAGE ET ÉTANCHÉITÉ DE L'EPDM

Griffon innove avec un mastic colle extrêmement puissant garantissant l'étanchéité de l'EPDM. EPDM Max est basé sur une technologie exclusive et peut être utilisé tant pour le collage que pour l'étanchéité de l'EPDM (européen) sur de nombreux supports.

Grâce à sa forte adhérence, à sa résistance finale élevée, ainsi qu'à une très bonne résistance aux intempéries, à l'eau et à l'humidité, EPDM Max convient pour presque toutes les applications avec l'EPDM (européen). Pour ainsi garantir l'étanchéité à l'eau des toits et des bassins.

EPDM Max convient en outre pour le collage et l'étanchéité d'éléments de détail et de raccords, tels que les angles intérieurs, les angles extérieurs, les évacuations et les joints de raccordement.

MISE EN ŒUVRE : RÉALISATION D'UNE TRAVERSÉE DE TOIT

1. Assurez-vous que les éléments sont propres, mais également exempts de poussière et de graisse, puis marquez l'emplacement de la traversée de toit.
2. Appliquez EPDM Max en plusieurs lignes (larges d'env. 6 mm) à l'aide du pistolet GUN PRO Griffon. Veillez à ce que les lignes soient appliquées de façon ininterrompue, en commençant par le pourtour de l'évacuation et en terminant à environ 2 cm des bords.
3. Placez la traversée de toit et marouflez dessus, sur toute la surface, à l'aide du rouleau à maroufler, de sorte que l'adhérence du film d'EPDM soit optimale. Veillez à ce qu'EPDM Max soit visible partout le long des bords.
4. Le résultat !

MATÉRIEL

- ✔ Traversée de toit
- ✔ Craie/Marqueur
- ✔ EPDM Max
- ✔ Pistolet à mastic
- ✔ Rouleau à maroufler

Specifications techniques

EPDM MAX

SPÉCIFICATIONS

Couleur	Noir
Viscosité	Thixotrope
Densité	Env. 1,6 g/cm³
Force finale	Env. 15 kg/cm²
Résistance à la traction	Env. 12 kg/cm²
Résistance au cisaillement	Env. 15 kg/cm²
Rétrécissement	Env. 0%
Élasticité	Env. 700%

TEMPS DE SÉCHAGE*

Pelliculation	180 min.
Temps de séchage au toucher	Env. 2 heures
Vitesse de durcissement	Env. 3 mm/24 heures
Séchage définitif	Env. 48 heures

CARACTÉRISTIQUES

Résistance à l'humidité	Très bonne
Résistance à la température	De -40 ° C à + 100 ° C
Résistance à la moisissure	Bonne
Possibilité de peindre**	Oui
Capacité de remplissage	Très bonne

* Les temps de séchage peuvent varier selon le support, la quantité de produit appliquée, le taux d'humidité et la température ambiante.
** Effectuez un essai au préalable.

000142878 TL BIS fld-eindgebruiker-FR-EPDM-MAX-2020-3-luik-148x210mm-6315176.indd 2 02-09-20 14:29