



PVC GEL AQUA

HIZLI, TIKSOTROPIK, SERT PVC YAPIŞTIRICI



ÜRÜN AÇIKLAMASI

Hızlı, tiksotropik, sert PVC yapıştırıcı

UYGULAMA ALANI

Basınç ve drenaj sistemlerinde, sıkı ve gevşek montaj (boşluk doldurma) ile boruları, soketleri ve bağlantı elemanlarını birleştirmek için. Hızlı ve kolay uygulama için özel boru fırçası ile. Çapı ≤ 250 mm olanlar için uygundur. Maks. 16 bar (PN 16). Maksimal toleranslar 0.6 mm çap boşluğu / 0.2 mm pres montaj. Örneğin EN 1329, 1452, 1453 ve 1455 standartlarına uygun boru sistemleri için uygundur.

ÖZELLİKLER

- Hızlı
- Damlamaz
- Tiksotropik
- Boşluk doldurma özelliği

SERTİFİKALAR & STANDARTLAR

Sertifikalar	
	Su taşıma/bertaraf etme/depolama tesisatlarında basınçsız termoplastik boru sistemleri için yapıştırıcı (EN 14680).
	Suyun taşınması/bertarafı/depolanması için tesisatlarda basınç altındaki sıvılar için termoplastik boru sistemleri için yapıştırıcı (EN 14814).
Standartlar	
EN 14680	EN 14680: Avrupa standardı 14680 gerekliliklerini karşılar: Basınçsız termoplastik boru sistemleri için yapıştırıcı.
EN 14814	EN 14814: Avrupa standardı 14814 gerekliliklerini karşılar: Basınç altındaki akışkanlar için termoplastik boru sistemleri için yapıştırıcı.

HAZIRLIK

Çalışma Koşulları: +5°C ve altındaki sıcaklıklarda kullanmayın.

UYGULAMA

Kapsam: 1 L başına eklem sayısının belirtilmesi:

Ø	32	40	50	63	75	90	110	125	160	200	250
#	650	290	160	100	90	70	40	30	20	12	8

Kullanım talimatları:

1. Boruları düzgünce kesin, kenarları pahlayın ve çapakları temizleyin.
2. Yüzeyleri Griffon Cleaner ve Griffon Cleaner Wipes ile temizleyin.
3. Yapıştırıcıyı her iki yüzeye (boruya kalın, sokete ince) hızlı ve eşit bir şekilde (4-6x) uygulayın.
4. Eklemeyi hemen birleştirin. Fazla yapıştırıcıyı temizleyin. İlk 10 dakika boyunca eklem mekanik yükleme yapmayın. Kullanımdan hemen sonra ambalajı kapatın.

Lekeler/kalıntılar: Yapıştırıcı lekelerini Griffon Temizleyici ve Temizleme Bezi ile çıkarın.

Dikkat edilmesi gereken noktalar: Fırça boyutu ambalaj hacmine göre değişir. Bağlanacak çap için uygun bir ambalaj (fırça) kullanın.

16 - 63 mm	40 - 90 mm	50 - 160 mm	160 - 315 mm
250 ml	500 ml	1000 ml	PINCEAU

Tavsiyelerimiz kapsamlı araştırmalara ve pratik deneyimlere dayanmaktadır. Bununla birlikte, çok çeşitli malzemeler ve ürünlerimizin uygulandığı koşullar göz önüne alındığında, elde edilen sonuçlar ve/veya ürünün kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasar için sorumluluk kabul etmiyoruz. Bununla birlikte, Servis Departmanımız ihtiyaç duyduğunuz her türlü tavsiye için her zaman hizmetinizdedir.



PVC GEL AQUA

HIZLI, TIKSOTROPIK, SERT PVC YAPIŞTIRICI

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasallara karşı direnç:	Yapışkan bağlantıların kimyasal direnci, boşluk genişliğine, kuruma süresine, basınca, sıcaklığa, ortamın türüne ve konsantrasyonuna bağlıdır. Yapışkan bağlantı genellikle malzemenin kendisiyle aynı kimyasal dirence sahiptir. Bunun istisnaları, konsantre inorganik asitler, kostik çözeltiler ve güçlü oksidanlar gibi az sayıda çok agresif kimyasallardır.
Renk:	Renksiz
Yoğunluk yaklaşık.:	0,94 g/cm ³
Parlama noktası:	K1 (<21°C)
Sıcaklık direnci:	40 °C
Sıcaklık direnci, pik yük:	95 °C
Katı madde yaklaşık.:	22 %
Viskozite:	Tiksotropik
Viskozite yaklaşık.:	1450 mPa·s

Ø	16 – 63 mm		75 – 110 mm		125 – 250 mm		16 – 250 mm
°C	10 BAR	16 BAR	10 BAR	16 BAR	10 BAR	16 BAR	ÉCOULEMENT
5°C - 10°C	4 heures	8 heures	8 heures	16 heures	16 heures	32 heures	2 heures
>10°C	2 heures	4 heures	4 heures	8 heures	8 heures	16 heures	1 heure
24 heures réseaux d'eau potable							

* Kurlenme süresi a.o. yüzeye, kullanılan ürün miktarına, nem seviyesine ve ortam sıcaklığına bağlı olarak değişebilir.

SAKLAMA KOŞULLARI

Açılmamış ambalajda +5°C ile +25°C arasında saklanır. Son Kullanma Tarihi (AY/YIL): ambalaja bakın. Kullanımdan sonra ambalajı düzgün bir şekilde kapatın ve kuru, serin ve don olmayan bir yerde saklayın.

Tavsiyelerimiz kapsamlı araştırmalara ve pratik deneyimlere dayanmaktadır. Bununla birlikte, çok çeşitli malzemeler ve ürünlerimizin uygulandığı koşullar göz önüne alındığında, elde edilen sonuçlar ve/veya ürünün kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasar için sorumluluk kabul etmiyoruz. Bununla birlikte, Servis Departmanımız ihtiyaç duyduğunuz her türlü tavsiye için her zaman hizmetinizdedir.