



WOOD ADHESIVE PVAC ES30 (D2)

HIZLI, NEME DAYANIKLI, PVAC AHŞAP YAPIŞTIRICI



ÜRÜN AÇIKLAMASI

Hızlı, neme dayanıklı, beyaz PVAC ahşap yapıştırıcı.

UYGULAMA ALANI

Pratikte tüm yumuşak, sert ve egzotik ahşap türlerinin suya dayanıklı (D2) birleştirilmesi ve laminasyonu için uygundur. Çeşitli parmak bağlantıları, dişli bağlantılar, oyma ve saplama bağlantıları, dübellere ve yaylar gibi çeşitli ahşap eklemleri kullanılarak taşıyıcı olmayan ahşap yapılar için uygundur. Örneğin, oturma odaları ve ofislerde kapılar ve mobilyalar gibi iç mekan uygulamaları için uygundur. Ahşap, sert ve yumuşak levha, yonga levha, çok katmanlı kontrplak, MDF, kağıt, karton ve sert levha yüzeylerine yapıştırma için uygundur. Ayrıca, ahşap yüzey üzerine kaplama ve sert plastik levha (HPL, Formica, Duropal, Resopal) laminasyonu için de uygundur. D2: Ara sıra ve kısa süreli olarak artan bağıl nemin meydana geldiği iç mekanlar, ahşap nem seviyesinin %18'in altında kaldığı yerlerdir.

ÖZELLİKLER

- Hızlı
- İç mekan kullanımı için
- Neme dayanıklı
- Kurduğunda şeffaf
- Solventsiz
- Boyanabilir

SERTİFİKALAR & STANDARTLAR

Sertifika



KOMO: Taşıyıcı olmayan uygulamalar için yapıştırıcılar. Sertifika 32394 (EN 204: D2 Sınıfı).

Standartlar

EN 204
D2

EN 204: Yapısal olmayan uygulamalar için termoplastik ahşap yapıştırıcıların sınıflandırılması: D2

HAZIRLIK

Çalışma Koşulları: Ortam sıcaklığı, yapıştırıcı ve yapıştırılacak malzemeler +5°C'den az olmamalıdır. %65'e kadar bağıl nem. Ahşap nem seviyesi %8 ile %12 arasında olmalıdır.

Ön Yüzey İşlemi: Yüzeyler temiz, toz ve yağdan arındırılmış ve birbirine iyi oturmalıdır. Yağlı ahşap türlerini uygun bir temizleyici ile yağdan arındırın.

Araçlar: İnce dişli spatula (1 mm), fırça, rulo veya yapıştırıcı enjeksiyon ekipmanı, kelepçeler veya pres.

UYGULAMA

Kapsam: 5-7 m²/kg, malzemelerin niteliğine bağlı olarak her iki tarafa uygulanmıştır.

Kullanım talimatları:

Yapıştırıcıyı bir veya her iki parçaya ince ve eşit bir şekilde ince dişli spatula (1 mm), fırça, rulo veya pnömatik yapıştırıcı enjeksiyon ekipmanı kullanarak uygulayın. Yapıştırıcının birkaç dakika emilmesine izin verin. Ekleme 6 dakika içinde birleştirin, ardından sıkıştırın veya presleyin.

Lekeler/kalıntılar: Yapıştırıcı kalıntılarını hemen su ile çıkarın. Kurumuş yapıştırıcı kalıntıları yalnızca mekanik olarak çıkarılabilir.

Dikkat edilmesi gereken noktalar: Metal parçalarda (örneğin pompa veya makine bileşenleri) korozyondan kaçının. Sadece mekanik olarak uygulanabilen asite dayanıklı bileşenler kullanın.

Tavsiyelerimiz kapsamlı araştırmalara ve pratik deneyimlere dayanmaktadır. Bununla birlikte, çok çeşitli malzemeler ve ürünlerimizin uygulandığı koşullar göz önüne alındığında, elde edilen sonuçlar ve/veya ürünün kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasar için sorumluluk kabul etmiyoruz. Bununla birlikte, Servis Departmanımız ihtiyaç duyduğunuz her türlü tavsiye için her zaman hizmetinizdedir.



WOOD ADHESIVE PVAC ES30 (D2)

HIZLI, NEME DAYANIKLI, PVAC AHŞAP YAPIŞTIRICI

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal baz:	Polivinil asetat dispersiyonu
Renk:	Beyaz
Kürleme/kurutma sonrası renk:	Şeffaf
Yoğunluk yaklaşık.:	1.1 g/cm ³
Seyreltin:	Sadece su ile seyreltin.
Dolum kapasitesi:	Sıfır
Parlama noktası:	K3 (>55°C)
Minimum sıcaklık direnci:	-20 °C
Maksimum sıcaklık direnci:	60 °C
Nem direnci:	İyi
Açık zaman:	6 dakika
Boyanabilirlik:	İyi
pH-değeri:	4,5
Basınç:	5-10 kg/cm ²
Katı madde yaklaşık.:	60 %
Basma süresi (+20°C):	4-15 dakika (gerginlik durumunda daha fazla)
Viskozite:	Sıvı
Viskozite yaklaşık.:	12000 mPa·s
Su geçirmezlik:	Sınırlı
Beyaz nokta:	6 °C

SAKLAMA KOŞULLARI

Raf ömrü: En azından 36 üretimden aylar sonra.
+10°C ile +20°C arasında kuru bir yerde düzgün bir şekilde kapatılmış ambalajda saklayın.
Açıldıktan sonra sınırlı raf ömrü.

Tavsiyelerimiz kapsamlı araştırmalara ve pratik deneyimlere dayanmaktadır. Bununla birlikte, çok çeşitli malzemeler ve ürünlerimizin uygulandığı koşullar göz önüne alındığında, elde edilen sonuçlar ve/veya ürünün kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasar için sorumluluk kabul etmiyoruz. Bununla birlikte, Servis Departmanımız ihtiyaç duyduğunuz her türlü tavsiye için her zaman hizmetinizdedir.