



IPS-300

EMİCİ GÖZENEKLI YÜZEYLER İÇİN, GÖRÜNMEZ, SU BAZLI,
MINERAL YÜZEY EMPRENYE SOLÜSYONU



ÜRÜN AÇIKLAMASI

Emici gözenekli yüzeyler için, görünmez, su bazlı, mineral yüzey emprenye solüsyonu. İşlem gören yüzey su ve kir geçirmez hale gelir, renk değiştirmez ve buhar geçirgenliğini korur. Yağmur sızıntısı ve kirliliğe karşı 10 yıl koruma sağlar, yalıtım kapasitesini artırır, bu da enerji tasarrufuna yol açar.

UYGULAMA ALANI

Cepheler, tuğla, beton, silikat tuğla, kumtaşı, kireçtaşı, gözenekli doğal taşlar ve karolar gibi emici ve gözenekli mineral yüzeyler için

ÖZELLİKLER

- Su ve kir geçirmez
- Buhar geçirgen
- UV dayanıklı
- Yüzey rengini etkilemez
- Hidrofobik teknoloji
- Dayanıklı etki: 10 yıl koruma

SERTİFİKALAR & STANDARTLAR

Sertifikalar	
	KOMO: Görünmez yüzey emprenye. BRL 1154'e dayalı SKGIKOB.012462 sertifikası.

HAZIRLIK

Çalışma Koşulları: +5 °C ile +35 °C arasındaki sıcaklıklarda kullanın. Uygulama sırasında yüzey sıcaklığı 40°C'yi geçmemelidir. Eğer yağmur bekleniyorsa, 4 saat içinde uygulama yapmayın.

Kişisel güvenlik: Koruyucu eldiven / koruyucu giysi / göz koruma / yüz koruma giyin

Yüzey Gereksinimleri: Gözeneksiz mineral yüzeyler için uygun değildir. Her zaman önceden küçük (tercihen görünmeyen) bir yerde deneyin.

Araçlar: Basınçlı sprey tabancası

UYGULAMA

Kapsam: 5 litre IPS-300®, 2 kat (ıslak üzerine ıslak) uygulandığında yaklaşık 13 - 17 m² yüzey için yeterlidir. Gerçek tüketim, yüzeyin gözenekliliğine, uygulama yöntemine, deneyime ve hava koşullarına bağlıdır.

Kullanım talimatları:

Yüzeyin gözenekliliğini önceden kontrol edin! Yüzeyi kir, toz, yağ, eski boya, tuz birikintisi ve organik büyümeden temizleyin. Eğer yeşil alg temizleyici, asidik veya alkali temizlik maddesi kullanıldıysa, yüzeyi iyice su ile durulayın. Uygulamadan önce yüzeyin tamamen kuru olması gerekir. İşlem görmeyecek yüzeyleri, pencere çerçeveleri, pencereler ve bitkiler gibi maskeleyin. Eğer yağmur bekleniyorsa, 4 saat içinde uygulama yapmayın. Basınçlı sprey cihazını doldurmadan önce bidonu çalkalayın. IPS-300®'ü sulandırmayın. Yüzeye yaklaşık 20 cm mesafeden, yukarıdan aşağıya doğru 1-2 m²'lik küçük bölümlere püskürtün. Her zaman ikinci katmanı 'ıslak üzerine ıslak' uygulayın - önceki uygulamadan 10 dakika içinde. İşlem görmüş yüzey kuruduktan sonra ek bir katman uygulamak mümkün değildir. IPS-300®, küçük yüzeylerde fırça veya rulo ile de uygulanabilir. Araçları temizlemek için su kullanın. Yüzey, 12 saat sonra su ve kir itici hale gelir - maksimum koruma 7 gün sonra sağlanır.

Lekeler/kalıntılar: Taze kalıntı - ürün kurumadan önce taze kalıntıları silin ve su ile temizleyin. 24 saat sonra beyaz bir tabaka oluşursa, bu yalnızca mekanik olarak çıkarılabilir. Beyaz lekeleri dikkatlice çıkarmak için elektrikli matkapta kullanılabilen ince bir zımpara pedi / ovma pedi kullanın.

Tavsiye: Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ürün kabını veya etiketini elinizin altında bulundurun.

Dikkat edilmesi gereken noktalar: Her zaman önceden küçük (tercihen görünmeyen) bir yerde deneyin. Korozyon riski: pencere çerçeveleri, pencereler ve bitkiler gibi çevredeki malzemeleri koruyun. Aşırı uygulama durumunda, (kuruduktan sonra) çıkarılması zor olan beyaz bir kalıntı oluşabilir.

Tavsiyelerimiz kapsamlı araştırmalara ve pratik deneyimlere dayanmaktadır. Bununla birlikte, çok çeşitli malzemeler ve ürünlerimizin uygulandığı koşullar göz önüne alındığında, elde edilen sonuçlar ve/veya ürünün kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasar için sorumluluk kabul etmiyoruz. Bununla birlikte, Servis Departmanımız ihtiyaç duyduğunuz her türlü tavsiye için her zaman hizmetinizdedir.



IPS-300

EMİCİ GÖZENEKLI YÜZEYLER İÇİN, GÖRÜNMEZ, SU BAZLI,
MINERAL YÜZEY EMPRENYE SOLÜSYONU

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal baz:	Silanes
Renk:	Şeffaf
Kürleme/kurutma sonrası renk:	Şeffaf
Yoğunluk yaklaşık.:	1 g/cm ³
Seyreltin:	Seyreltmeyin.
Kuruma/Kürleme süresi yaklaşık.*:	24 saat
Minimum uygulama sıcaklığı:	5 °C
Maksimum uygulama sıcaklığı:	35 °C
Minimum sıcaklık direnci:	-20 °C
Maksimum sıcaklık direnci:	90 °C
Nem direnci:	Çok iyi
Boyanabilirlik:	Evet
pH-değeri:	14
UV dayanımı:	Çok iyi

* Kürleme süresi a.o. yüzeye, kullanılan ürün miktarına, nem seviyesine ve ortam sıcaklığına bağlı olarak değişebilir.

SAKLAMA KOŞULLARI

Raf ömrü: En azından 18 üretimden aylar sonra.

Kuru bir yerde, kapalı ambalajda, +5 °C ile +25 °C arasındaki sıcaklıkta saklayın. Son kullanma tarihi (AY/YIL): pakette belirtilmiştir.

Açıldıktan sonra sınırlı raf ömrü.

Tavsiyelerimiz kapsamlı araştırmalara ve pratik deneyimlere dayanmaktadır. Bununla birlikte, çok çeşitli malzemeler ve ürünlerimizin uygulandığı koşullar göz önüne alındığında, elde edilen sonuçlar ve/veya ürünün kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasar için sorumluluk kabul etmiyoruz. Bununla birlikte, Servis Departmanımız ihtiyaç duyduğunuz her türlü tavsiye için her zaman hizmetinizdedir.