



SKIMMER ONARIMI - PROFESYONEL HAVUZ KALİTESİ

HIZLI SKIMMER ONARIM ÇÖZÜMÜ



ÜRÜN AÇIKLAMASI

Yapısal çalışma gerektirmeden skimmerlerdeki çatlakları onarmak için tam kit. Havuz suyu tedavilerine (örneğin klor, tuz, ozon) dayanıklıdır. Hasar görmüş ABS bileşenlerini güçlendirir. Dahil olan tekstil kumaşı ile birlikte 2 cm'ye kadar çatlakları onarır.

UYGULAMA ALANI

Havuz skimmerleri, drenajlar ve nozul ile diğer ABS plastik parçaları için uygundur.

ÖZELLİKLER

- Tam kit, 125 ml kap, fırça ve 10 cm x 20 cm tekstil kumaşı içerir.
- Hızlı ve THF içermeyen formül – Güvenli ve hızlı onarım için.
- Jel formülü sayesinde damlamaz, dik yüzeylerde şeklini korur, skimmer gövdesindeki çatlaklar için idealdir.
- Boşluk doldurma – formül, eklemlerdeki boşlukları ve aralıkları doldurmak üzere geliştirilmiştir, düzensiz yüzeylerde bile güçlü bir bağ sağlar.
- Klor, tuz ve ozon tedavilerine dayanıklıdır.

HAZIRLIK

Çalışma Koşulları: +5°C'nin altındaki sıcaklıklarda kullanmayın.

Araçlar: Makas, Zımpara Kağıdı

UYGULAMA

Kullanım talimatları:

1. Skimmerin altındaki havuz su seviyesini, hasarlı alanın tamamen kuru olduğundan emin olmak için düşürün.
2. Onarılacak alanı kir, pislik ve yağdan arındırın. 3. Çatlağın etrafındaki yüzey derisini ince zımpara kağıdı ile zımparalayıp yapışmayı artırın. 4. Tekrar Griffon Clean & Prime ve Temizleme Bezi kullanarak temizleyin.
5. Skimmer Onarım Çimentosunu çatlağın etrafına ve içine uygulayın. Not: Ürünün çatlağa tamamen nüfuz etmesine izin verin ve yaklaşık 10 dakika kurumasını bekleyin. Çatlağın üzerine birkaç kalın çimento katmanı uygulayarak tekrarlayın (kurumasını bekleyin). 5 mm'den büyük çatlakları kapatmak için tekstil kumaşını kullanın. Kullanım sonrası ambalajı hemen kapatın.

Lekeler/kalıntılar: Yapıştırıcı lekelerini Griffon Clean & Prime ve Griffon Temizleme Bezi ile çıkarın.

Dikkat edilmesi gereken noktalar: Ürünün tamamen kuruması için havuzu yeniden doldurmadan ve skimmeri çalıştırmadan önce 24 saat bekleyin.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal baz:	PVC'nin bir çözücü karışımı içinde çözeltisi
Kimyasallara karşı direnç:	Yapışkan bağlantıların kimyasal direnci, boşluk genişliğine, kuruma süresine, basınca, sıcaklığa, ortamın türüne ve konsantrasyonuna bağlıdır. Yapışkan bağlantı genellikle malzemenin kendisiyle aynı kimyasal dirence sahiptir. Bunun istisnaları, konsantre inorganik asitler, kostik çözeltiler ve güçlü oksidantlar gibi az sayıda çok agresif kimyasallardır.
Renk:	Renksiz
Yoğunluk yaklaşık:	0.89 g/cm ³
Parlama noktası:	K1 (<21°C)
Sıcaklık direnci:	40 °C
Sıcaklık direnci, pik yük:	95 °C
Katı madde yaklaşık:	21 %
Viskozite:	Tiksotropik
Viskozite yaklaşık:	1200 mPa·s

SAKLAMA KOŞULLARI

Raf ömrü: En azından 15 üretimden aylar sonra.

Açılmamış ambalajda +5°C ile +25°C arasında saklanır. Son Kullanma Tarihi (AY/YIL): ambalaja bakın. Kullanımdan sonra ambalajı düzgün bir şekilde kapatın ve kuru, serin ve don olmayan bir yerde saklayın.

Açıldıktan sonra sınırlı raf ömrü.

Tavsiyelerimiz kapsamlı araştırmalara ve pratik deneyimlere dayanmaktadır. Bununla birlikte, çok çeşitli malzemeler ve ürünlerimizin uygulandığı koşullar göz önüne alındığında, elde edilen sonuçlar ve/veya ürünün kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasar için sorumluluk kabul etmiyoruz. Bununla birlikte, Servis Departmanımız ihtiyaç duyduğunuz her türlü tavsiye için her zaman hizmetinizdedir.