



POLY MAX® FIX & SEAL EXPRESS

COLA E VEDA SEM SOLVENTES COM ELEVADA ELASTICIDADE E RÁPIDA AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIA



- Cura aprox. 2 mm / 24 horas
- Resistente aos fungos

NORMAS

Certificados	
	TÜV: Aprovado e certificado pela TÜV Rheinland para resistência ao corte, resistência à tração, elasticidade e aderência a diferentes materiais. Certificado TÜV 43168.
	EMICODE: Sistema de classificação (GEV) de propriedades de emissão para produtos de construção em áreas interiores. EC-1 Plus (Emissões muito baixas Plus)

PREPARAÇÃO

Condições de trabalho: À temperatura ambiente, a cola e os materiais a colar devem estar a pelo menos +5°C.

Requisitos da superfície: As superfícies devem estar limpas, isentas de pó e gordura. A superfície deve ser sólida. A superfície pode estar ligeiramente húmida. Não é necessário o uso de primário.

Ferramentas: Pistola de selantes e martelo de borracha.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Cola e veda sem solventes à base de Polímero-SMP com elevada elasticidade e rápida aquisição de resistência. Ideal para fixação e vedação ao mesmo tempo.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Para unir e fixar diversos materiais de construção em quase todas as superfícies, como madeira, gesso, pedra (natural), betão (celular), metal, espuma rígida e vários plásticos.

Adequado para aplicações internas e externas, tais como estruturas de madeira, rodapés, ripas, peitoris e materiais de isolamento e folha. Também adequado para selar juntas, costuras e fissuras em estruturas de janelas (sintéticas), fascia de telhado, telhados, calhas, paredes, clarabóias e chaminés. Para todas as aplicações profissionais, incluindo construção de paredes e interiores, casas, anexos e outras infraestruturas. Não adequada para PE, PP, PTFE, reboco e betume. Ao colar plásticos efetue sempre previamente um teste de adesão. A adesão aos plásticos pode variar dependendo do tipo do material sintético e da qualidade do plástico.

PROPRIEDADES

- Elevada elasticidade permanente
- Aquisição de força de agarre muito rápida
- Muito boa capacidade de enchimento
- Boa viscosidade
- Não encolhe, 100% adesivo
- Sem solventes
- Fácil de alisar
- Resistente às intempéries
- Resistente a temperaturas entre -40°C e +100°C
- Pintável

O nosso aconselhamento é baseado numa extensa pesquisa e experiência prática. No entanto, tendo em conta a grande diversidade de materiais e condições nas quais os nossos produtos são aplicados, não podemos ser responsabilizados pelos resultados obtidos e/ou por qualquer dano causado pelo uso do nosso produto. Todavia, estamos sempre disponíveis para o aconselhar.



POLY MAX® FIX & SEAL EXPRESS

COLA E VEDA SEM SOLVENTES COM ELEVADA ELASTICIDADE E RÁPIDA AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIA

APLICAÇÃO

Cobertura: Com ligação por pontos: 5–8 m²/kg. Linhas: um cartucho debita aproximadamente 8–15 metros de adesivo (dependendo do diâmetro do bocal).

Instruções de utilização:

Antes de usar abra o cartucho na parte superior cortando o bocal de plástico acima da rosca com uma faca afiada. Em seguida fixe a ponteira e corte em ângulo (abertura de pelo menos Ø 5 mm).

Corte a rosca do topo, enrosque a ponteira e corte com um diâmetro de pelo menos 0,5 cm.

COLAGEM/MONTAGEM: Corte o bocal da rosca, enrosque a ponteira e corte a um diâmetro de pelo menos 0,5 cm.

Dependendo do peso do material, aplique o adesivo uniformemente em tiras verticais ou pontos em intervalos entre 10 e 40 cm. Aplique sempre adesivo nos cantos e ao longo das bordas. Una os materiais com um movimento de empurrar e pressione ou bata firmemente para os juntar. É possível efetuar correções. Para materiais pesados, podem ser necessários fixadores ou suportes. Feche o cartucho corretamente imediatamente após o uso. **SELAGEM:** Corte o bocal da rosca, enrosque a ponteira e corte em ângulo com a largura desejada para a junta. Aplique o selante no fundo da junta e alise dentro de 10 minutos usando um dedo molhado (água com detergente sem limão), espátula ou alisador de selantes. Alise as juntas verticais de baixo para cima. Feche o cartucho corretamente imediatamente após o uso.

Manchas/resíduos: Remova imediatamente os resíduos de adesivo com aguarrás. Restos de cola seca são apenas removíveis mecanicamente.

Pontos a ter em conta: Os tempos de secagem seguintes baseiam-se na colagem de pelo menos um material poroso e uma camada adesiva de aprox. 1 mm de espessura. Se dois materiais não porosos estão a ser colados e/ou a camada de adesivo é mais espessa, os tempos de secagem podem ser substancialmente mais longos. Evite o contacto direto duradouro com a radiação UV (por exemplo, aplicações de vedação ao ar livre).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Elasticidade E-modulus:	0.9 MPa
Base química:	Polímero com memória de forma (SMP)
Resistência a produtos químicos:	Boa
Tempos de endurecimento:	2.5 mm/24h
Densidade ca.:	1.04 g/cm ³
Elasticidade:	Boa
Alongamento de rutura:	250 %
Capacidade de enchimento:	Muito boa
Resistência final da colagem depois:	4 horas. Pode variar consoante circunstâncias específicas, como a materiais, temperatura e a humidade.
Dureza (Shore A):	42
Resistência de ligação inicial depois:	2 horas. Pode variar consoante circunstâncias específicas, como a materiais, temperatura e a humidade.
Resistência à temperatura mínima:	-40 °C
Resistência à temperatura máxima:	100 °C
Resistência ao bolor:	Boa
Resistência à humidade:	Muito boa
Capacidade de pintura:	Boa
Resistência ao corte:	250 N/cm ²
Tempo de formação de pele:	30-45 minutos
Conteúdo sólido ca.:	100 %
Solvente livre:	Sim
Resistência à tração (N/cm ²) ca.:	150 N/cm ²
Resistência a raios UV:	Moderada
Viscosidade:	Pastosa
Resistência à água:	Boa

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Prazo de validade: Pelo menos 18 meses após a produção. Guardar em local seco com a embalagem bem fechada e a temperatura entre +5°C e +25°C.

Duração de armazenamento limitada após abertura.

O nosso aconselhamento é baseado numa extensa pesquisa e experiência prática. No entanto, tendo em conta a grande diversidade de materiais e condições nas quais os nossos produtos são aplicados, não podemos ser responsabilizados pelos resultados obtidos e/ou por qualquer dano causado pelo uso do nosso produto. Todavia, estamos sempre disponíveis para o aconselhar.