SILPAT®

PÂTE D'ÉTANCHÉITÉ POUR ÉTANCHER LES RACCORDS FILETÉS MÉTALLIQUES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière première de base:	Huile minérale avec charges
Couleur:	Gris
Densité env.:	1,3 g/cm³
Viscosité:	Pâteuse

CONDITIONS DE STOCKAGE

Durée de conservation: Au moins 24 mois après la production. A conserver dans son emballage non ouvert entre +5°C et +25°C. A utiliser avant (MM/AA) : voir emballage. Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel.
Conservation limitée après ouverture.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Pâte d'étanchéité pour étancher les raccords filetés métalliques.

DOMAINE D'APPLICATION

Pour étancher des raccords filetés métalliques, p.ex. dans des systèmes au gaz, à l'eau (installations de CC) et à l'air comprimé. Utiliser en combinaison avec de la filasse. Utiliser sans chanvre pour le gaz naturel, le propane et le butane.
Gaz : -20°C à +70 °C, max. 5 bars. Eau : 95°C, max. 16 bars : +130° C, max. 7 bars.
Ne convient pas à l'oxygène.

PROPRIÉTÉS

· Ne durcit pas
· Reste réglable
· Démontable
· Étanchéité absolue
· Résiste à des températures de -20°C à +130°C

LABELS DE QUALITÉ & STANDARDS

Standards	
EN 751-2	EN 751-2 Arp: Matériaux d'étanchéité pour raccords filetés en contact des gaz de la 1ère, 2ème et 3ème famille et de l'eau chaude - Partie 2: composition d'étanchéité non durcissante.

PRÉPARATION

Pré-traitement des surfaces: Bien nettoyer et dégraisser les surfaces.

MISE EN OEUVRE

Mode d'emploi:
1. Appliquer uniformément et abondamment la pâte sur tout le filetage. 2. Pour les systèmes à eau, d'abord apposer le chanvre dans le filetage (dans le sens du filet). 3. Assembler le raccord.
Taches/résidus: Éliminer les restes avec un dégraissant.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des experiences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les resultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à vote entière disposition pour vous offrir des conseils.