

EXTREEM STERK EN DUURZAAM

VERLIJMEN EN AFDICHTEN

NIEUW

Hechting op vele
ondergronden zoals hout,
metaal, beton, steen en
hardschuim

Eenvoudig en snel
aanbrengen
(geen primer nodig)

Weer-, water- en
vochtbestendig

Ook toepasbaar op
natte ondergronden

Oplosmiddelvrij

Zeer sterke hechting
en hoge eindsterkte

Temperatuurbestendig
van -40°C tot +100°C



GRIFFON IS EEN MERK VAN BISON INTERNATIONAL

Griffon Nederland

Dr. A.F. Philipsstraat 9
Postbus 160
NL-4460 AD Goes
Tel. +31 (0)113235700
Fax. +31 (0)113232077
info@griffon.nl
www.griffon.nl

Griffon België

Excelsiorlaan 27, B 3
1930 Zaventem
Tel. +32 (0)37109292
Fax. +32 (0)37109290
info@griffon.be
www.griffon.be

www.griffon.eu



VERLIJMEN & AFDICHTEN VAN EPDM

- ✓ Vele ondergronden
- ✓ Waterbestendig
- ✓ Extreem sterk
- ✓ Blijvend elastisch



www.griffon.eu

Griffon. De keuze van de prof.



VERLIJMEN & AFDICHTEN VAN EPDM

Griffon introduceert een nieuwe, zeer sterke EPDM lijm en afdichtingskit. EPDM Max is gebaseerd op innovatieve SMP-Polymer en kan worden gebruikt voor zowel het verlijmen als afdichten van (Europees) EPDM op vele ondergronden.

Door de sterke hechting en hoge eindsterkte in combinatie met een zeer goede weer-, water- en vochtbestendigheid is EPDM Max geschikt voor bijna elke toepassing met (Europees) EPDM, zoals het waterdicht maken van daken en bassins. EPDM Max is tevens geschikt voor het verlijmen en afdichten van details en hulpstukken zoals binnenhoeken, buitenhoeken, afvoeren en naadverbindingen.

STAPPENPLAN: DAKDOORVOER PLAATSEN



- 1

Zorg dat delen schoon, stof- en vetvrij zijn en markeer de positie van de dakdoorvoer.
- 2

Breng met een kokerpistool EPDM Max aan in meerdere rillen (van ca. 6 mm breed). Zorg ervoor dat de rillen ononderbroken worden aangebracht, beginnend rondom de afvoer en eindigend ca. 2 cm vanaf de randen.
- 3

Plaats de dakdoorvoer en druk deze over het gehele oppervlak stevig aan met de aandrukroller zodat de EPDM folie zich optimaal hecht. Zorg ervoor dat EPDM Max overal langs de randen zichtbaar is.
- 4

Het resultaat!

BENODIGDHEDEN

- ✓ Dakdoorvoer
- ✓ Krijt/Aftekenstift
- ✓ EPDM Max
- ✓ Kokerpistool
- ✓ Aandrukroller

Technische specificaties

EPDM MAX



SPECIFICATIES

Kleur	Zwart
Viscositeit	Tixotroop
Dichtheid	Ca. 1,6 g/cm³
Eindsterkte	Ca. 15 kg/cm²
Treksterkte	Ca. 12 kg/cm²
Afschuifsterkte	Ca. 15 kg/cm²
Krimp	Ca. 0%
Elasticiteit	Ca. 700%

DROOGTIJDEN*

Huidvormingstijd	180 min.
Handvasttijd	Ca. 2 uur
Doorhardingssnelheid	Ca. 3 mm/24 uur
Maximale eindsterkte	Ca. 48 uur

EIGENSCHAPPEN

Vochtbestendigheid	Zeer goed
Temperatuurbestendigheid	Van -40°C tot +100°C
Schimmelbestendigheid	Goed
Overschilderbaarheid**	Goed
Vullend vermogen	Zeer goed

* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, vochtgehalte en omgevingstemperatuur.
** Van tevoren testen.