RPS-300®

TRANSPARENTE OBERFLÄCHENERNEUERUNG MIT HYDROPHOBER TECHNOLOGIE

PRODUKTBESCHREIBUNG

Transparente Oberflächenerneuerung mit hydrophober Technologie. Stellt die ursprüngliche Farbe von verfärbten/verwitterten beschichteten Metall- und Kunststoff-Oberflächen (PVC/ABS/PE/etc.) wieder her und verbessert das Erscheinungsbild von unbehandeltem Naturstein.

ANWENDUNGSBEREICH

Geeignet für verfärbtes/verwittertes beschichtetes Metall, viele Kunststoffe (PVC/ABS/PE/etc.) und unbehandelten Naturstein. Stellt die Farbe von Fensterrahmen, Fassadenplatten, Fensterbänken und anderen beschichteten Metall-Oberflächen wieder her.
Nicht geeignet zur Wiederherstellung der Originalfarbe von weiß gefärbten Kunststoffen und nicht geeignet für weiße Kunststoffe und Autolacke.

EIGENSCHAFTEN

· Stellt die ursprüngliche Farbe wieder her
· Oberflächen werden wasser- und schmutzabweisend
· Hydrophobierende Technologie
· Glänzender Effekt oder mattes Finish
· UV-beständig

VORBEREITUNG

Verarbeitungsbedingungen: Nur bei Temperaturen zwischen +5 °C und +35 °C verarbeiten.
Persönliche Sicherheit: Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen.
Vorbereitung der Oberflächen: Mask windows and glass to prevent staining on the glass. Also, do not touch the glass with used gloves.

VERARBEITUNG

Verbrauch: 500 ml sind ausreichend für ca. 10 m²
Gebrauchsanleitung:
Für saubere, fettfreie und trockene Oberflächen sorgen. Beschichtung mit einem sauberen, fusselfreien Tuch gleichmäßig, dünn auftragen. Eine glänzende Oberfläche auf Naturstein kann durch Auftragen einer weiteren Schicht nach dem Trocknen der ersten Schicht erreicht werden. Für ein mattes Finish eine Schicht auftragen und die behandelte Oberfläche nach einer Stunde mit einem sauberen Tuch abwischen. Bei Natursteinen mit sehr rauer Oberfläche wird ein Auftrag mit dem Pinsel empfohlen. Das Produkt ist innerhalb von 24 Stunden ausgehärtet.
Flecken/Rückstände: Verschüttetes Material direkt mit einem fusselfreien Tuch aufnehmen.
Verarbeitungshinweise: Es wird empfohlen, zunächst eine kleine Probefläche an einer nicht sichtbaren Stelle zu behandeln, um sicherzustellen, dass das gewünschte Aussehen erreicht wird.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Basis:	Silane
Farbe:	Transparent
Farbe nach Aushärtung/ Trocknung:	Transparent
Dichte ca.:	1,03 g/cm³
Verdünnung:	Nicht verdünnen.
Trocknungs-/ Aushärtungszeit ca.*:	24 Stunden
Minimale Anwendungstemperatur:	5 °C
Maximale Anwendungstemperatur:	35 °C
Minimale Temperaturbeständigkeit:	-20 °C
Maximale Temperaturbeständigkeit:	90 °C
Überstreichbarkeit:	Nein
UV-Beständigkeit:	Sehr gut
Viskosität:	Flüssig
Wasserbeständigkeit:	Sehr gut

* Die Aushärtungszeiten können variieren und sind u.a. abhängig von Untergrund, aufgetragener Produktmenge, Materialfeuchtigkeit und Umgebungstemperatur.

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Haltbarkeit: Mindestens 24 Monate ab Herstellung.
Lagern Sie die Flasche fest verschlossen und aufrecht. Mindestens 24 Monate haltbar, wenn das Produkt in der verschlossenen Verpackung an einem trockenen Ort bei einer

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.

RPS-300®

TRANSPARENTE OBERFLÄCHENERNEUERUNG MIT HYDROPHOBER TECHNOLOGIE

Temperatur zwischen +5 °C und +25 °C gelagert wird. Nach dem Öffnen begrenzt haltbar.
Nach dem Öffnen hat das Produkt eine begrenzte Haltbarkeit.

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.