



BLUE GEL

SCHMIERMittel FÜR ROHRSYSTEME MIT GUMMIMANSCHETTEN.



PRODUKTbeschreibung

Thixotropes Schmiermittel (säurefrei) zum Einpassen von Rohren, Muffen und Passungen mit Gummimuffenverbindung (Gleitaufnahmen) in Druck- und Entwässerungssystemen.

ANWENDUNGSBEREICH

Zum Einpassen von Rohren, Muffen und Passungen mit Gummimuffenverbindung (Gleitaufnahmen) in Druck- und Entwässerungssystemen. Geeignet für alle Durchmesser. Auch auf nassen Oberflächen einfach aufzutragen. Geeignet für PVC, PVC-O, PE, PP, GRP, Beton und beschichtetes Gusseisen. Nicht geeignet für ABS.

EIGENSCHAFTEN

- Thixotrop
- Wasserlöslich

ZULASSUNGEN & NORMEN

Zulassungen	
kiwa 	KIWA: Schmiermittel für Armaturen mit Gummimuffenanschluss. Zugelassen für Trinkwasser. Zertifikat K5165 basierend auf BRL K535.
ACS	ACS: In Übereinstimmung mit den Positivlisten der ACS (Attestation de Conformité Sanitaire). Zertifikat Eurofins 26 CLP NY 020.
 BELGAQUA	Belgaqua: zugelassen für Trinkwassersysteme nach dem Hydrocheck-Verfahren.
 WRAS APPROVED MATERIAL	WRAS: Zugelassen für Trinkwasser. WRAS-Zertifikat (BS 6920).
 PZH PRODUKT Z ATESTEM	PZH: Hygienisches Zertifikat B.BK.60110.0821.2024

VORBEREITUNG

Verarbeitungsbedingungen: Nicht bei Temperaturen unter $\leq -5^\circ\text{C}$ verwenden.

VERARBEITUNG

Verbrauch: Angabe der Anzahl von Verbindungen pro 1 Liter:

Ø	32	40	50	75	90	110	160	250
#	900	600	400	200	135	90	45	20

Gebrauchsanleitung:

1. Sägen Sie die Rohre geradlinig zu, fräsen Sie die Ränder ab und schrägen Sie diese an. 2. Schmutz und Feuchtigkeit entfernen. 3. Schmiermittel auf Rohrende und Gummimuffe auftragen. 4. Teile sofort durch Einführen des Rohres in die Steckmuffe bis zum Stoppelement zusammenfügen. Direkt nach der Verwendung Verpackung sorgfältig schließen.

Flecken/Rückstände: Entfernen Sie Rückstände mit Wasser.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Basis:	Wasserlösliches Polymer
Farbe:	Hellblau (transparent)
Dichte ca.:	1 g/cm ³
Viskosität:	Gel
Wasserlöslich:	Ja

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

In ungeöffneter Verpackung zwischen $+5^\circ\text{C}$ und $+25^\circ\text{C}$ lagern. Mindesthaltbarkeitsdatum (MM/JJ): siehe Verpackung. Den

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.



BLUE GEL

SCHMIERMITTEL FÜR ROHRSYSTEME MIT GUMMIMANSCHETTEN.

Klebstoff gut verschlossen an einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort aufbewahren.

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.