AQUA MAX® - PROFESYONEL HAVUZ KALITESI

SUYA DAYANIKLI SOLVENT ICERMEYEN MONTAJ YAPISTIRICISI

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Yüksek kaliteli suya dayanıklı, solvent içermeyen montaj yapıştırıcısı ve sızdırmazlık maddesi, SMP Polimer bazında. Bu tek bileşenli, nötr kürlenen ürün, yüzme havuzları, spa ve jakuzi için özel olarak tasarlanmıştır. Yüksek başlangıç yapışkanlığı sunar, genellikle destek gerektirmez ve klor, deniz suyu ve UV ışınlarına dayanıklı kalıcı elastik bir sızdırmazlık sağlar.

UYGULAMA ALANI

Neredeyse tüm malzemeleri, neredeyse tüm yüzeylerde, hatta su altında bağlamak, sızdırmaz hale getirmek ve onarmak için tasarlanmıştır. Skimmer, spot ışıkları, nozul ve havuz örtüleri etrafındaki eklemleri ve flanşları su geçirmez hale getirmek. Taş veya beton kenarları, karolar, mozaikler ve dekoratif unsurları güvence altına almak. Ayrıca su hattının altında kalıcı onarımlar yapmak veya polyester merdivenleri, merdivenleri ve filtre sistemlerini bağlamak için uygundur, ayrıca duvarlar ve kaplamalar arasında kullanılan poliolefin köpüğünü de bağlar.
PE, PP, PTFE, saf alçı ve bitüm için uygun değildir. Plastik yapıştırırken her zaman önce bir yapışma testi yapın. Plastiklere yapışma, sentetik türüne ve plastik kalitesine bağlı olarak değişebilir.

ÖZELLIKLER

· Suya dayanıklı solvent içermeyen montaj yapıştırıcısı ve sızdırmazlık maddesi, SMP Polimer bazında.
· Klor/deniz suyu dayanıklı
· Çok yüksek nihai yapışma gücü ve kalıcı elastik
· İyi durma gücü
· Küçülmez & Boyanabilir
· UV dayanıklı
· -40°C ile +100°C arasındaki sıcaklıklara dayanıklıdır

HAZIRLIK

Çalışma Koşulları: Ortam sıcaklığı, yapıştırıcı ve bağlanacak malzemeler +5°C olmalıdır.
Yüzey Gereksinimleri: Yüzeyler temiz, toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Yüzey sağlam olmalıdır. Yüzey nemli olabilir. Primer kullanımı gerekli değildir.
Araçlar: Kartuş tabancası, Sızdırmazlık Maddesi Tamamlayıcısı, Eklem aracı, Çok Amaçlı Alet ve kauçuk tokmak.

UYGULAMA

Kapsam: Nokta yapıştırmada: 5-8 m²/kg. Şeritler: bir kartuş yaklaşık 8-15 metre yapıştırıcı verir (nozulun kesim çapına bağlı olarak).
Kullanım talimatları:
Vida dişini kesin, nozulü birleştirin ve en az 5 mm çapında kesin.
YAPIŞTIRMA: Vida dişini kesin, nozulü birleştirin ve en az 0.5 cm çapında kesin. Malzemenin ağırlığına bağlı olarak, yapıştırıcıyı dikey şeritler veya 10 ile 40 cm aralıklarla noktalar halinde eşit bir şekilde uygulayın. Her zaman köşelere ve kenarlara yapıştırıcı uygulayın. Malzemeleri itme hareketiyle birleştirin ve sıkıca bastırın veya vurun. Düzeltme hala mümkündür. Ağırlık malzemeleri için, sabitleme veya destek gerekebilir. Kullanımdan hemen sonra kartuşu düzgün bir şekilde kapatın. SIZDIRMAZLIK: Yüzey temiz, toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Kartuşu GRIFFON Multitool veya keskin bir kutu bıçağı ile dişe kadar kesin. Nozulu kartuşa takın. Nozulu istenen çapta kesin (= eklem genişliği) (eklem dikişlerinde en az 5 mm Ø). Kartuşu sızdırmazlık tabancasında yerleştirin ve sızdırmazlık maddesini ekleme, çatlak veya delik içine eşit bir şekilde enjekte edin. Nozulu ekleme üzerine sıkıca tutun, böylece sızdırmazlık maddesinin ekleme içine uygulanmasını sağlayın. Eklem üzerine Sızdırmazlık Maddesi Tamamlayıcısı püskürtün. Eklem Aracı'nı nemlendirin ve sızdırmazlık maddesini 10 dakika içinde düzeltin. Sızdırmazlık maddesinin tamamen kürlenmesini bekleyin. Yaklaşık 15 dakika sonra, bir yüzey derisi oluşacaktır. Kullanımdan hemen sonra kartuşu düzgün bir şekilde kapatın.
Lekeler/kalıntılar: Yapıştırıcı kalıntılarını hemen beyaz spirit ile çıkarın. Kurumuş yapıştırıcı kalıntıları yalnızca mekanik olarak çıkarılabilir.
Dikkat edilmesi gereken noktalar: Yüzme havuzlarındaki sürekli değişen su kalitesi nedeniyle, ürünün yüzme havuzu suyu ile uzun süreli temasında ömür beklentisini belirtmek mümkün değildir.

Tavsiyelerimiz kapsamlı araştırmalara ve pratik deneyimlere dayanmaktadır. Bununla birlikte, çok çeşitli malzemeler ve ürünlerimizin uygulandığı koşullar göz önüne alındığında, elde edilen sonuçlar ve/veya ürünün kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasar için sorumluluk kabul etmiyoruz. Bununla birlikte, Servis Departmanımız ihtiyaç duyduğunuz her türlü tavsiye için her zaman hizmetinizdedir.

AQUA MAX® - PROFESYONEL HAVUZ KALITESI

SUYA DAYANIKLI SOLVENT ICERMEYEN MONTAJ YAPISTIRICISI

TEKNIK ÖZELLIKLER

100% uzamada direnç:	1.3 MPa
Kimyasal baz:	SMP Polimer
Kimyasallara karşı direnç:	İyi
Kuruma hızı:	2 mm/24h
Yoğunluk yaklaşık.:	1.51 g/cm³
Esneklik:	İyi
Kopma uzaması:	250 %
Dolgu kapasitesi:	Çok iyi
Nihai yapışma mukavemeti:	250 N/cm²
Sonrasında nihai yapışma mukavemeti:	48 saat. Bu süre malzeme, sıcaklık ve nem gibi koşullara bağlı olarak değişebilir.
Sertlik (Shore A):	55
İlk yapışma xyz dk sonrası:	24 saat. Bu süre malzeme, sıcaklık ve nem gibi koşullara bağlı olarak değişebilir.
Minimum sıcaklık direnci:	-40 °C
Maksimum sıcaklık direnci:	100 °C
Küf direnci:	İyi
Nem direnci:	Çok iyi
Boyanabilirlik:	İyi
Kesme mukavemeti:	250 N/cm²
Kabuk bağlama süresi:	30-45 dakika
Katı madde yaklaşık.:	100 %
Solvent içermez:	Evet
Çekme mukavemeti (N/cm²):	235 N/cm²
UV dayanımı:	İyi
Viskozite:	Macun
Su geçirmezlik:	İyi

SAKLAMA KOŞULLARI

En az 18 ay. Son Kullanma Tarihi (AY/YIL): ambalaja bakın. Açıldıktan sonra sınırlı raf ömrü. +5°C ile +25°C arasında kapalı ambalajda kuru saklayın.

Tavsiyelerimiz kapsamlı araştırmalara ve pratik deneyimlere dayanmaktadır. Bununla birlikte, çok çeşitli malzemeler ve ürünlerimizin uygulandığı koşullar göz önüne alındığında, elde edilen sonuçlar ve/veya ürünün kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasar için sorumluluk kabul etmiyoruz. Bununla birlikte, Servis Departmanımız ihtiyaç duyduğunuz her türlü tavsiye için her zaman hizmetinizdedir.