



SPRAY DE ZINCO GALVANIZAÇÃO (GALVATEC)

REVESTIMENTO DE ZINCO DE SECAGEM RÁPIDA



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Base química:	Zinco em pó na mistura de solventes
Cor:	Cinzento claro
Resistência à temperatura mínima:	-30 °C
Resistência à temperatura máxima:	120 °C

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Prazo de validade: Pelo menos 36 meses após a produção.
 Armazenar em embalagem fechada entre +5°C e +25°C. Feche a embalagem corretamente após o uso e armazene num local seco, fresco e ao abrigo do frio extremo.
 Duração de armazenamento limitada após abertura.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Revestimento de zinco de secagem rápida.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Para protecção (galvanização a frio) de metal contra ferrugem e corrosão, tais como carroçarias, costuras de soldadura, vedações, suportes de caleiras e escadas. Também para reparar danos em metal previamente galvanizado.

PROPRIEDADES

- Resistente à ferrugem e à corrosão
- Secagem rápida
- Condutividade eléctrica
- Resistente a temperaturas entre -30°C a +120°C
- Contém 98% de zinco puro
- Pintável

PREPARAÇÃO

Tratamento prévio da superfície: Certifique-se de que a superfície está limpa, seca e livre de gordura.

APLICAÇÃO

Instruções de utilização:

Agite bem antes de utilizar.

Pulverizar a superfície de forma uniforme e fina a uma distância de cerca de 30 cm. É melhor aplicar vários revestimentos finos do que um revestimento grosso. Aplicar a camada seguinte dentro de 10 minutos ou 24 horas após a camada anterior. Agitar regularmente durante a utilização.

Após a utilização, segurar a lata de cabeça para baixo e pulverizar até que apenas o gás propulsor seja libertado.

Manchas/resíduos: Remover as nódoas húmidas com diluente.

Remover as nódoas secas com decapante.

O nosso aconselhamento é baseado numa extensa pesquisa e experiência prática. No entanto, tendo em conta a grande diversidade de materiais e condições nas quais os nossos produtos são aplicados, não podemos ser responsabilizados pelos resultados obtidos e/ou por qualquer dano causado pelo uso do nosso produto. Todavia, estamos sempre disponíveis para o aconselhar.