



SKIMMER REPAIR - QUALIDADE PARA PROFISSIONAIS DE PISCINAS

SKIMMER REPAIR - RÁPIDO



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Kit completo para reparar fissuras em skimmers, sem necessidade de obras. Resistente aos tratamentos da água da piscina (por exemplo, cloro, sal, ozono). Reforça componentes danificados em ABS. Em combinação com o tecido têxtil (incluído), repara fissuras até 2 cm.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Indicado para skimmers, ralos e bocais de piscina, bem como outros componentes em plástico ABS.

PROPRIEDADES

- Kit completo inclui embalagem de 125 ml com pincel e tela de reforço em tecido de 10 cm x 20 cm.
- Fórmula rápida e isenta de THF, para uma reparação segura e eficaz.
- Fórmula em gel que não escorre, mantém a forma em superfícies verticais, ideal para fissuras no corpo do skimmer.
- Preenchimento de folgas: fórmula desenvolvida para preencher vazios e folgas em juntas, assegurando uma colagem resistente mesmo em superfícies irregulares.
- Resistente a tratamentos com cloro, sal e ozono.

PREPARAÇÃO

Condições de trabalho: Não utilizar em temperaturas inferiores a +5°C

Ferramentas: Tesoura, Papel e pano de limpeza

APLICAÇÃO

Instruções de utilização:

1. Baixar o nível da água da piscina abaixo do skimmer, de modo a garantir que a zona danificada fica completamente seca. 2. Remover resíduos, sujidade e gordura da zona a reparar. 3. Lixar a camada superficial em redor da fissura com lixa fina, para melhorar a aderência. 4. Limpar novamente com Griffon Clean & Prime e Pano de Limpeza. 5. Aplicar o Skimmer Repair em toda a área envolvente e no interior da fissura. Nota: deixar o produto penetrar completamente na fissura e secar durante cerca de 10 minutos. Repetir, aplicando várias camadas espessas de cola sobre a fissura (deixar secar entre aplicações). Para fissuras > 5 mm, utilizar a tela de reforço em tecido para fazer a ponte. Fechar a embalagem imediatamente após a utilização.

Manchas/resíduos: Remover as manchas de cola com Griffon Clean & Prime e pano de limpeza

Pontos a ter em conta: Aguardar 24 horas para que o produto seque completamente antes de voltar a encher a piscina e colocar o skimmer em funcionamento.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Base química:	Solução de PVC numa mistura de solventes
Resistência a produtos químicos:	A resistência química das juntas adesivas depende da largura da largura das fendas, do tempo de secagem, da pressão, da temperatura e do tipo e concentração do agente. A junta adesiva geralmente tem a mesma resistência química que o próprio material. As exceções dizem respeito a um número reduzido de produtos químicos muito agressivos, como ácidos concentrados, soluções cáusticas e oxidantes fortes.
Cor:	Incolor
Densidade ca.:	0.89 g/cm ³
Resistência à temperatura:	40 °C
Resistência à temperatura, pico de carga:	95 °C
Conteúdo sólido ca.:	21 %
Viscosidade:	Tixotrópica
Viscosidade ca.:	1200 mPa·s

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Prazo de validade: Pelo menos 15 meses após a produção. Conservar na embalagem fechada, por abrir, a temperaturas entre +5 °C e +25 °C. Prazo de validade (MM/AA): ver embalagem. Fechar bem a embalagem após a utilização e

O nosso aconselhamento é baseado numa extensa pesquisa e experiência prática. No entanto, tendo em conta a grande diversidade de materiais e condições nas quais os nossos produtos são aplicados, não podemos ser responsabilizados pelos resultados obtidos e/ou por qualquer dano causado pelo uso do nosso produto. Todavia, estamos sempre disponíveis para o aconselhar.



SKIMMER REPAIR - QUALIDADE PARA PROFISSIONAIS DE PISCINAS

SKIMMER REPAIR - RÁPIDO

armazenar em local seco, fresco e ao abrigo do temperaturas extremas.

Duração de armazenamento limitada após abertura.

O nosso aconselhamento é baseado numa extensa pesquisa e experiência prática. No entanto, tendo em conta a grande diversidade de materiais e condições nas quais os nossos produtos são aplicados, não podemos ser responsabilizados pelos resultados obtidos e/ou por qualquer dano causado pelo uso do nosso produto. Todavia, estamos sempre disponíveis para o aconselhar.