

**B-21****ΓΡΗΓΟΡΗ, ΥΓΡΗ ΚΟΛΛΑ ABS****ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ**

Γρήγορη, υγρή κόλλα ABS.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για τη σύνδεση σωλήνων, υποδοχών και εξαρτημάτων με εφαρμογή παρεμβολής σε συστήματα πίεσης και αποχέτευσης. Με ειδική βούρτσα σωλήνα για γρήγορη και εύκολη εφαρμογή. Κατάλληλο για διαμέτρους ≤ 160 mm. Μέγ. 10 bar (PN 10). Μέγιστες ανοχές 0.3 mm διαμέτρου κενό / 0.2 mm πίεση εφαρμογής. Κατάλληλο για π.χ. συστήματα σωλήνων σύμφωνα με EN 1455 και ISO15493 (ABS).

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Γρήγορη
- Υγρή

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ

Πιστοποιητικά	
CE	CE: Συγκολλητικό για θερμοπλαστικά συστήματα ύδρευσης για υγρά χωρίς πίεση σε εφαρμογές μεταφοράς/διάθεσης/αποθήκευσης του νερού EN 14680).
CE	CE: Συγκολλητικό για θερμοπλαστικά συστήματα ύδρευσης για υγρά υπό πίεση σε εφαρμογές μεταφοράς/διάθεσης/αποθήκευσης του νερού EN 14814).
UKCA	Συγκολλητικό για θερμοπλαστικά συστήματα ύδρευσης για υγρά χωρίς πίεση σε εφαρμογές μεταφοράς/διάθεσης/αποθήκευσης του νερού EN 14680).
UKCA	Συγκολλητικό για θερμοπλαστικά συστήματα ύδρευσης για υγρά υπό πίεση σε εφαρμογές μεταφοράς/διάθεσης/αποθήκευσης του νερού EN 14814).

ΠΡΟΤΥΠΑ

EN 14680	EN 14680: Πληρούν τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου 14680: Κόλλα για θερμοπλαστικά συστήματα ύδρευσης χωρίς πίεση.
EN 14814	EN 14814: Πληρούν τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου 14814: Κόλλα για θερμοπλαστικά συστήματα ύδρευσης για υγρά υπό πίεση.

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Συνθήκες εργασίας: Μην χρησιμοποιείτε σε θερμοκρασίες ≤ +0°C.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Χρήση: Ένδειξη του αριθμού των συνδέσεων ανά 1 L:

Ø	32	40	50	63	75	90	110	125	160
#	700	500	300	200	140	100	70	55	35

Οδηγίες χρήσης:

1. Κόψτε τους σωλήνες τετράγωνα, φτιάξτε τις άκρες και αφαιρέστε τις γωνίες. 2. Καθαρίστε τις επιφάνειες με το Griffon Cleaner και το Cleaner Cloth. 3. Εφαρμόστε την κόλλα γρήγορα και ομοιόμορφα γύρω-γύρω (4-6x) και στις δύο επιφάνειες (σωλήνας παχύς, υποδοχή λεπτή). 4. Συναρμολογήστε τη σύνδεση αμέσως. Αφαιρέστε την περίσσεια κόλλας. Μην φορτίζετε μηχανικά τη σύνδεση για τα πρώτα 10 λεπτά. Κλείστε τη συσκευασία αμέσως μετά τη χρήση.

Λεκέδες / υπολείμματα: Αφαιρέστε τους λεκέδες κόλλας με το Griffon Cleaner και το Cleaner Cloth.

Οι συμβουλές μας βασίζονται σε εκτενή έρευνα και πρακτική εμπειρία. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών και των συνθηκών υπό τις οποίες εφαρμόζονται τα προϊόντα μας, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν και/ή την οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από τη χρήση του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση, το Τμήμα Εξυπηρέτησης μας είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμβουλή.

B-21

ΓΡΗΓΟΡΗ, ΥΓΡΗ ΚΟΛΛΑ ABS

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Βασικό συστατικό:	Διάλυμα PVC σε μίγμα διαλυτών
Αντοχή στα χημικά:	Η αντοχή σε χημικές ουσίες των αρμών κόλλησης εξαρτάται από το πλάτος της ένωσης, τον χρόνο στεγνώματος, την πίεση, τη θερμοκρασία, τον τύπο και τη συγκέντρωση του μέσου. Γενικά, ο αρμός κόλλησης έχει την ίδια αντοχή στις χημικές ουσίες που έχει και το ίδιο το υλικό. Εξαίρεση σε αυτό αποτελεί ένας μικρός αριθμός δραστικών χημικών ουσιών, π.χ. συμπυκνωμένα οξέα, καυστικά διαλύματα και ισχυρά οξειδωτικά.
Χρώμα:	άγχρωμο
Πυκνότητα Περίπου:	0.88 g/cm ³
Σημείο ανάφλεξης:	K1 (<21°C)
Αντοχή στη θερμοκρασία:	40 °C
Αντοχή στη θερμοκρασία, μέγιστη ανοχή στους:	95 °C
Στέρεες ύλες Περίπου:	19 %
Ιξώδες:	Υγρό
Ιξώδες Περίπου:	375 mPa·s

Ø	16 – 63 mm		75 – 160 mm		16 – 160 mm
	5 BAR	10 BAR	5 BAR	10 BAR	
°C	5 BAR	10 BAR	5 BAR	10 BAR	NON PRESSURE
0°C - 5°C	8 hour	16 hour	24 hour	48 hour	8 hour
5°C - 15°C	4 hour	8 hour	12 hour	24 hour	4 hour
>15°C	2 hour	4 hour	6 hour	12 hour	2 hour

* Ο χρόνος σκλήρυνσης μπορεί να εξαρτάται από π.χ την επιφάνεια, την ποσότητα του προϊόντος που χρησιμοποιείται, το επίπεδο υγρασίας και την θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Αποθηκεύεται σε κλειστή συσκευασία μεταξύ +5°C και +25°C. Ημερομηνία λήξης (MM/XX): δείτε τη συσκευασία. Κλείστε τη συσκευασία σωστά μετά τη χρήση και αποθηκεύστε σε ξηρό, δροσερό και χωρίς παγετό μέρος.

Οι συμβουλές μας βασίζονται σε εκτενή έρευνα και πρακτική εμπειρία. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών και των συνθηκών υπό τις οποίες εφαρμόζονται τα προϊόντα μας, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν και/ή την οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη χρήση του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση, το Τμήμα Εξυπηρέτησης μας είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμβουλή.