



POLY MAX® HIGH TACK EXPRESS IN 300 ML WORSTVERPAKKING

- ✓ Montagelijm met zeer hoge aanvangshechting
- ✓ Eindsterkte al na 4 uur
- ✓ Compact formaat, dezelfde hoge kwaliteit
- ✓ Aanzienlijke afvalbesparing

AANZIENLIJKE AFVALBESPARING

POLY MAX® HIGH TACK EXPRESS 300 ML WORSTVERPAKKING

High Tack Express
kwaliteit, andere
verpakking

93% minder afvalvolume
en 48% minder
afvalgewicht ten
opzichte van een koker

5% meer
inhoud dan
een koker

Verkrijgbaar
in wit



Ideaal voor zware materialen,
verticale toepassingen en
toepassingen boven het hoofd

Zeer
eenvoudig
lijm uitspuiten

Geschikt voor o.a. hout,
(natuur)steen, (gas)beton,
metaal, hardschuim en
diverse kunststoffen*

COMPACT WORSTPISTOOL & V-NOZZLE

Voor de optimale lijmril en een perfecte verdeling van de lijm, gebruik je het speciale worstpistool in combinatie met de spuitmond met speciale V-opening. Het worstpistool is voorzien van een direct-stop functie, een non-drip systeem en een handige zichtstrook aan de bovenzijde. Bovendien is het worstpistool 360° draaibaar.

*Niet geschikt voor PE, PP, PTFE, puur gips, en bitumen





LIJMEN EN MONTEREN MET ZEER HOGE AANVANGSHECHTING

**NU OOK
VERKRIJGBAAR
IN 300 ML
WORST-
VERPAKKING**

Poly Max® High Tack Express vanaf nu ook verkrijgbaar in een 300 ml worstverpakking. Dezelfde vertrouwde kwaliteit in een nieuw jasje: minder afval, meer inhoud en nog handiger in gebruik.

Deze universele, oplosmiddelvrije montagelijm op basis van SMP-Polymer heeft een zeer hoge aanvangshechting en een zeer snelle sterkteopbouw. De volledige eindsterkte wordt al na 4 uur bereikt. Poly Max® High Tack Express is uitermate geschikt voor zware materialen en verticale toepassingen. Dé oplossing als het gaat om het verlijmen en monteren van onder meer plafondelementen, boeiboorden en plaat- en isolatiematerialen. Stempelen of klemmen is meestal niet nodig. Deze montagelijm is voor vrijwel alle materialen en ondergronden te gebruiken, is binnen en buiten toepasbaar en is bovendien temperatuur-, UV-, water- en weerbestendig. Dezelfde hoge kwaliteit, andere verpakking.

HETZELFDE PRODUCT, MINDER AFVAL

IN VERGELIJKING
MET DE STANDAARD
KOKER EN 5%
MEER INHOUD



300 ML | 450 G



UITBREID GETEST EN GECERTIFICEERD

De kwaliteit van Griffon Poly Max® is uitgebreid en onafhankelijk getest en bewezen aan de hand van verschillende (Europese) certificeringen:



KOMO: keurmerk dat bewijst dat een product voldoet aan de kwaliteitseisen van het Bouwbesluit. Poly Max® High Tack Express voldoet aan BRL 3107 (Montagelijm). Dit houdt onder andere in dat het product getest is op eigenschappen zoals eindsterkte, aanvangshechting, hechting onder spanning, elasticiteit, vullend vermogen en vochtbestendigheid. Komo-certificaat 'Montagelijm' nr. 32992.



ATG: technische goedkeuring waarbij verschillende eigenschappen worden getest zoals afschuifsterkte, hechting op verschillende materialen, elasticiteit en vullend vermogen. Poly Max® High Tack Express is positief beoordeeld op deze eigenschappen. ATG-certificaat 'montagelijm' nr. 2870.



TÜV Rheinland: keurmerk waarbij verschillende eigenschappen worden getest zoals afschuifsterkte (beukenhout op beukenhout, beukenhout op staal en beukenhout op kunststof), eindsterkte, elasticiteit en treksterkte. Poly Max® High Tack Express is positief beoordeeld op deze eigenschappen. TÜV Rheinland-certificaatnr. 000043168.



TÜV SÜD: keurmerk voor schroefloze montage van metal stud binnenwanden. In overeenstemming met werkinstructienummer MUC-KSP-A 1044. Als eerste montagelijm op de Europese markt heeft Poly Max® High Tack Express deze goedkeuring behaald. TÜV SÜD-certificaatnr. 20 01 90 317 001.



EMICODE: classificatiesysteem (GEV) van emissie-eigenschappen voor het gebruik van bouw-producten in binnenruimten. Het zorgt ervoor dat deze voldoen aan strenge emissielimieten. Poly Max® High Tack Express voldoet aan de classificatie EC-1 Plus (Zeer lage emissie Plus).

Technische specificaties

POLY MAX® HIGH TACK EXPRESS



Express:
eindsterkte
al na 4 uur

SPECIFICATIES

Variant	Express
Kleur	Wit
Chemische basis	SMP-Polymer
Viscositeit	Pasteus
Treksterkte	Ca. 28 kg/cm ²
Afschuifsterkte	Ca. 40 kg/cm ²
Krimp	Ca. 0%
Hardheid (Shore A)	Ca. 73
Houdbaarheid	Min. 18 maanden. Aangebroken, beperkt houdbaar.
Opslagcondities	Een correct afgesloten verpakking moet bewaard worden op een droge, koele en vorstvrije plaats bij een temperatuur tussen +5°C en +25°C.

DROOGTIJDEN**

Huidvormingstijd	Na ca. 10-15 min.
Handvasttijd	Na ca. 30 min.
Doorhardingssnelheid	Ca. 1,6 mm/24 uur
Maximale eindsterkte	Na ca. 4 uur

EIGENSCHAPPEN

Vochtbestendigheid	Zeer goed
Waterbestendigheid	Goed
Temperatuurbestendigheid	Van -40°C tot +100°C
UV-bestendigheid	Goed
Chemicaliënbestendigheid	Goed
Overschilderbaarheid***	Goed
Elasticiteit	Ca. 250%
Vullend vermogen	Zeer goed

** Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

*** Van tevoren testen.





GRIFFON IS EEN MERK VAN BISON INTERNATIONAL

Griffon Nederland

Dr. A.F. Philipsstraat 9
Postbus 160
NL-4460 AD Goes
Tel. +31 (0)88 3235700
info@griffon.nl
www.griffon.eu

Griffon België

Cullinganlaan 1D
1831 Diegem
Tel. +32 (0)37109292
info@griffon.be
www.griffon.eu