



ONTDEK HET COMPLETE WOOD MAX ASSORTIMENT

Nieuwe generatie houtconstructielijmen



MAAK KENNIS MET ONZE NIEUWE GENERATIE EXTREEM STERKE HOUTCONSTRUCTIELIJMEN

Het Griffon Wood Max assortiment biedt PU- en oplosmiddelvrije houtconstructielijmen op basis van SMP-Polymer. Wood Max is uitermate geschikt voor het (vlak)verlijmen van vrijwel alle soorten (on)geschaafd hout onderling en voor het verlijmen van hout in combinatie met andere bouwmaterialen, zoals gips, (natuur)steen, (gas)beton, metaal, hardschuim en diverse kunststoffen. Wood Max is geschikt voor niet-dragende houtconstructies waarbij diverse soorten houtverbindingen worden gebruikt, zoals pen- en gatverbindingen, deuvels en veren. Het complete assortiment biedt extreem sterke, watervaste (D4), flexibele, niet-bruisende, vullende oplossingen. Klemmen is niet noodzakelijk. Wood Max houtconstructielijmen zijn gemakkelijk aan te brengen, zowel horizontaal als verticaal toepasbaar, en geschikt voor binnen- en buitengebruik.



WOOD MAX POWER

Extreem sterke, watervaste, oplosmiddelvrije en vullende houtconstructielijm op basis van SMP-Polymer met een open tijd van 30 minuten.



WOOD MAX TRANSPARENT POWER

Unieke, transparante houtconstructielijm op basis van SMP-Polymer. Extreem sterk, watervast, oplosmiddelvrij en flexibel.



WOOD MAX EXPRESS POWER

Extreem sterke, watervaste, oplosmiddelvrije en vullende houtconstructielijm op basis van SMP-Polymer. Een verbinding is al handvast na 30 minuten!

WOOD MAX IS GEGARANDEERD:

Extreem sterk

Watervast (D4)

PU- en oplosmiddelvrij

Vullend

Niet-bruisend

Direct afmesbaar

Blijvend flexibel

Overschilderbaar

Weerbestendig

UV-bestendig



WOOD MAX POWER

Deze universele houtconstructielijm op basis van SMP-Polymer heeft een lange open tijd van 30 minuten, ideaal voor complexere verlijmingen. Verschillende soorten verbindingen kunnen eenvoudig worden verlijmd, of het nu gaat om hoekverbindingen in kozijnen, het bekleden van een ronde balie of het verlijmen van hout in combinatie met hout of andere materialen, zoals spaanplaat, MDF, rubber, metaal, glas of keramiek.

IDEAAL VOOR COMPLEXE VERLIJMINGEN

DANKZIJ DE LANGE OPEN TIJD

Extreem sterk (110 kg/cm²)

PU- en oplosmiddelvrij

Lange open tijd van 30 minuten

Ook geschikt voor ruime passing,
dankzij zeer goede vulcapaciteit
(tot 4 mm)

Binnen en buiten
toepasbaar

Niet-bruisend,
kan direct worden
afgemest

Watervast (D4)



Lijmen voor niet-dragende
toepassingen. Certificaat 32394
op basis van BRL 2339 (EN 204:
D4 klasse, EN 14257 (Watt '91)).



Lijmen voor niet-dragende
houtstructuren (EN 204:
D4 klasse, EN 14256, EN 14257
(Watt '91)). Certificaat ATG 3026.



Classificatiesysteem (GEV) van
emissie-eigenschappen voor het
gebruik van bouwproducten in
binnenruimten. EC-1.



Kijk voor technische specificaties achterin deze folder.



WOOD MAX TRANSPARENT POWER

De unieke, transparante formule van deze houtconstructielijm op basis van SMP-Polymer is ideaal voor onzichtbare verlijmingen, zelfs bij zichtbare voegen waar lijmresten mogelijk zijn. Dankzij de hoge flexibiliteit is Wood Max Transparent Power bestand tegen druk die op verbindingen wordt uitgeoefend door de werking van hout. Wood Max Transparent Power kan gedurende langere tijd bewegingen opvangen zonder verbindingen aan te tasten.

IDEAAL VOOR ONZICHTBARE VERLIJMINGEN

DANKZIJ DE UNIEKE, TRANSPARANTE FORMULE

Transparante formule:
mogelijke lijmresten niet
zichtbaar

Extreem sterk (110 kg/cm²)

Blijvend flexibel:
vangt werking van het hout op

PU- en oplosmiddelvrij

Binnen en buiten
toepasbaar

Niet-bruisend,
kan direct worden
afgemest

Watervast (D4)

Vullend (tot 2 mm)



Lijmen voor niet-dragende
toepassingen. Certificaat 32394
op basis van BRL 2339 (EN 204:
D4 klasse, EN 14257 (Watt '91)).



Lijmen voor niet-dragende
houtstructuren (EN 204:
D4 klasse, EN 14256, EN 14257
(Watt '91)). Certificaat ATG 3026.



Kijk voor technische specificaties achterin deze folder.



WOOD MAX EXPRESS POWER

Deze houtconstructielijm op basis van SMP-Polymer is zeer snel en extreem sterk. Een verbinding is al handvast na 30 minuten. Met een afschuifsterkte van 110 kg/cm² en een goed vullend vermogen is Wood Max Express Power ideaal voor alle soorten hout-op-houtverlijmingen en houtverlijmingen in combinatie met andere bouwmaterialen. Wood Max Express Power is geschikt voor binnen- en buitengebruik.

IDEAAL VOOR SNELLE VERLIJMINGEN

AL NA 30 MINUTEN HANDVAST

Extreem sterk (110 kg/cm²)

Ook geschikt voor ruime
passing, dankzij zeer goede
vulcapaciteit (tot 4 mm)

Zeer snelle sterkteopbouw:
handvast na slechts
30 minuten en definitieve
eindsterkte na 8 uur

PU- en oplosmiddelvrij

Binnen en buiten
toepasbaar

Niet-bruisend,
kan direct worden
afgemest

Watervast (D4)



Lijmen voor niet-dragende
toepassingen. Certificaat 32394
op basis van BRL 2339 (EN 204:
D4 klasse, EN 14257 (Watt '91)).



Lijmen voor niet-dragende
houtstructuren (EN 204:
D4 klasse, EN 14256, EN 14257
(Watt '91)). Certificaat ATG 3026.



Kijk voor technische specificaties achterin deze folder.



Technische specificaties **WOOD MAX**



SPECIFICATIES

Variant	Wood Max Power	Wood Max Transparent Power
Kleur	Houtkleur (beige)	Transparant
Chemische basis	SMP-Polymer	SMP-Polymer
Viscositeit	Tixotroop	Tixotroop
Vastestofgehalte	Ca. 100%	Ca. 100%
Dichtheid	Ca. 1,34 g/cm ³	Ca. 1,132 g/cm ³
Afschuifsterkte	Ca. 110 kg/cm ²	Ca. 110 kg/cm ²
Houdbaarheid	Min. 18 maanden. Aangebroken, beperkt houdbaar.	Min. 12 maanden. Aangebroken, beperkt houdbaar.
Opslagcondities	In goed gesloten verpakking opslaan op een droge, koele, vorstvrije plaats bij een temperatuur tussen +5 °C and +25 °C.	In goed gesloten verpakking opslaan op een droge, koele, vorstvrije plaats bij een temperatuur tussen +5 °C and +25 °C.

DROOGTIJDEN*

Open tijd	Ca. 30 min.	Ca. 30 min.
Handvasttijd (Ca. 10 kg/cm ²)	Ca. 6 uur	Ca. 3 uur
Doorhardingssnelheid	Ca. 1 mm/24 uur	Ca. 1,5 mm/24 uur
Maximale eindsterkte na (Ca. 110 kg/cm ²)	Ca. 24 uur	Ca. 24 uur

EIGENSCHAPPEN

Waterbestendigheid	Zeer goed	Zeer goed
Temperatuurbestendigheid	Van -40 °C tot +120 °C	Van -40 °C tot +120 °C
UV-bestendigheid	Zeer goed	Zeer goed
Chemische bestendigheid	Goed	Goed
Overschilderbaarheid**	Zeer goed	Goed
Flexibiliteit	Goed	Zeer goed
Vullend vermogen	Zeer goed (tot 4 mm)	Goed (tot 2 mm)

* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, vochtgehalte en omgevingstemperatuur.
** Vooraf testen.

SPECIFICATIES



Variant	Wood Max Express Power
Kleur	Houtkleur (beige)
Chemische basis	SMP-Polymer
Viscositeit	Tixotroop
Vastestofgehalte	Ca. 100%
Dichtheid	Ca. 1,33 g/cm ³
Afschuifsterkte	Ca. 110 kg/cm ²
Houdbaarheid	Min. 18 maanden. Aangebroken, beperkt houdbaar.
Opslagcondities	In goed gesloten verpakking opslaan op een droge, koele, vorstvrije plaats bij een temperatuur tussen +5 °C and +25 °C.

DROOGTIJDEN*

Open tijd	Ca. 5 min.
Handvasttijd (Ca. 10 kg/cm ²)	Ca. 30 min.
Doorhardingssnelheid	Ca. 1 mm/24 uur
Maximale eindsterkte na (Ca. 110 kg/cm ²)	Ca. 8 uur

EIGENSCHAPPEN

Waterbestendigheid	Zeer goed
Temperatuurbestendigheid	Van -40 °C tot +120 °C
UV-bestendigheid	Zeer goed
Chemische bestendigheid	Goed
Overschilderbaarheid**	Goed
Flexibiliteit	Goed
Vullend vermogen	Zeer goed (tot 4 mm)



GRIFFON IS EEN MERK VAN BISON INTERNATIONAL

Griffon Nederland

Dr. A.F. Philipsstraat 9
Postbus 160
NL-4460 AD Goes
Tel. +31 (0)113235700
info@griffon.nl
www.griffon.nl

Griffon België

Culliganlaan 1D
1831 Diegem
Tel. +32 (0)37109292
info@griffon.be
www.griffon.be