



PANEL MAX DIRECT POWER

COLLE DE MONTAGE À BASE DE POLYMERE HYBRIDE EXCLUSIF A TRES FORTE ADHERENCE INITIALE POUR MONTAGE DE PANNEAUX (LOURDS) EN SOUS



MISE EN OEUVRE

Mode d'emploi:

Suivre les instructions d'application détaillées dans la fiche technique (->QR-code). Appliquer uniquement à des températures supérieures à +5 °C. Appliquer la colle en cordons verticales d'un maximum de 30 cm de long à une distance d'environ 10 à 30 cm sur l'une des surfaces (propres), aligner le panneau et appuyer fermement et uniformément

Points d'attention: Dans le cas de deux surfaces non poreuses, appliquer la colle en fins cordons, en assurant un espacement suffisant et des interruptions régulières.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Colle de montage à base de polymère hybride exclusif avec une adhérence initiale très élevée pour le montage de panneaux, de revêtements muraux et de bardages sur de nombreuses surfaces. Idéal pour tous les panneaux qui ne sont pas collés sur toute la surface, par exemple des panneaux acoustiques ou les panneaux décoratifs en bois.

DOMAINE D'APPLICATION

Panneaux acoustiques ou panneaux décoratifs en bois, HPL, pierre, composite aluminium* (Alu Dibond), EPS, polyuréthane ou PVC.

Ne convient pas pour le PE, le PP, le PTFE et le bitume.

PROPRIÉTÉS

Colle de montage de spécialité pour tout type de panneaux, en particulier des panneaux lourds

Facile à appliquer

Résistance à l'humidité et à l'eau

Répartition des tensions

Très bon pouvoir obturant

Temps de péliculation : 15-30 min

Sans solvant

PRÉPARATION

Conditions de mise en œuvre: Adhesion tests recommended, as the back coating may have different properties depending on the manufacturer.

Outillage: GRIFFON Multi-tool; GRIFFON Multi-nozzle - cela permet d'appliquer jusqu'à 4 cordons simultanément

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des expériences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à votre entière disposition pour vous offrir des conseils.



PANEL MAX DIRECT POWER

COLLE DE MONTAGE À BASE DE POLYMERE HYBRIDE EXCLUSIF A TRES FORTE ADHERENCE INITIALE POUR MONTAGE DE PANNEAUX (LOURDS) EN SOUS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Elasticité E-modulus:	1.5 MPa
Matière première de base:	Polymères modifiés silane
Résistance chimique:	Bonne
Couleur:	Blanc
Niveau de séchage:	1.5 mm/24h
Densité env.:	1.5 g/cm ³
Elasticité:	Bonne
Allongement à la rupture:	350 %
Pouvoir de rebouchage:	Très bon(ne)
Résistance finale:	300 N/cm ²
Résistance finale après:	48 heures. Ceci peut varier en fonction des circonstances (matériaux, température et humidité par exemple)
Dureté (Shore A):	60
Temps de travail:	24 heures. Ceci peut varier en fonction des circonstances (matériaux, température et humidité par exemple)
Résistance minimale à la température:	-40 °C
Résistance maximale à la température:	100 °C
Résistance aux moisissures:	Bonne
Résistance à l'humidité:	Très bon(ne)
Recouvrement:	Bonne
Résistance au cisaillement:	300 N/cm ²
Temps de séchage au toucher:	15-30 minutes
Teneur en solides env.:	100 %
Sans solvant:	Oui
Résistance à la traction (N/cm ²) env.:	240 N/cm ²
Résistance aux rayons UV:	Bonne
Viscosité:	Pâteuse
Résistance à l'eau:	Bonne

CONDITIONS DE STOCKAGE

Au moins 18 mois par conservation dans une cartouche fermée dans un endroit sec à des températures comprises entre +5 °C et +25 °C. BBD : voir cartouche (MM/AA). Lorsque la cartouche est ouverte, la durée de conservation est limitée.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des expériences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à votre entière disposition pour vous offrir des conseils.