



SPRAY ADHESIVE R 560®

KIRMIZI, SPREY İLE UYGULANABİLEN, AROMATİK SOLVENTLER İÇERMEYEN, EVRENSEL KONTAK YAPIŞTIRICI



ÜRÜN AÇIKLAMASI

Kırmızı, spreyle uygulanabilen, aromatik solventler içermeyen, neopren kauçuk bazlı evrensel kontak yapıştırıcı.

UYGULAMA ALANI

Yapıştırılması gereken, yüke maruz kalan ve/veya hemen işlenmesi gereken birçok malzemenin yüzey yapıştırması veya laminasyonu için idealdir. Preslemenin veya baskı yapmanın imkansız olduğu, basınç altında veya eğimli işlerde kullanılan malzemeler için idealdir. Yapıştırılacak yüzeylerin birbirine tam oturması gerekir. Metal ve sert sentetik panel tahtalarının (HPL, Formica, Duropal, Resopal), kaplama, sert ağaç levha ve kontrplak gibi malzemelerin, örneğin ahşap, çok katmanlı kontrplak, yonga levha veya MDF üzerine yapıştırılması ve laminasyonu için son derece uygundur. Ayrıca esnek yalıtım ve köpük malzemeleri, mantar, deri ve kauçuk yapıştırmak için de kullanılır. PE, PP, PTFE ve polistiren köpük (isomo) için uygun değildir.

ÖZELLİKLER

- Kırmızı
- Çok iyi spreylenebilirlik
- Aromatik solvent içermeyen
- Sıvı
- Evrensel
- Anında yapıştırır
- Neme dayanıklı
- Dona dayanıklı

HAZIRLIK

Çalışma Koşulları: Sadece +15°C ile +25°C arasındaki sıcaklıklarda ve maksimum %65 bağıl nem ile kullanın. Yoğuşma nedeniyle kabarcık oluşumunu önlemek için, yapıştırıcı ve yapıştırılacak malzemelerin sıcaklığının ortam sıcaklığı ile aynı olması ve tercihen +18°C ile +20°C arasında olması gerekir. Yapıştırılmış yüzeylere hava akımı gelmesine asla izin vermeyin.

Yüzey Gereksinimleri: Yüzeyler kuru, temiz, toz ve yağdan arındırılmış ve iyi oturmalıdır.

Ön Yüzey İşlemi: Yapıştırılacak yüzeyleri Griffon Cleaner ile temizleyin ve yağdan arındırın.

Araçlar: Hava atomizasyon spreyleme cihazı. Cihaz için önerilen ayarlar: hava basıncı 4 - 6 bar, malzeme basıncı 4 bar, iğne açıklığı: yerçekimi kabı yaklaşık 2.5 mm, pompa 1.4 - 1.5 mm. Sprey ucu ile yüzey arasındaki mesafe yaklaşık 25 cm. Eklem yerini bastırmak için bir baskı silindiri veya pres kullanın.

UYGULAMA

Kapsam: 6-8 m²/litre, her iki tarafa uygulanmış olarak, yapıştırılacak malzemelerin niteliğine bağlıdır.

Kullanım talimatları:

Kullanmadan önce iyice çalkalayın. Gerekirse, orijinal viskoziteye seyreltin.

Yapıştırıcıyı her iki yüzeye ince ve eşit bir şekilde spreyle tabancası ile uygulayın. Kenarlarda %100 kaplama sağlamak için ekstra bir yapıştırıcı katmanı ile kaplanması gerekir. Her iki yüzeyin 5 ila 10 dakika kurummasını bekleyin. Yapıştırıcı ipliklenmeyi durdurduğunda parçaları birleştirin. Ayarlama artık mümkün değildir. Hava kabarcıklarının hapsolmesinden kaçının. Malzemeleri presleyin veya rulo ile bastırın.

Lekeler/kalıntılar: Islak yapıştırıcı kalıntıları Griffon Cleaner ile çıkarılabilir. Kurumuş yapıştırıcı kalıntıları mekanik olarak veya bir boya sökücü kullanılarak çıkarılabilir.

Dikkat edilmesi gereken noktalar: Gözenekli malzemelerdeki yapıştırılmış eklem yerleri su ile sürekli temas ederse, yapıştırıcı yüzeyden ayrılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal baz:	Neopren kauçuk
Renk:	Kırmızı
Yoğunluk yaklaşık.:	0,8 g/cm ³
Katı madde yaklaşık.:	17 %
Viskozite yaklaşık.:	200 mPa·s

SAKLAMA KOŞULLARI

Raf ömrü: En azından 24 üretimden aylar sonra.

Kabı düzgün bir şekilde kapatın ve kuru, serin ve don olmayan bir yerde saklayın.

Açıldıktan sonra sınırlı raf ömrü.

Tavsiyelerimiz kapsamlı araştırmalara ve pratik deneyimlere dayanmaktadır. Bununla birlikte, çok çeşitli malzemeler ve ürünlerimizin uygulandığı koşullar göz önüne alındığında, elde edilen sonuçlar ve/veya ürünün kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasar için sorumluluk kabul etmiyoruz. Bununla birlikte, Servis Departmanımız ihtiyaç duyduğunuz her türlü tavsiye için her zaman hizmetinizdedir.