# WDF-05 - PROFESYONEL HAVUZ KALITESI

## SON DERECE HIZLI, TIKSOTROPIK, MAVI HAVUZ PVC ÇIMENTOSU




### ÜRÜN AÇIKLAMASI

Son derece hızlı, tiksotropik, mavi PVC çimentosu.

### UYGULAMA ALANI

Basınç ve drenaj sistemlerinde sıkı ve gevşek montaj (boşluk doldurma) ile boruları, soketleri ve bağlantı parçalarını birleştirmek için. Esnek hortumlar ve ıslak koşullarda uygulamalar için son derece uygundur. Havuz tabanına veya dip drenajına bağlantıların sabitlenmesi. Toprak altına gömülü esnek veya sert PVC boruları birleştirmek ve havuz filtrelerine, pompalarına, ayrıca havuzla bağlantılı şelaleler, çeşmeler veya jetler gibi su özelliklerine bağlamak için idealdir. Hızlı ve kolay uygulama için özel boru fırçası ile. ≤ 160 mm çaplar için uygundur. Maks. 16 bar (PN 16). Maksimal toleranslar 0.8 mm çap aralığı / 0.2 mm pres montaj. Esnek hortumlar 0.3 mm çap aralığı. Örneğin EN 1329, 1452, 1453, 1455 ve ISO 15493 (PVC) standartlarına uygun boru sistemleri için uygundur.

### ÖZELLIKLER

· Son derece hızlı
· Tiksotropik
· Boşluk doldurucu

### SERTIFIKALAR & STANDARTLAR

| Sertifikalar | |
|---|---|
| CE | Su taşıma/bertaraf etme/depolama tesisatlarında basınçsız termoplastik boru sistemleri için yapıştırıcı (EN 14680). |
| CE | Suyun taşınması/bertarafı/depolanması için tesisatlarda basınç altındaki sıvılar için termoplastik boru sistemleri için yapıştırıcı (EN 14814). |
| kiwa | KIWA: PVC ve PVC/CPE su boru sistemlerindeki bağlantılar için yapıştırıcılar. İçme suyu için onaylanmıştır. BRL K525'e dayalı K5067 Sertifikası. |
| KOMO | KOMO: Plastik olmayan PVC iç kanalizasyon sistemlerindeki bağlantılar için yapıştırıcılar. BRL 5221'e dayalı K4395 Sertifikası. |
| QB | CSTB: PVC boru sistemlerindeki bağlantılar için yapıştırıcılar. Sertifika 13-AD06 (EN 14814). |
| ACS | ACS: ACS'nin (Attestation de Conformité Sanitaire) pozitif listelerine uygundur. Sertifika Eurofins 21 CLP NY 021. |
| bsi | Kitemark: Basınçlı ve basınçsız termoplastik boru sistemleri için solvent çimento. Lisans KM 87235 (BS 4346/3). |
| WRAS APPROVED MATERIAL | WRAS: İçme suyu için onaylıdır. WRAS sertifikası (BS 6920). |
| UKCA | Su taşıma/bertaraf etme/depolama tesisatlarında basınçsız termoplastik boru sistemleri için yapıştırıcı (EN 14680). |
| UKCA | Suyun taşınması/bertarafı/depolanması için tesisatlarda basınç altındaki sıvılar için termoplastik boru sistemleri için yapıştırıcı (EN 14814). |
| kiwa UNI IT-DT-Ki0410 | KIWA-UNI: Basınç altındaki sıvılar ve içme suyu için termoplastik boru sistemleri için yapıştırıcı. UNI EN 14814 ve D.M.174'e dayalı KIP-097532 sertifikası. |

Tavsiyelerimiz kapsamlı araştırmalara ve pratik deneyimlere dayanmaktadır. Bununla birlikte, çok çeşitli malzemeler ve ürünlerimizin uygulandığı koşullar göz önüne alındığında, elde edilen sonuçlar ve/veya ürünün kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasar için sorumluluk kabul etmiyoruz. Bununla birlikte, Servis Departmanımız ihtiyaç duyduğunuz her türlü tavsiye için her zaman hizmetinizdedir.

# WDF-05 - PROFESYONEL HAVUZ KALITESI

## SON DERECE HIZLI, TIKSOTROPIK, MAVI HAVUZ PVC CIMENTOSU

| Sertifikalar | |
|---|---|
| AENOR | AENOR: Suministro de agua için PVC-U borular için yapıştırıcı. Sertifika No 001/007271 (EN14814). |

| Standartlar | |
|---|---|
| EN 14680 | EN 14680: Avrupa standardı 14680 gerekliliklerini karşılar: Basınçsız termoplastik boru sistemleri için yapıştırıcı. |
| EN 14814 | EN 14814: Avrupa standardı 14814 gerekliliklerini karşılar: Basınç altındaki akışkanlar için termoplastik boru sistemleri için yapıştırıcı. |

### HAZIRLIK

**Çalışma Koşulları:** Sıcaklık ≤ +5°C'de kullanmayın.

### UYGULAMA

**Kapsam:** 1 L başına eklemelerin sayısı:

| Ø | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 | 160 | 200 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 650 | 290 | 160 | 100 | 90 | 70 | 40 | 30 | 20 | 12 | 8 |

**Kullanım talimatları:**
1. Boruları kare kesin, kenarları yontun ve çapaklarını alın. 2. Yüzeyleri Griffon Cleaner ve Temizleme Bezi ile temizleyin. 3. Yapıştırıcıyı hızlı ve eşit bir şekilde her iki yüzeye (boruya kalın, sokete ince) etrafında uygulayın (4-6x). 4. Eklemeyi hemen birleştirin. Fazla yapıştırıcıyı çıkarın. İlk 10 dakika boyunca ekleme mekanik yük uygulamayın. Kullanımdan hemen sonra ambalajı kapatın.

**Lekeler/kalıntılar:** Yapıştırıcı lekelerini Griffon Cleaner ve Temizleme Bezi ile çıkarın.

**Dikkat edilmesi gereken noktalar:** Fırça boyutu ambalaj hacmine göre değişir. Bağlanacak çap için uygun bir ambalaj (fırça) kullanın.

### TEKNIK ÖZELLIKLER

| | |
|---|---|
| Kimyasal baz: | PVC'nin bir çözücü karışımı içinde çözeltisi |
| Kimyasallara karşı direnç: | Yapışkan bağlantıların kimyasal direnci, boşluk genişliğine, kuruma süresine, basınca, sıcaklığa, ortamın türüne ve konsantrasyonuna bağlıdır. Yapışkan bağlantı genellikle malzemenin kendisiyle aynı kimyasal dirence sahiptir. Bunun istisnaları, konsantre inorganik asitler, kostik çözeltiler ve güçlü oksidanlar gibi az sayıda çok agresif kimyasallardır. |
| Renk: | Mavi (şeffaf) |
| Yoğunluk yaklaşık.: | 0.93 g/cm³ |
| Parlama noktası: | K1 (<21°C) |
| Sıcaklık direnci: | 60 °C |
| Sıcaklık direnci, pik yük: | 95 °C |
| Katı madde yaklaşık.: | 17 % |
| Viskozite: | Tiksotropik |
| Viskozite yaklaşık.: | 675 mPa·s |

### SAKLAMA KOŞULLARI

Raf ömrü: En azından 24 üretimden aylar sonra.
Açılmamış ambalajda +5°C ile +25°C arasında saklanır. Son Kullanma Tarihi (AY/YIL): ambalaja bakın. Kullanımdan sonra ambalajı düzgün bir şekilde kapatın ve kuru, serin ve don olmayan bir yerde saklayın.
Açıldıktan sonra sınırlı raf ömrü.

Tavsiyelerimiz kapsamlı araştırmalara ve pratik deneyimlere dayanmaktadır. Bununla birlikte, çok çeşitli malzemeler ve ürünlerimizin uygulandığı koşullar göz önüne alındığında, elde edilen sonuçlar ve/veya ürünün kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasar için sorumluluk kabul etmiyoruz. Bununla birlikte, Servis Departmanımız ihtiyaç duyduğunuz her türlü tavsiye için her zaman hizmetinizdedir.