



WOOD ADHESIVE PVAC KM45 (D4)

SU GEÇİRMEZ, 1 BİLEŞENLİ, PVAC AHŞAP YAPIŞTIRICI



ÜRÜN AÇIKLAMASI

Su geçirmez (EN 204 D4), beyaz, tek bileşenli PVAC bazlı ahşap yapıştırıcı.

UYGULAMA ALANI

Pratikte tüm yumuşak, sert ve egzotik ahşap türlerinin su geçirmez (D4) birleştirilmesi ve laminasyonu için uygundur. Çeşitli parmak bağlantıları, dişli bağlantılar, oyma ve saplama bağlantıları, dübellere ve yaylar gibi çeşitli ahşap eklemleri kullanılarak taşıyıcı olmayan ahşap yapılar için uygundur. Çerçeveler, pencereler, kapılar, çitler ve mobilyalar dahil iç ve dış uygulamalar için uygundur. Ahşap, sert ve yumuşak levha, yonga levha, çok katmanlı kontrplak, MDF, kağıt, karton ve sert levha yüzeylerine yapışma için uygundur. Ayrıca, ahşap yüzey üzerinde kaplama ve sert plastik levha (HPL, Formica, Duropal, Resopal) laminasyonu için de uygundur. D4: Uzun süreli olarak düzenli olarak akan su veya yoğunlaşmanın bulunduğu iç mekanlar. Hava koşullarına maruz kalan dış mekanlar, yapıştırılmış ahşap için etkili koruma sağlar.

ÖZELLİKLER

- İç ve dış kullanım için (EN 204 D4)
- Su geçirmez
- Kurduğunda şeffaf
- Solventsiz
- Boyanabilir

SERTİFİKALAR & STANDARTLAR

Sertifikalar



KOMO: Taşıyıcı olmayan uygulamalar için yapıştırıcılar. BRL 2339'a dayalı 32394 sertifikası (EN 204: D4 Sınıfı, Watt '91).

HAZIRLIK

Çalışma Koşulları: Ortam sıcaklığı, yapıştırıcı ve yapıştırılacak malzemeler +5°C'den az olmamalıdır. Göreceli hava nemi %65'e kadar olabilir. Ahşabın nem içeriği %8 ile %16 arasında olmalıdır.

Yüzey Gereksinimleri: Yüzeyler temiz, tozsuz ve yağsız olmalı ve birbirine iyice oturmalıdır.

Ön Yüzey İşlemi: Yağlı ahşap türlerini uygun bir temizleyici ile yağdan arındırın.

Araçlar: İnce dişli spatula (1 mm), fırça veya rulo, kelepçeler veya pres.

UYGULAMA

Kapsam: 5-7 m²/kg, her iki tarafa uygulanmış olarak, malzemelerin niteliğine bağlıdır.

Kullanım talimatları:

Kullanmadan önce iyice çalkalayın.

Yapıştırıcıyı ince ve eşit bir şekilde bir veya her iki parçaya ince dişli bir spatula (1 mm), fırça veya rulo ile uygulayın.

Yapıştırıcının birkaç dakika emilmesine izin verin. Ekleme 8 dakika içinde birleştirin, ardından sıkıştırın veya presleyin.

Lekeler/kalıntılar: Yapıştırıcı kalıntılarını hemen su ile çıkarın. Kuru yapıştırıcı kalıntıları yalnızca mekanik olarak çıkarılabilir.

Dikkat edilmesi gereken noktalar: Metal parçalarda (örneğin pompa veya makine bileşenleri) korozyondan kaçın. Sadece mekanik olarak uygulanabilen asite dayanıklı bileşenler kullanın.

Tavsiyelerimiz kapsamlı araştırmalara ve pratik deneyimlere dayanmaktadır. Bununla birlikte, çok çeşitli malzemeler ve ürünlerimizin uygulandığı koşullar göz önüne alındığında, elde edilen sonuçlar ve/veya ürünün kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasar için sorumluluk kabul etmiyoruz. Bununla birlikte, Servis Departmanımız ihtiyaç duyduğunuz her türlü tavsiye için her zaman hizmetinizdedir.



WOOD ADHESIVE PVAC KM45 (D4)

SU GEÇİRMEZ, 1 BİLEŞENLİ, PVAC AHŞAP YAPIŞTIRICI

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal baz:	Polivinil asetat dispersiyonu
Renk:	Beyaz (Kuruduğunda Şeffaf)
Yoğunluk yaklaşık.:	0.99 g/cm ³
Seyreltin:	Sadece su ile seyreltin.
Dolum kapasitesi:	Sıfır
Minimum sıcaklık direnci:	-20 °C
Maksimum sıcaklık direnci:	60 °C
Nem direnci:	Çok iyi
Açık zaman:	8 dakika
Boyanabilirlik:	İyi
pH-değeri:	3,5
Basınç:	5-10 kg/cm ²
Katı madde yaklaşık.:	50 %
Basma süresi (+20°C):	15 dakika
Viskozite:	Sıvı
Viskozite yaklaşık.:	5500 mPa·s
Su geçirmezlik:	Çok iyi
Beyaz nokta:	10 °C

SAKLAMA KOŞULLARI

Raf ömrü: En azından 9 üretimden aylar sonra.
+10°C ile +20°C arasında kuru bir yerde düzgün bir şekilde
kapatılmış ambalajda saklayın.
Açıldıktan sonra sınırlı raf ömrü.

Tavsiyelerimiz kapsamlı araştırmalara ve pratik deneyimlere dayanmaktadır. Bununla birlikte, çok çeşitli malzemeler ve ürünlerimizin uygulandığı koşullar göz önüne alındığında, elde edilen sonuçlar ve/veya ürünün kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasar için sorumluluk kabul etmiyoruz. Bununla birlikte, Servis Departmanımız ihtiyaç duyduğunuz her türlü tavsiye için her zaman hizmetinizdedir.