



WOOD MAX POWER

EKSTRA GÜÇLÜ, SU GEÇİRMEZ, DI-IZOSİYANAT İÇERMİYEN, SMP AHŞAP İMALAT YAPIŞTIRICISI



- Kalıcı esneklik
- Boyanabilir
- Her hava koşuluna dayanıklı
- UV dayanımlı
- Tiksotropik
- Sarkmaz, damlamaz
- Yenilikçi formül: patent başvurusu yapılmış

SERTİFİKALAR & STANDARTLAR

Sertifikalar	
	EMICODE: Kapalı alanlarda inşaat ürünleri için emisyon özelliklerinin sınıflandırma sistemi (GEV). EC-1 (Çok düşük emisyon)
Standartlar	
EN 204 D4	EN 204: Yapısal olmayan uygulamalar için termoplastik ahşap yapıştırıcıların sınıflandırılması: D4

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Son derece güçlü, su geçirmez, di-izosiyanat içermeyen ve dolgu özellikli ahşap imalat yapıştırıcısı, SMP-Polimer bazlıdır.

UYGULAMA ALANI

Pratikte tüm ahşap türlerinin su geçirmez (D4) (yüzey) yapıştırılması ve pratikte tüm ahşap türlerinin birçok yapı malzemesine, örneğin alçı, (doğal) taş, (gaz) beton, metal, sert köpük ve çeşitli sentetiklere yapıştırılması için uygundur. Çeşitli parmak bağlantıları, dişli bağlantılar, oyma ve saplama bağlantıları, dübeller ve yaylar gibi çeşitli ahşap eklemleri kullanılarak taşıyıcı olmayan ahşap yapılar için uygundur. İç ve dış uygulamalar için uygundur, örneğin cephe marangozluğu ve sandviç paneller. Daha az uyumlu bağlantılar için çok uygundur (örneğin, işlenmemiş ahşap). Hem dikey hem de yatay uygulamalar için idealdir. D4: Uzun süre boyunca düzenli olarak akan su veya yoğuşmanın bulunduğu iç mekanlar. Hava koşullarına maruz kalan dış mekanlar, yapıştırılmış ahşap için etkili koruma sağlar. ISO 9142 (yapıştırıcı bağlantıların çeşitli çevresel etkilere – iklimsel veya kimyasal – maruz kalabileceği laboratuvar yaşlandırma koşulları): Wood Max Power tuzlu (deniz) suya maruz bırakılmıştır. PE (polietilen), PP (polipropilen) ve PTFE için uygun değildir

ÖZELLİKLER

- Son derece yüksek nihai yapışma gücü (110 kg/cm²)
- Su geçirmez (D4)
- PU ve çözücü içermeyen
- Çok iyi dolgu kapasitesi (4 mm'ye kadar)
- Hemen kazınabilir

HAZIRLIK

Çalışma Koşulları: Ortam sıcaklığı, yapıştırıcı ve yapıştırılacak malzemeler +5°C'den az olmamalıdır. Ahşap nemi tercihen %10 ile %18 arasında olmalıdır (maks. %25).

Yüzey Gereksinimleri: Yüzeyler temiz, tozsuz ve yağsız olmalıdır.

Ön Yüzey İşlemi: Yağlı ahşap türlerini Griffon Cleaner ile yağdan arındırın. Gözeneksiz malzemeleri pürüzlendirin.

Araçlar: Silikon tabancası, ince dişli spatula (1 mm), fırça, rulo, kelepçe.

UYGULAMA

Kapsam: Nokta yapıştırmada: 5-8 m²/kg. Şerit: bir kartuş yaklaşık 8-15 metre yapıştırıcı verir (uç açıklığı 3 mm = ±15 metre – uç açıklığı 5 mm = ±8 metre).

Kullanım talimatları:

Yapıştırıcıyı, uygulamaya bağlı olarak bir veya her iki taraftan eşit şekilde, bir silikon tabancası ile uygulayın. Gerekirse, silikon tabancası, spatula, fırça veya rulo ile daha fazla yayılmasını sağlayın. Yeterli katman kalınlığı bırakın. Ekleme 30 dakika içinde birleştirin ve en az 6 saat sabitleyin. Sıkıştırma veya kelepçeleme gerekli değildir. Eğer sıkıştırılırsa veya kelepçelenirse, fazla yapıştırıcının yanlardan dışarı çıkmasını önlemek için sınırlı bir basınç kullanın.

Lekeler/kalıntılar: Islak yapıştırıcı kalıntılarını hemen Griffon Cleaner ile çıkarın. Kuru yapıştırıcı kalıntıları yalnızca mekanik olarak çıkarılabilir.

Tavsiyelerimiz kapsamlı araştırmalara ve pratik deneyimlere dayanmaktadır. Bununla birlikte, çok çeşitli malzemeler ve ürünlerimizin uygulandığı koşullar göz önüne alındığında, elde edilen sonuçlar ve/veya ürünün kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasar için sorumluluk kabul etmiyoruz. Bununla birlikte, Servis Departmanımız ihtiyaç duyduğunuz her türlü tavsiye için her zaman hizmetinizdedir.



WOOD MAX POWER

EKSTRA GÜÇLÜ, SU GEÇİRMEZ, DI-İZOSİYANAT İÇERMEYEN, SMP
AHŞAP İMALAT YAPIŞTIRICISI

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal baz:	SMP Polimer
Kimyasallara karşı direnç:	İyi
Renk:	Bej (karışım)
Tedavi oranı:	1 mm/24h
Yoğunluk yaklaşık.:	1.34 g/cm ³
Esneklik:	Sıfır
Dolum kapasitesi:	Çok iyi
Nihai bağ mukavemeti:	1100 N/cm ²
Sonrasında nihai bağ mukavemeti:	24 saat. Bu süre malzeme, sıcaklık ve nem gibi koşullara bağlı olarak değişebilir.
Sertlik (Shore A):	95
İlk Yapıştırma Sonrası:	6 saat. Bu süre malzeme, sıcaklık ve nem gibi koşullara bağlı olarak değişebilir.
İlk bağ kuvveti:	100 N/cm ²
Minimum sıcaklık direnci:	-40 °C
Maksimum sıcaklık direnci:	120 °C
Nem direnci:	Çok iyi
Boyanabilirlik:	Çok iyi
Kesme mukavemeti:	1100 N/cm ²
Küçülme:	0 %
Deri değiştirme süresi:	30 dakika
Katı madde yaklaşık.:	100 %
UV dayanımı:	İyi
Viskozite:	Tiksotropik
Su geçirmezlik:	Çok iyi
Ahşap tutkalı sınıflandırması:	D4

SAKLAMA KOŞULLARI

Raf ömrü: En azından 18 üretimden aylar sonra.
+5°C ile +25°C arasında kuru bir yerde düzgün bir şekilde kapatılmış ambalajda saklayın.
Açıldıktan sonra sınırlı raf ömrü.

Tavsiyelerimiz kapsamlı araştırmalara ve pratik deneyimlere dayanmaktadır. Bununla birlikte, çok çeşitli malzemeler ve ürünlerimizin uygulandığı koşullar göz önüne alındığında, elde edilen sonuçlar ve/veya ürünün kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasar için sorumluluk kabul etmiyoruz. Bununla birlikte, Servis Departmanımız ihtiyaç duyduğunuz her türlü tavsiye için her zaman hizmetinizdedir.