



AQUA MAX® ANLIK YAPIŞMA - PRO HAVUZ KALİTESİ

İNOVATİF HİBRİT SMP TEKNOLOJİSİ BAZINDA ÇOK YÜKSEK



ÜRÜN AÇIKLAMASI

Çok yüksek başlangıç yapışma gücü ve çok hızlı dayanım kazanımı ile SMP-Polimer Teknolojisi bazında solvent içermeyen montaj yapıştırıcısı. Ağırlıklı malzemeler için mükemmel.

UYGULAMA ALANI

Havuz çevresindeki çeşitli yüzeylere işaretler, ayna panelleri veya güvenlik talimatları montajı için ve yalıtım panelleri veya tavan elemanlarını beton, tuğla veya ahşap ile havuz teknik alanlarında bağlamak için uygundur. Ayrıca havuz bölgeleri etrafında koruyucu ve dekoratif panellerin sabitlenmesi için de kullanılabilir. Cam, taş, doğal taş, beton, alçı, birçok sentetik malzeme, ahşap, yonga levha, Trespa®, demir, alüminyum, çinko, çelik, paslanmaz çelik ve diğer metaller, seramik karolar, mantar ve aynalar ile bağlanır.

Yük taşıyan yapılar için uygun değildir ve PE, PP, PTFE ve bitüm için uygun değildir. Plastik yapıştırırken her zaman önce bir yapışma testi yapın. Plastiklere yapışma, sentetik türüne ve plastik kalitesine bağlı olarak değişebilir.

ÖZELLİKLER

- Çok yüksek başlangıç ve nihai yapışma gücü
- UV, su ve her hava koşuluna dayanıklı
- Kalıcı elastik
- Çok iyi dolgu kapasitesi ve iyi durma gücü
- Küçülmez, %100 yapıştırıcı
- Eklem kenarlarının kirlenmesi yok
- -40°C ile +100°C arasındaki sıcaklıklara dayanıklıdır
- Boyanabilir

SERTİFİKALAR & STANDARTLAR

Sertifikalar	
	TÜV: TÜV Rheinland tarafından kesme mukavemeti, çekme mukavemeti, elastikiyet ve farklı malzemelere yapışma konusunda onaylanmış ve sertifikalandırılmıştır. Sertifika TÜV 43168.
	EMICODE: Kapalı alanlarda inşaat ürünleri için emisyon özelliklerinin sınıflandırma sistemi (GEV). EC-1 Plus (Çok düşük emisyon Plus)

HAZIRLIK

Çalışma Koşulları: Sadece +5 °C ile +40 °C arasındaki sıcaklıklarda uygulayın.

Yüzey Gereksinimleri: Yüzeyler temiz, toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Yüzey sağlam olmalıdır. Yüzey hafif nemli olabilir. Astar kullanımı zorunlu değildir.

Araçlar: Kartuş Tabancası, Keskin Bıçak veya Griffon Çok Amaçlı Alet, gerekirse hafifçe vurmak için bir kauçuk çekiç kullanın.

UYGULAMA

Kapsam: Şeritler: bir kartuş yaklaşık 8-15 metre yapıştırıcı verir (kesik ucu çapına bağlı olarak).

Kullanım talimatları:

Açık kartuşu kullanmadan önce, ipliğin üstündeki plastik meme kısmını keserek açın ve ucu kartuşa sabitleyin. Malzemenin ağırlığına bağlı olarak, yapıştırıcıyı dik şeritler veya 10 ile 40 cm aralıklarla noktalar halinde eşit şekilde uygulayın. Her zaman köşelere ve kenarlara yapıştırıcı uygulayın. Malzemelerin (cephe panelleri) karşılıklı hareketi, 3 mm'lik bir yapıştırıcı kalınlığı ile sağlanabilir (ara bloklar veya bant kullanın). Malzemeleri kaydırarak birleştirin ve sıkıca bastırın veya çekiçle vurun. Düzeltme, 10 dakika içinde hala mümkündür. Gerekirse, ağır malzemeleri 4 saat boyunca sıkıştırın veya sabitleyin. 30 dakika sonra işlenebilir (bağlantı artık taşımaya veya hafif bir yükü kaldırmaya yetecek kadar güçlüdür), maksimum nihai dayanım yaklaşık 4 saat sonra, yüzeye ve çevresel koşullara bağlı olarak. Birkaç gün içinde tamamen kürlenir (katman kalınlığına bağlı olarak). Alkid boya ile boyarken, boya daha yavaş kuruyabilir. Kullanım sonrası kartuşu düzgün bir şekilde kapatın.

Lekeler/kalıntılar: Araçları temizlemek ve ıslak yapıştırıcı kalıntıları çıkarmak için beyaz spiritus kullanın. Kuru yapıştırıcı kalıntıları yalnızca mekanik olarak çıkarılabilir.

Dikkat edilmesi gereken noktalar: Aşağıdaki kuruma süreleri, en az bir gözenekli malzemenin ve yaklaşık 1 mm kalınlığında bir yapıştırıcı tabakasının bağlanmasına dayanmaktadır. Eğer iki gözeneksiz malzeme bağlanıyorsa ve/veya yapıştırıcı tabakası daha kalınsa, kuruma süreleri önemli ölçüde daha uzun olabilir.

Tavsiyelerimiz kapsamlı araştırmalara ve pratik deneyimlere dayanmaktadır. Bununla birlikte, çok çeşitli malzemeler ve ürünlerimizin uygulandığı koşullar göz önüne alındığında, elde edilen sonuçlar ve/veya ürünün kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasar için sorumluluk kabul etmiyoruz. Bununla birlikte, Servis Departmanımız ihtiyaç duyduğunuz her türlü tavsiye için her zaman hizmetinizdedir.



AQUA MAX® ANLIK YAPIŞMA - PRO HAVUZ KALİTESİ

İNOVATİF HİBRİT SMP TEKNOLOJİSİ BAZINDA ÇOK YÜKSEK

TEKNİK ÖZELLİKLER

100% uzamada direnç:	1.6 MPa
Kimyasal baz:	SMP Polimer
Kimyasallara karşı direnç:	İyi
Renk:	Beyaz
Kuruma hızı:	1.5 mm/24h
Yoğunluk yaklaşık.:	1,58 g/cm³
Esneklik:	İyi
Kopma uzaması:	125 %
Dolgu kapasitesi:	Çok iyi
Nihai yapışma mukavemeti:	250 N/cm²
Sonrasında nihai yapışma mukavemeti:	4 saat. Bu süre malzeme, sıcaklık ve nem gibi koşullara bağlı olarak değişebilir.
Sertlik (Shore A):	65
İlk yapışma xyz dk sonrası:	30 dakika. Bu süre malzeme, sıcaklık ve nem gibi koşullara bağlı olarak değişebilir.
İlk yapışma kuvveti:	100 N/cm²
İlk tacılık tutunma:	Oldukça yüksek
İlk tutunma xyz dk sonrası:	10 seconds
Minimum sıcaklık direnci:	-40 °C
Maksimum sıcaklık direnci:	100 °C
Küf direnci:	İyi
Nem direnci:	Çok iyi
Boyanabilirlik:	İyi
Kesme mukavemeti:	250 N/cm²
Küçülme:	0 %
Kabuk bağlama süresi:	10 dakika
Katı madde yaklaşık.:	100 %
Solvent içermez:	Evet
Çekme mukavemeti (N/cm²):	180 N/cm²
UV dayanımı:	İyi
Viskozite:	Macun
Su geçirmezlik:	İyi

SAKLAMA KOŞULLARI

Kartuşu düzgün bir şekilde kapatın ve kuru, serin ve don olmayan bir yerde saklayın. Açıldıktan sonra raf ömrü sınırlıdır, açılmamış raf ömrü 18 aydır.

PAKET BOYUTLARI

440g

Tavsiyelerimiz kapsamlı araştırmalara ve pratik deneyimlere dayanmaktadır. Bununla birlikte, çok çeşitli malzemeler ve ürünlerimizin uygulandığı koşullar göz önüne alındığında, elde edilen sonuçlar ve/veya ürünün kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasar için sorumluluk kabul etmiyoruz. Bununla birlikte, Servis Departmanımız ihtiyaç duyduğunuz her türlü tavsiye için her zaman hizmetinizdedir.