WOOD MAX

FÜR EXTREM STARKE HOLZVERBINDUNGEN

110 KG/CM²*

D4

FÜLLEND

www.griffon-profi.de

6502480

GRIFFON®

NEUHEIT

FÜR EXTREM STARKE HOLZVERBINDUNGEN

- Extrem stark
- D4 wasserfest
- Kann sofort weiterverarbeitet werden

www.griffon-profi.de

Griffon. Qualität für Profis.

000136576 TL BIS fld-woodmax-power-express-2-luik-210x297mm DU.indd 2-3

12-03-19 14:23

WOOD MAX
(HOLZ-)KONSTRUKTIONSKLEBSTOFFE

Griffon führt eine neue Generation von (Holz-) Konstruktionsklebstoffen ein: Wood Max Power und Wood Max Power Express. Zwei extrem starke, wasserfeste und füllende (Holz-)Konstruktionsklebstoffe auf SMP-Polymer basis.

ANWENDUNGSGEBIET

Wood Max ist geeignet zum (flächigen) Verkleben von gehobeltem und ungehobeltem Holz und für das Verkleben von Holz in Kombination mit anderen Baustoffen, wie z.B. Gips, (Natur-)Stein, (Gas-)Beton, Metall, Hartschaumstoffen und verschiedenen Kunststoffen. Der füllende Klebstoff ist für innen und außen geeignet, mit einer Spaltüberbrückung von bis zu 4 mm.

EINFACHE VERARBEITUNG

Wood Max ist thixotrop und besitzt eine gute Standfestigkeit und ist dadurch auf waagrechten als auch auf senkrechten Flächen einsetzbar. Der Polyurethan und lösemittelfreie (Holz-)Konstruktionsklebstoff lässt sich mit einem Zahnspatel oder Pinsel leicht auftragen. Wood Max Power hat eine Verarbeitungszeit von 30 Minuten und Wood Max Express Power eine Verarbeitungszeit von 5 Minuten. Einspannen/Pressen ist nicht notwendig. Wood Max schäumt nicht auf. Auch hartnäckige Klebstoffreste an den Händen lassen sich einwandfrei entfernen. Das Endergebnis ist schleif- und überstreichbar.

STARK & BESTÄNDIG

Mit einer Scherfestigkeit von 110 kg/cm² ist Wood Max extrem stark. Darüber hinaus sind diese (Holz-)Konstruktionsklebstoffe wasserfest (D4) sowie temperatur-, wetter-, UV- und stoßbeständig, kein schrumpfen. Wood Max Express Power ist extrem schnell, handfest bereits nach 30 Minuten!

110 KG/CM²*

- **EXTREM STARK (BIS 110 KG/CM²)**
- **AUCH BEI VIEL SPIEL**

D4

- **WASSERFEST GEMÄSS EUROPÄISCHER NORM - EN 204: D4**

FÜLLEND

- **FÜLLEND BIS 4 MM**
- **KANN SOFORT WEITERVERARBEITET WERDEN**
- **SCHÄUMT NICHT**

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	POWER	EXPRESS POWER 30 MIN.
Wasserbeständigkeit	Sehr gut	Sehr gut
Temperaturbeständigkeit	Von -40°C bis +120°C	Von -40°C bis +120°C
UV-Beständigkeit	Sehr gut	Sehr gut
Überstreichbarkeit	Gut	Gut
Füllvermögen	Sehr gut	Sehr gut
TROCKNUNGSZEITEN*		
Handfestigkeit (ca. 10 kg/cm²)	Ca. 6 Stunden	Ca. 30 Minuten
Härtungszeit	Ca. 1 mm/24 Stunden	Ca. 1 mm/24 Stunden
Endfestigkeit (ca. 110 kg/cm²)	Nach ca. 24 Stunden	Nach ca. 8 Stunden
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN		
Basis	SMP-Polymere	SMP-Polymere
Farbe	Holzfarbe (beige)	Holzfarbe (beige)
Viskosität	Thixotrop	Thixotrop
Feststoffgehalt	Ca. 100 %	Ca. 100 %
Dichte	Ca. 1,37 g/cm³	Ca. 1,37 g/cm³
Scherfestigkeit	Ca. 110 kg/cm²	Ca. 110 kg/cm²
Flammpunkt	K3 (>55°C)	K3 (>55°C)
Härte (Shore A)	Ca. 95	Ca. 95

*Die Tracknungszeiten können variieren, u.a. abhängig von Untergrund, aufgetragener Produktmenge, Feuchtigkeitsgehalt und Umgebungstemperatur.

MINDESTHALTBARKEIT

12 Monate. Die geöffnete Verpackung ist nur begrenzt haltbar.
Trocken in geschlossener Verpackung zwischen +5°C und +25°C lagern.

000136576 TL BIS fld-woodmax-power-express-2-luik-210x297mm DU.indd 4-5
12-03-19 14:23