



PLASTİK SIZDIRMAZLIK - PROFESYONEL HAVUZ KALITESİ

KONİK VE SILINDIRIK SENTETİK DIŞLI BAĞLANTILARI SIZDIRMAZ



UYGULAMA

Kullanım talimatları:

Dişli parçaya eşit şekilde uygulayın. Eklemeyi hemen birleştirin ve kalıntıları çıkarın. Eklem yaklaşık 5 dakika boyunca ayarlanabilir. Eklem 8 bar'a kadar (ortam 20°C) veya 2 bar'a kadar (ortam 80°C) yüklenebilir. Kürlendikten sonra hafifçe sökülebilir.

Dikkat edilmesi gereken noktalar: Gaz, hidrokarbon veya agresif kimyasal tesislerde kullanmayın.

SAKLAMA KOŞULLARI

Raf ömrü: En azından 15 üretimden aylar sonra.

Son Kullanma Tarihi (AY/YIL): ambalaja bakın. Kullanımdan sonra ambalajı düzgün bir şekilde kapatın ve +5°C ile +25°C arasında kuru bir yerde saklayın.

Açıldıktan sonra sınırlı raf ömrü.

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Konik ve silindirik sentetik dişli bağlantıları sızdırmaz hale getirmek için yüksek performanslı sızdırmazlık macunu.

UYGULAMA ALANI

Konik ve silindirik metal ve sentetik dişli bağlantıları sızdırmaz hale getirmek için (sentetik/sentetik ve sentetik/metal). Havuz pompalarının giriş ve çıkış portlarında sızdırmaz dişler sağlar ve hava boşaltma valfleri ve basınç göstergeleri için güvenli, basınca dayanıklı sızdırmazlık sağlar. Hidrolik veya pnömatik havuz örtü sistemlerinin dişli parçalarını sızdırmaz hale getirir. Soğuk ve sıcak su ve (kompresör) hava için uygundur. Örneğin PVC, CPVC ve ABS ile birlikte bakır, pirinç, (galvanizli) çelik ve paslanmaz çelik ile kullanılabilir.

ÖZELLİKLER

- Konik ve silindirik sentetik dişli bağlantıları sızdırmaz hale getirmek için hızlı sıvı sızdırmazlık.
- Soğuk ve sıcak su ve (kompresör) hava için uygundur ve örneğin PVC, CPVC ve ABS ile birlikte bakır, pirinç, (galvanizli) çelik ve paslanmaz çelik ile kullanılabilir.
- Basınç dayanıklılığı (20°C) 8 bar.

HAZIRLIK

Çalışma Koşulları: Sıcaklık $\leq +5^{\circ}\text{C}$ 'de kullanmayın.

Ön Yüzey İşlemi: Yüzeyleri bir yağ giderici (Griffon PE Cleaner) ile temizleyin ve temiz, iyi emici, tüy bırakmayan bir bez (Griffon Cleaner Cloth) kullanın.

Tavsiyelerimiz kapsamlı araştırmalara ve pratik deneyimlere dayanmaktadır. Bununla birlikte, çok çeşitli malzemeler ve ürünlerimizin uygulandığı koşullar göz önüne alındığında, elde edilen sonuçlar ve/veya ürünün kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasar için sorumluluk kabul etmiyoruz. Bununla birlikte, Servis Departmanımız ihtiyaç duyduğunuz her türlü tavsiye için her zaman hizmetinizdedir.