



EPOKSI ÇUBUK - PROFESYONEL HAVUZ KALİTESİ

İKİ BİLEŞENLİ ONARIM MACUNU



ÜRÜN AÇIKLAMASI

Sızıntıları, delikleri ve çatlakları kapatmak için tasarlanmış, profesyonel kalitede, iki bileşenli epoksi onarım macunu, neredeyse tüm malzemeleri restore etmek için tasarlanmıştır. İşlenmesi kolay bu ürün, bir epoksi reçinesi ve bir sertleştiriciden oluşur ve birlikte yoğrulduğunda homojen bir kütle oluşturur. Özellikle yüzme havuzu uygulamaları için tasarlanmış olup, beyaz bir yüzey sunar ve küçülmez.

UYGULAMA ALANI

Borularda, radyatörlerde, kazanlarda, drenajlarda, hava kanallarında, oluklarda ve depolama tanklarında sızıntıları, delikleri ve çatlakları onarmak ve kapatmak için uygundur. PVC, PVC-C, ABS, seramik, fayans, metal (çelik, bakır, alüminyum, demir, çinko), ahşap, seramik ve beton üzerinde yapışır. Polietilen (PE), polipropilen (PP), PTFE ve bitüm için uygun değildir.

ÖZELLİKLER

- Su geçirmez ve su altında kullanılabilir
- Çok hızlı kürlenir (30 dk)
- Klor, tuzlu su, yağ, gres, çözücüler ve seyreltilmiş asit/alkalilere dayanıklıdır.
- Kürlendikten sonra zımparalama, delme, boyama ve kesme mümkündür
- Küçülmez.

HAZIRLIK

Çalışma Koşulları: Sadece +15°C ile +25°C arasındaki sıcaklıklarda uygulayın.

Kişisel güvenlik: Eldiven giyin.

Yüzey Gereksinimleri: Alt tabaka tamamen temiz ve yağsız olmalıdır.

Ön Yüzey İşlemi: Düz yüzeyleri önce pürüzlendirin.

UYGULAMA

Kullanım talimatları:

Gerekli miktarı kesin ve folyo ile değiştirin. Homojen bir kütle haline gelene kadar çok iyi yoğurun (en az 1 dakika!). Yoğurduktan sonra 2 dakika içinde uygulayın. Ürün kürlenmeye başladığında sıkıca bastırın. Fazla ürünü nemli (macun) bıçakla çıkarın. 5-10 dakika içinde kürlenme hissedilir. Maksimum dayanım 12 saat sonra elde edilir. Tam kürlenmeden sonra delme, kesme, zımparalama ve boyama mümkündür. Kullanım sonrası ellerinizi hemen ve iyice sabun ve su ile yıkayın.

Tavsiye: (PVC) borular için, borunun tüm çevresine bir macun halkası oluşturulması önerilir.

Dikkat edilmesi gereken noktalar: Kürlenmeden önce parmak izleri su veya nemli bir bezle ovularak çıkarılabilir. Islak yüzeylerde veya su altı uygulamalarında, macun kürlenmeye başlayana kadar elle tutulmalıdır (yaklaşık 30 dakika). Basıncı boruların onarımına başlamadan önce basıncı kapatın.



EPOKSI ÇUBUK - PROFESYONEL HAVUZ KALİTESİ

İKİ BİLEŞENLİ ONARIM MACUNU

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal baz:	Epoksi reçine
Kimyasallara karşı direnç:	Su, yağ, gres, solventler, seyreltilmiş asitler ve alkaliler
Kürlenme/kuruma sonrası renk:	Beyaz
Tutarlılık:	Katı macun
Yoğunluk yaklaşık.:	2,18 g/cm ³
Dolgu kapasitesi:	Çok iyi
Nihai yapışma mukavemeti (Alu):	6 N/mm ²
Sonrasında nihai yapışma mukavemeti:	12 saat
İşlem süresi:	30 min
Minimum uygulama sıcaklığı:	10 °C
Minimum sıcaklık direnci:	-30 °C
Maksimum sıcaklık direnci:	120 °C
Boyanabilirlik:	Evet
Kap süresi:	5 min
Solvent içermez:	Evet
UV dayanımı:	Çok iyi
Su geçirmezlik:	İyi
Suda çözünür:	Hayır

SAKLAMA KOŞULLARI

+5°C ile +25°C arasında kuru bir yerde düzgün bir şekilde kapatılmış ambalajda saklayın.

Tavsiyelerimiz kapsamlı araştırmalara ve pratik deneyimlere dayanmaktadır. Bununla birlikte, çok çeşitli malzemeler ve ürünlerimizin uygulandığı koşullar göz önüne alındığında, elde edilen sonuçlar ve/veya ürünün kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasar için sorumluluk kabul etmiyoruz. Bununla birlikte, Servis Departmanımız ihtiyaç duyduğunuz her türlü tavsiye için her zaman hizmetinizdedir.