



PU-TABANICALI KÖPÜK

HIZLI KÜRLenen POLİÜRETAN KÖPÜK



ÜRÜN AÇIKLAMASI

Küçük boşlukları, derzleri, aralıkları, delikleri ve çatlakları yalıtım, sızdırmaz hale getirmek ve doldurmak için hızlı kürlenen poliüretan köpük. PU-Köpük Tabancası ile kullanılır.

UYGULAMA ALANI

Duvar bölmeleri, pencere ve kapı çerçeveleri, çatı tahtaları, bacalar, çatı pencereleri ve borular, tüpler, kablolar ve enerji hatlarının geçişleri gibi yerlerde ekleri, aralıkları, delikleri ve çatlakları yalıtım, sızdırmaz hale getirmek ve doldurmak için uygundur. Ahşap, beton, taş, tuğla, alçı, metal, cam ve polistiren, polyester ve PVC gibi birçok sentetik malzeme ile yapışır.

Bitüm, silikon, polietilen (PE), polipropilen (PP) ve P.T.F.E. için uygun değildir.

ÖZELLİKLER

- Çekme yapmaz
- Büyük dolgu kapasitesi
- Yüksek yalıtım değeri
- Alevlenebilirlik sınıfı B2
- Boyanabilir
- Suya dayanıklı
- Kimyasallara dayanıklı
- CFC ve HCFC içermeyen (ozon dostu)

SERTİFİKALAR & STANDARTLAR

Standartlar	
	DIN 4102-1: Yapı ürünlerinin yanıcılığı, sınıflandırma B2: Yangın geciktirici.

HAZIRLIK

Çalışma Koşulları: Sadece +5°C ile +40°C arasındaki sıcaklıklarda uygulayın.

Kişisel güvenlik: Eldiven ve koruyucu gözlük takın ve yeterli havalandırma sağlayın.

Yüzey Gereksinimleri: Alt zemin tamamen temiz ve yağsız olmalıdır. Kuru yüzeyleri hafifçe nemlendirin.

Araçlar: PU-Köpük Tabancası

UYGULAMA

Kullanım talimatları:

Kullanmadan önce başaşağı olarak iyice çalkalayın (10-20 kez).

Aerosölü PU köpük tabancasına takın. Tetiği çekerek köpüğü kolay ve hassas bir şekilde dozlayabilirsiniz. Sprey yaparken kutuyu başaşağı çevirin. Dikey dolgular aşağıdan yukarı olarak uygulayın. Alanı yaklaşık %65 doldurun. Büyük hacimleri doldurmak için köpüğü katmanlar halinde uygulayın ve tamamen şişmesine izin verin. Her katman arasında nemlendirin. Kürlendikten sonra köpük kesilebilir, delik açılabilir ve boyanabilir, istenirse sıvanabilir. Kullanımdan sonra tabancayı PU temizleyici ile temizleyin.

Lekeler/kalıntılar: Islak lekeleri hemen PU-Köpük Temizleyici veya aseton ile çıkarın. Kürlenmiş lekeler yalnızca mekanik olarak çıkarılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal baz:	PU Prepolimer
Renk:	Krem
Kesim süresi:	50 dakika
Kuruma/Kürlenme süresi yaklaşık *:	20°C'de 1 saat, 0°C'de 3-6 saat, -5°C'de 6-9 saat ve -10°C'de 9-12 saat (boncuk boyutu 30 mm).
Dolum kapasitesi:	Çok iyi
Yangın sınıfı:	B2
Parlama noktası:	K1 (<21°C)
Maksimum uygulama sıcaklığı:	90 °C
Minimum sıcaklık direnci:	-40 °C
Nem direnci:	İyi
Deri değiştirme süresi:	8 dakika

* Kürlenme süresi a.o. yüzeye, kullanılan ürün miktarına, nem seviyesine ve ortam sıcaklığına bağlı olarak değişebilir.

SAKLAMA KOŞULLARI

Raf ömrü: En azından 18 üretimden aylar sonra.

+5°C ile +25°C arasında kuru bir yerde düzgün bir şekilde kapatılmış ambalajda dik olarak saklayın.

Açıldıktan sonra sınırlı raf ömrü.

Tavsiyelerimiz kapsamlı araştırmalara ve pratik deneyimlere dayanmaktadır. Bununla birlikte, çok çeşitli malzemeler ve ürünlerimizin uygulandığı koşullar göz önüne alındığında, elde edilen sonuçlar ve/veya ürünün kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasar için sorumluluk kabul etmiyoruz. Bununla birlikte, Servis Departmanımız ihtiyaç duyduğunuz her türlü tavsiye için her zaman hizmetinizdedir.