



RESIST-2®

SOUDURE FIL PLEIN ETAIN/ARGENT 97/3 MASSIVE



DESCRIPTION DU PRODUIT

Soudure Fil Plein Etain/Argent 97/3 Massive.

DOMAINE D'APPLICATION

Pour le soudage tendre de conduites d'eau (potable), de CC et de gaz en cuivre en combinaison avec des raccords en cuivre ou en laiton. À utiliser en combinaison avec Griffon S-65® Cuivre.

PROPRIÉTÉS

- Etain/Argent 97/3
- Massive
- Ø 2.0 mm
- Résiste à des températures jusqu'à 175°C

LABELS DE QUALITÉ & STANDARDS

Standards	
	EN ISO 3677: Métaux d'apport pour brasage tendre et fort, S-Sn97Ag3.
	EN ISO 9453: Soft solder alloys. Chemical composition and forms - Sn97Ag3 (702) Solid solder wire.

MISE EN OEUVRE

Mode d'emploi:

1. Poncer et nettoyer correctement (éclat métallique) les surfaces à raccorder à l'aide de fibre abrasive. 2. Appliquer le flux uniformément à l'aide du pinceau sur les deux surfaces à raccorder. Éviter d'utiliser trop de flux. 3. Assembler le raccord. Assembler uniquement des parties qui s'ajustent correctement. Éviter de surchauffer le flux (risque de mauvais écoulement de la soudure). 4. Chauffer régulièrement le raccordement et ajouter de la soudure étain. Laisser la soudure fondre sur le joint et non dans la flamme ou sur le fer à souder. Remplir entièrement le joint. 5. Éliminer les restes de flux avec de l'eau ou un chiffon humide. 6. Laisser le raccord refroidir à l'air.

Taches/résidus: Éliminer les restes de flux avec de l'eau ou un chiffon humide.

Points d'attention: Utilisez le Bouclier Thermique Bison pour protéger les murs, les carreaux, le papier peint, la peinture et le plâtre, par exemple.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Durée de conservation: Au moins 60 mois après la production. Conservation limitée après ouverture.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des expériences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à votre entière disposition pour vous offrir des conseils.