



HBS-200® ACCELERATOR

HBS-200® ÜST KATMANIN KURUMA SÜRECİNİ HIZLANDIRIR



ÜRÜN AÇIKLAMASI

HBS-200® üst katmanın kuruma sürecini hızlandıran ve 10 dakika sonra su geçirmez yüzey yaratan solüsyon. Yağışlı hava koşullarında idealdir.

UYGULAMA ALANI

HBS-200® Sıvı Kauçuk ve HBS-200® Kauçuk Tix üzerinde kullanmak için.

ÖZELLİKLER

Hızlandırıcı, HBS-200® Sıvı Kauçuk ve HBS-200® Kauçuk Tix'in teknik özelliklerini etkilemez.

HAZIRLIK

Çalışma Koşulları: +5°C ile +35°C arasındaki sıcaklıklarda kullanın.

Kişisel güvenlik: Koruyucu gözlük kullanın ve kullandıktan sonra ellerinizi iyice yıkayın.

Araçlar: HBS-200® Hızlandırıcı 5 litrelik teneke ambalajlarda, basınçlı sprey ile sıkılabilir.

UYGULAMA

Kapsam: 15 m2

Kullanım talimatları:

HBS-200® kaplamanın üzerine Hızlandırıcıyı sıkın. Hızlandırıcıyı kullandıktan 2 dakika sonra HBS-200® dokunmaya kuru hale gelir, 5 dakika sonra hafif yağmura dayanabilir ve 10 dakika sonra yağmur ve suya tamamen dayanıklıdır. Yeni bir HBS-200® katmanı uygulamadan önce HBS-200®'ün tamamen kuru olduğundan emin olun. Araçları su ile temizleyin.

Dikkat edilmesi gereken noktalar: Korozyon riski:

işlenmemiş çelik ve demirde korozyon riski vardır.

Gözeneksiz yüzeylerde kullanım: HBS-200®'ü Hızlandırıcı ile birlikte kullanırken, HBS-200® Kauçuk kaplamanın birkaç ince katman halinde (yaklaşık 1.0 mm) uygulamanızı öneririz. Daha kalın katmanlar uygulandığında, HBS-200® son katmanında Hızlandırıcı kullanılması halinde son kürlenme gecikebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kürleme/kurutma sonrası renk:	Şeffaf
Yoğunluk yaklaşık.:	1,0 g/cm ³
Minimum uygulama sıcaklığı:	5 °C
Maksimum uygulama sıcaklığı:	35 °C
pH-değeri:	7

PAKET BOYUTLARI

1 litrelik tabancalı sprey, 5 litrelik teneke.

SAKLAMA KOŞULLARI

Raf ömrü: En azından 36 üretimden aylar sonra.

İyi kapatılmış paketler, +5°C ile +25°C arasındaki sıcaklıklarda kuru, serin, don tutmayan, havalandırılmalı bir yerde saklanmalıdır.

Açıldıktan sonra sınırlı raf ömrü.

Tavsiyelerimiz kapsamlı araştırmalara ve pratik deneyimlere dayanmaktadır. Bununla birlikte, çok çeşitli malzemeler ve ürünlerimizin uygulandığı koşullar göz önüne alındığında, elde edilen sonuçlar ve/veya ürünün kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasar için sorumluluk kabul etmiyoruz. Bununla birlikte, Servis Departmanımız ihtiyaç duyduğunuz her türlü tavsiye için her zaman hizmetinizdedir.