



WOOD MAX EXPRESS POWER

EKSTRA GÜÇLÜ, HIZLI, SU GEÇİRMEZ, BOŞLUK DOLDURAN SMP
AĞSAP İNŞAAT YAPIŞTIRICISI



- Her hava koşuluna dayanıklı
- UV dayanıklı
- Tikotropik
- Sarkma, damlamaz
- Yenilikçi formül: patent başvurusu yapılmış

SERTİFİKALAR & STANDARTLAR

Sertifikalar	
	KOMO: Taşıyıcı olmayan uygulamalar için yapıştırıcılar. BRL 2339'a dayalı 32394 sertifikası (EN 204: D4 Sınıfı, Watt '91).
	ATG: Yük taşımayan ahşap yapılar için yapıştırıcılar (EN 204: D4 kategorisi, EN 14256, EN 14257 (Watt '91)). Sertifika ATG 3125.
	IFT: EN 204:2016-08'e göre yapısal olmayan uygulamalar için termoplastik ahşap yapıştırıcıların sınıflandırılması. Numara: 19-002237-PR01 (NW-K15-09-en-01)
	IFT: EN 14257:2006'ya göre bindirmeli bağlantıların yüksek sıcaklıkta çekme dayanımının belirlenmesi (WATT '91). Numara: 19-002237-PR02 (NW-K15-09-en-01)

Standartlar

EN 204 D4	EN 204: Yapısal olmayan uygulamalar için termoplastik ahşap yapıştırıcıların sınıflandırılması: D4
----------------------	--

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Son derece güçlü, hızlı, su geçirmez, di-izosiyanat içermeyen ve dolgu yapan SMP-Polimer bazlı ahşap imalat yapıştırıcısı.

UYGULAMA ALANI

Pratikteki tüm ahşap türlerinin yanı sıra, alçı, (doğal) taş, (hücreli) beton, metal, sert köpük ve çeşitli sentetik malzemeler gibi birçok yapı malzemesine pratikteki tüm ahşap türlerini yapıştırmak için su geçirmez (D4) (yüzey) yapıştırma için uygundur. Çeşitli parmak bağlantıları, dişli bağlantılar, oyma ve saplama bağlantıları, dübeller ve yaylar gibi çeşitli ahşap eklemleri kullanılarak taşıyıcı olmayan ahşap yapılar için uygundur. Cephe marangozluğu ve sandviç panelleri gibi iç ve dış uygulamalar için uygundur. Daha az uyumlu bağlantılar için (örneğin, işlenmemiş ahşap) çok uygundur. Hem dikey hem de yatay uygulamalar için idealdir. D4: Uzun süreli olarak düzenli olarak akan su veya yoğunlaşmanın bulunduğu iç mekanlar. Hava koşullarına maruz kalan dış mekanlar, yapıştırılmış ahşap için etkili koruma sağlar.

PE (polietilen), PP (polipropilen) ve PTFE için uygun değildir

ÖZELLİKLER

- Çok hızlı (30 dakikada dokunmaya dayanıklı)
- Son derece yüksek nihai yapışma gücü (110 kg/cm²)
- Su geçirmez (D4)
- PU ve Solvent içermeyen
- Çok iyi dolgu kapasitesi (4 mm'ye kadar)
- Hemen kazınabilir
- Kalıcı esnek
- Boyanabilir

HAZIRLIK

Çalışma Koşulları: Ortam sıcaklığı, yapıştırıcı ve yapıştırılacak malzemeler +5°C'den az olmamalıdır. Ahşap nemi tercihen %10 ile %18 arasında olmalıdır (maks. %25).

Yüzey Gereksinimleri: Yüzeyler temiz, toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır.

Ön Yüzey İşlemi: Yağlı ahşap türlerini Griffon Cleaner ile yağdan arındırın. Gözeneksiz malzemeleri pürüzlendirin.

Araçlar: Silikon tabancası, ince dişli spatula (1 mm), fırça, rulo, kelepçe.

Tavsiyelerimiz kapsamlı araştırmalara ve pratik deneyimlere dayanmaktadır. Bununla birlikte, çok çeşitli malzemeler ve ürünlerimizin uygulandığı koşullar göz önüne alındığında, elde edilen sonuçlar ve/veya ürünün kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasar için sorumluluk kabul etmiyoruz. Bununla birlikte, Servis Departmanımız ihtiyaç duyduğunuz her türlü tavsiye için her zaman hizmetinizdedir.



WOOD MAX EXPRESS POWER

EKSTRA GÜÇLÜ, HIZLI, SU GEÇİRMEZ, BOŞLUK DOLDURAN SMP
AHŞAP İNŞAAT YAPIŞTIRICISI

UYGULAMA

Kapsam: Nokta yapıştırma: 5-8 m²/kg. Şerit: bir kartuş yaklaşık 8-15 metre yapıştırıcı verir (uç açıklığı 3 mm = ±15 metre – uç açıklığı 5 mm = ±8 metre).

Kullanım talimatları:

Yapıştırıcıyı, en iyi sonuç için, her iki tarafa eşit şekilde, bir silikon tabancası ile uygulayın. Gerekirse, silikon tabancası, spatula, fırça veya rulo ile daha fazla yayılmasını sağlayın. Yeterli katman kalınlığını sağladığınızdan emin olun. Eklemeyi 5 dakika içinde birleştirin ve en az 30 dakika sabitleyin. Preslemeye gerek yok. Pres kullanılıyorsa, yapıştırıcının kenarlardan dışarı çıkmasını önlemek için sınırlı bir basınç kullanın.

Lekeler/kalıntılar: Islak yapıştırıcı kalıntıları hemen çıkarın. Kuru yapıştırıcı kalıntıları yalnızca mekanik olarak çıkarılabilir.

SAKLAMA KOŞULLARI

Raf ömrü: En azından 18 üretimden aylar sonra.
+5°C ile +25°C arasında kuru bir yerde düzgün bir şekilde kapatılmış ambalajda saklayın.
Açıldıktan sonra sınırlı raf ömrü.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal baz:	SMP Polimer
Kimyasallara karşı direnç:	İyi
Renk:	Bej (karışım)
Tedavi oranı:	1 mm/24h
Yoğunluk yaklaşık.:	1,33 g/cm ³
Esneklik:	Sıfır
Dolum kapasitesi:	Çok iyi
Nihai bağ mukavemeti:	1.100 N/cm ²
Sonrasında nihai bağ mukavemeti:	8 saat. Bu süre malzeme, sıcaklık ve nem gibi koşullara bağlı olarak değişebilir.
Sertlik (Shore A):	95
İlk Yapıştırma Sonrası:	30 dakika. Bu süre malzeme, sıcaklık ve nem gibi koşullara bağlı olarak değişebilir.
İlk bağ kuvveti:	100 N/cm ²
Minimum sıcaklık direnci:	-40 °C
Maksimum sıcaklık direnci:	120 °C
Nem direnci:	Çok iyi
Boyanabilirlik:	Çok iyi
Küçülme:	0 %
Deri değiştirme süresi:	5 dakika
Katı madde yaklaşık.:	100 %
UV dayanımı:	İyi
Viskozite:	Tiksotropik
Su geçirmezlik:	Çok iyi
Ahşap tutkalı sınıflandırması:	D4

Tavsiyelerimiz kapsamlı araştırmalara ve pratik deneyimlere dayanmaktadır. Bununla birlikte, çok çeşitli malzemeler ve ürünlerimizin uygulandığı koşullar göz önüne alındığında, elde edilen sonuçlar ve/veya ürünün kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasar için sorumluluk kabul etmiyoruz. Bununla birlikte, Servis Departmanımız ihtiyaç duyduğunuz her türlü tavsiye için her zaman hizmetinizdedir.