

**P-20****SCHMIERMittel FÜR ROHRSYSTEME MIT GUMMIMANSCHETTEN****PRODUKTbeschreibung**

Thixotropes Schmiermittel (säurefrei) für Rohrsysteme mit Gummimanschetten.

ANWENDUNGSBEREICH

Zum Einpassen von Rohren, Muffen und Passungen mit Gummimuffenverbindung (Gleitaufnahmen) in Druck- und Entwässerungssystemen. Durch Tests, die die toxikologischen und bakteriologischen Eigenschaften untersuchen, für Trinkwassersysteme zugelassen. Geeignet für alle Durchmesser. Geeignet für PVC-U, ABS, PE, PP, GRP, Beton und beschichtetes Gusseisen.

EIGENSCHAFTEN

- Nachkorrigierbar
- Thixotrop
- Mit Wasser spülbar

ZULASSUNGEN & NORMEN

Zulassungen	
kiwa 	KIWA: Schmiermittel für Armaturen mit Gummimuffenanschluss. Zugelassen für Trinkwasser. Zertifikat K5165 basierend auf BRL K535.
	WRAS: Zugelassen für Trinkwasser. WRAS-Zertifikat (BS 6920).

VORBEREITUNG

Verarbeitungsbedingungen: Nicht bei Temperaturen $\leq +0^\circ\text{C}$ verwenden.

VERARBEITUNG

Verbrauch: Angabe der Anzahl von Verbindungen pro 1 Liter:

Ø	32	40	50	75	90	110	160	250
#	900	600	400	200	135	90	45	20

Gebrauchsanleitung:

1. Rohre geradlinig zuschneiden, Grate entfernen und anschrägen. 2. Schmutz und Feuchtigkeit entfernen. 3. Schmiermittel auf Rohrende und Gummimuffe auftragen. 4. Teile sofort durch Einführen des Rohres in die Steckmuffe bis zum Stoppelement zusammenfügen. Die Verbindung ist für einige Stunden nachkorrigierbar. Direkt nach der Verwendung Verpackung sorgfältig schließen.

Flecken/Rückstände: Rückstände mit Wasser entfernen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Basis:	Fettsäure
Farbe:	Weiß
Dichte ca.:	0,9 g/cm ³
Viskosität:	Pastös

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Haltbarkeit: Mindestens 12 Monate ab Herstellung. In ungeöffneter Verpackung zwischen $+5^\circ\text{C}$ und $+25^\circ\text{C}$ lagern. Mindesthaltbarkeitsdatum (MM/JJ): siehe Verpackung. Den Klebstoff gut verschlossen an einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort aufbewahren. Nach dem Öffnen hat das Produkt eine begrenzte Haltbarkeit.

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.