



KOLMAT® DICHTUNGSFLACHS

ZUM ABDICHTEN VON METALLGEWINDEVERBINDUNGEN



PRODUKTBESCHREIBUNG

Flachsfaser mit sehr guter Wasserbeständigkeit zum Abdichten von metallbehandelten Verbindungen. Verwendung in Kombination mit Griffon Kolmat® Dichtungspaste. Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +130 °C.

ANWENDUNGSBEREICH

Zum Abdichten von Metallgewindeverbindungen z.B. in (Trink-) Wasser-, Zentralheizungs-, Gas- und Druckluftsystemen. Nicht geeignet für Sauerstoff.

VORBEREITUNG

Vorbereitung der Oberflächen: Oberflächen gründlich reinigen und entfetten.

VERARBEITUNG

Gebrauchsanleitung:

Dichtungsflachs um das Gewinde wickeln (dabei dem Gewindeverlauf folgen). Die Dichtpaste großzügig und gleichmäßig auf dem gesamten Gewinde auftragen. Verbindung fügen.

Flecken/Rückstände: Reste der Dichtungspaste mit einem Reiniger entfernen.

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Haltbarkeit: Mindestens 60 Monate ab Herstellung.
In ungeöffneter Verpackung zwischen +5°C und +25°C lagern.
Nach dem Öffnen hat das Produkt eine begrenzte Haltbarkeit.

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.