



S-39® UNIVERSAL

EVRENSEL, ASITSİZ LEHİM SOLÜSYONU



ÜRÜN AÇIKLAMASI

Evrensel, asitsiz lehim solüsyonu

UYGULAMA ALANI

Pratikte tüm uygulama alanlarında tüm metallerin (alüminyum ve alaşımları hariç) yumuşak lehimlemesi için uygundur. Tüm katı kalay lehim türlerinde uygundur. İçme suyu boruları için uygun değildir. Bunun için KIWA onaylı bir solüsyon kullanılması ve kurşunsuz bir alaşım ile birleştirilmesi gerekmektedir.

ÖZELLİKLER

- Evrensel
- Asitsiz
- Güçlü temizleme etkisi
- Maksimum sıcaklık aralığı 375°C
- Fırça ile

SERTİFİKALAR & STANDARTLAR

Standartlar	
	ISO 9454-1 / 3.1.1.A

HAZIRLIK

Araçlar: Lehimleme demiri veya brülör, katı yumuşak lehim alaşımları, temizleme lifi, boru kesici, montaj fırçası, burun açıcı, Isı Kalkanı, bez

UYGULAMA

Kullanım talimatları:

1. Bağlantı yüzeylerini iyi zımparalayın ve Griffon temizleme lifleri ile temizleyin (çıplak metal).
2. Solüsyonu her iki bağlantı yüzeyine fırça ile eşit şekilde uygulayın. Solüsyonun aşırı kullanılmasından kaçının.
3. Parçaları birleştirin. Sadece iyi oturan parçalar kullanın. Solüsyonu aşırı ısıtmaktan kaçının, çünkü bu lehimin akışını engelleyecektir.
4. Parçaları eşit şekilde ısıtın ve kalay lehimini ekleyin. Lehimin lehimlenen dikiş üzerine erimesine izin verin, alevde veya demirde değil. Lehimlenen dikiş tamamen doldurun.
5. Solüsyon kalıntılarını su veya nemli bir bezle çıkarın.
6. Parçayı havada soğumaya bırakın.

Lekeler/kalıntılar: Lekeleri hemen su veya nemli bir bezle çıkarın.

Dikkat edilmesi gereken noktalar: Duvarları, fayansları, duvar kağıdını, boyayı ve alçı işlerini korumak için örneğin Griffon Heat Shield kullanın.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk:	Şeffaf
Yoğunluk yaklaşık.:	1.43 g/cm ³
pH-değeri:	3
Viskozite yaklaşık.:	200 mPa·s

SAKLAMA KOŞULLARI

Raf ömrü: En azından 24 üretimden aylar sonra. Açılmamış ambalajda +5°C ile +25°C arasında saklayın. Kullanım sonrası ambalajı düzgün bir şekilde kapatın ve kuru, serin ve don olmayan bir yerde saklayın. Açıldıktan sonra sınırlı raf ömrü.

Tavsiyelerimiz kapsamlı araştırmalara ve pratik deneyimlere dayanmaktadır. Bununla birlikte, çok çeşitli malzemeler ve ürünlerimizin uygulandığı koşullar göz önüne alındığında, elde edilen sonuçlar ve/veya ürünün kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasar için sorumluluk kabul etmiyoruz. Bununla birlikte, Servis Departmanımız ihtiyaç duyduğunuz her türlü tavsiye için her zaman hizmetinizdedir.