AQUA MAX®

SUYA DAYANIKLI, SOLVENT IÇERMEYEN MONTAJ YAPIŞTIRICISI VE SIZDIRMAZLIK MACUNU

ÜRÜN AÇIKLAMASI

SMP Polimer bazlı, suya dayanıklı, solvent içermeyen montaj yapıştırıcısı ve sızdırmazlık macunu.

UYGULAMA ALANI

Neredeyse tüm malzemelerin diğer tüm yüzeylere yapıştırılması, montajı ve sızdırmazlığı için uygundur. Yüzme havuzu inşaatı, havuzlar ve tarım için son derece uygundur. Yüzme havuzunun içi ve çevresinde çıtalar, kenarlar, karolar, drenajlar, çatı kaplaması, çıkış boruları ve genleşme derzleri gibi her türlü uygulama için uygundur. Ayrıca, havuz çevresindeki drenajlar, borular ve havuz kenarları gibi uygulamalar için de uygundur. Su altı uygulamaları için bile uygundur. PE, PP, PTFE, saf alçı ve bitüm için uygun değildir. Plastik yapıştırırken her zaman önce bir yapışma testi yapın. Plastiklere yapışma, sentetik türüne ve plastik kalitesine bağlı olarak değişebilir.
PE, PP, PTFE, saf alçı ve bitüm için uygun değildir. Plastik yapıştırırken her zaman önce bir yapışma testi yapın. Plastiklere yapışma, sentetik türüne ve plastik kalitesine bağlı olarak değişebilir.

ÖZELLIKLER

· (Klor / deniz) suya dayanıklı
· UV dayanıklı
· Çok yüksek son yapışma gücü
· Çok yüksek, kalıcı elastikiyet
· Çok iyi dolgu kapasitesi
· Sarkma yapmaz
· Çekme yapmaz, %100 yapıştırıcı
· Solvent içermeyen
· Derz kenarlarında leke yapmaz
· -40°C ile +100°C arasındaki sıcaklıklara dayanıklı
· Boyanabilir

HAZIRLIK

Çalışma Koşulları: Ortam sıcaklığı, yapıştırıcı ve yapıştırılacak malzemeler en az +5°C olmalıdır.
Yüzey Gereksinimleri: Yüzeyler temiz, tozsuz ve yağsız olmalıdır. Yüzey sağlam olmalıdır. Yüzey nemli olabilir. Astar kullanımı gerekli değildir.
Araçlar: Kartuş tabancası ve lastik çekiç.

UYGULAMA

Kapsam: Nokta yapıştırmada: 5-8 m²/kg. Şerit: bir kartuş yaklaşık 8-15 metre yapıştırıcı verir (kesilen başlığın çapına bağlı olarak).
Kullanım talimatları:
Kartuş ucunu kesin, kartuş borusunu monte edin ve ucunu en az 0.5 cm çapında kesin.
YAPIŞTIRMA: Kartuş ucunu kesin, kartuş borusunu monte edin ve ucunu en az 0.5 cm çapında kesin. Malzemenin ağırlığına bağlı olarak, yapıştırıcıyı dik şeritler veya 10 ile 40 cm aralıklarla noktalar halinde eşit şekilde uygulayın. Her zaman köşelere ve kenarlara ilave yapıştırıcı uygulayın. Malzemeleri itme hareketiyle birleştirin ve sıkıca bastırın veya vurun. Düzeltme hala mümkündür. Ağır malzemeler için sabitleme veya destek gerekebilir. Kullanımdan hemen sonra kartuşu düzgün bir şekilde kapatın. SIZDIRMAZLIK: Kartuş ucunu kesin, kartuş borusunu monte edin ve istenen derz genişliğine göre belli bir açıyla kesin. Sızdırmazlık malzemesini derzin altına uygulayın ve 10 dakika içinde ıslak bir parmak (limon içermeyen bulaşık deterjanı ile su), spatula veya macun düzleştirici (kaşık) kullanarak şekillendirin. Kullanımdan hemen sonra kartuşu düzgün bir şekilde kapatın.
Lekeler/kalıntılar: Yapıştırıcı kalıntılarını hemen sentetik tiner ile çıkarın. Kuru yapıştırıcı kalıntıları yalnızca mekanik olarak çıkarılabilir.
Dikkat edilmesi gereken noktalar: Yüzme havuzlarındaki sürekli değişen su kalitesi nedeniyle, ürünün yüzme havuzu suyu ile uzun süreli temasında ömür beklentisini belirtmek mümkün değildir.

Tavsiyelerimiz kapsamlı araştırmalara ve pratik deneyimlere dayanmaktadır. Bununla birlikte, çok çeşitli malzemeler ve ürünlerimizin uygulandığı koşullar göz önüne alındığında, elde edilen sonuçlar ve/veya ürünün kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasar için sorumluluk kabul etmiyoruz. Bununla birlikte, Servis Departmanımız ihtiyaç duyduğunuz her türlü tavsiye için her zaman hizmetinizdedir.

AQUA MAX®

SUYA DAYANIKLI, SOLVENT IÇERMEYEN MONTAJ YAPIŞTIRICISI VE SIZDIRMAZLIK MACUNU

TEKNIK ÖZELLIKLER

Renk:	Beyaz
100 modül:	1.3 MPa
Kimyasal baz:	SMP Polimer
Kimyasallara karşı direnç:	İyi
Tedavi oranı:	2 mm/24h
Yoğunluk yaklaşık.:	1.51 g/cm³
Esneklik:	İyi
Kopma uzaması:	250 %
Dolum kapasitesi:	Çok iyi
Nihai bağ mukavemeti:	250 N/cm²
Sonrasında nihai bağ mukavemeti:	48 saat. Bu süre malzeme, sıcaklık ve nem gibi koşullara bağlı olarak değişebilir.
Sertlik (Shore A):	55
İlk Yapıştırma Sonrası:	24 saat. Bu süre malzeme, sıcaklık ve nem gibi koşullara bağlı olarak değişebilir.
Minimum sıcaklık direnci:	-40 °C
Maksimum sıcaklık direnci:	100 °C
Küf direnci:	İyi
Nem direnci:	Çok iyi
Boyanabilirlik:	İyi
Kesme mukavemeti:	250 N/cm²
Deri değiştirme süresi:	30-45 dakika
Katı madde yaklaşık.:	100 %
Solvent içermez:	Evet
Çekme mukavemeti (N/cm²):	235 N/cm²
UV dayanımı:	İyi
Viskozite:	Pasty
Su geçirmezlik:	İyi

SAKLAMA KOŞULLARI

Raf ömrü: En azından 18 üretimden aylar sonra.
En az 18 ay. Son Kullanma Tarihi (AY/YIL): ambalajda belirtilmiştir. Açıldıktan sonra sınırlı raf ömrü. +5°C ile +25°C arasında kapalı ambalajda kuru olarak saklayın.
Açıldıktan sonra sınırlı raf ömrü.

Tavsiyelerimiz kapsamlı araştırmalara ve pratik deneyimlere dayanmaktadır. Bununla birlikte, çok çeşitli malzemeler ve ürünlerimizin uygulandığı koşullar göz önüne alındığında, elde edilen sonuçlar ve/veya ürünün kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasar için sorumluluk kabul etmiyoruz. Bununla birlikte, Servis Departmanımız ihtiyaç duyduğunuz her türlü tavsiye için her zaman hizmetinizdedir.