



SFT-101 REPAIR POOL - GAMME PISCINE

RUBAN DE RÉPARATION UNIVERSEL EN SILICONE, AUTO-FUSIONNANT, ASSURANT L'ÉTANCHÉITÉ ET L'ISOLATION.



DESCRIPTION DU PRODUIT

Ruban de réparation universel en silicone, auto-fusionnant, assurant l'étanchéité et l'isolation. Ruban professionnel conçu pour fusionner rapidement en une masse homogène lorsqu'il est appliqué sous tension, offrant ainsi une étanchéité immédiate.

DOMAINE D'APPLICATION

Particulièrement adapté à la maintenance des piscines, aux installations techniques et aux travaux de plomberie professionnels. Permet de colmater rapidement et facilement les fuites sur les conduites de piscine, les tuyaux en PVC, les raccords, les siphons et les tuyaux flexibles renforcés. Assure une étanchéité à l'eau et à l'air et fournit une isolation électrique pour les connexions électriques, les fiches d'éclairage subaquatique et les câbles de pompe.

PROPRIÉTÉS

- Immédiatement étanche à l'eau et à l'air
- Résiste à la pression jusqu'à 12 bars.
- Isole jusqu'à 15*000 volts par couche
- Résiste aux UV et aux intempéries
- Résiste aux températures de -54*°C à +260*°C
- Résiste aux acides, aux alcalis, aux solvants, aux huiles, à l'essence et aux hydrocarbures.
- Extensible jusqu'à 300*%
- Maintient son élasticité
- Auto-fusionnant (immédiatement autocollant)
- Ajustable durant quelques secondes
- Applicable sous pression
- Applicable sous l'eau
- Exploitable immédiatement
- Facile à retirer

- Ne laisse pas de résidus de colle

PRÉPARATION

Conditions de mise en œuvre: Pour une mise en œuvre optimale, la température d'application doit idéalement être comprise entre 0 °C et +35 °C.

Exigences des surfaces: Il n'est pas strictement nécessaire de nettoyer le support, mais pour obtenir le meilleur résultat, veillez à ce que la surface soit exempte de gros débris et de salissures importantes.

Pré-traitement des surfaces: Il n'est pas nécessaire de nettoyer le support. Néanmoins, il convient d'éviter la contamination entre les couches durant l'enroulement.

MISE EN OEUVRE

Mode d'emploi:

1. Enlevez le film de protection du ruban adhésif. 2. Appliquez la première couche en la superposant complètement et étirez alors le ruban entre 200 et 300 %. 3. Étirez le ruban entre 200 et 300 % et appliquez le en le superposant à 50 %. Appliquez plusieurs couches. 4. Superposez complètement la dernière couche et serrez fermement. Appliquez au moins deux couches pour rendre étanche (à l'eau) les raccordements électriques et pour isoler et protéger les prises et les câbles électriques. Lors du colmatage de fuites, deux couches enroulées uniformément suffisent pour résister à une pression d'1 bar. Chaque couche supplémentaire étirée au maximum augmente la résistance à la pression d'1 bar, et ce jusqu'à 12 bars au maximum. Appliquez le ruban sur une largeur de 10 cm (la fuite étant maintenue au centre). Le processus de fusion se déroule en quelques secondes, d'où une fusion plus rapide lorsque le ruban est plus étiré.

Taches/résidus: Comme le produit n'adhère qu'à lui-même, il peut être appliqué sur tous les supports, il s'enlève facilement et ne laisse pas de résidus de colle.

Astuces: Si le ruban se déchire pendant l'application, il suffit de commencer un nouveau morceau par dessus le précédent ; il s'amalgamera parfaitement avec le matériau déjà appliqué pour former un ensemble homogène.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Durée de conservation: Au moins 24 mois après la production. Les emballages fermés correctement doivent être conservés dans un endroit sec, frais, à l'abri du gel et à une température entre +5*°C et 25*°C. Conservation limitée après ouverture.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des expériences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à votre entière disposition pour vous offrir des conseils.