

SON DERECE HIZLI, TIKSOTROPIK, MAVİ PVC YAPIŞTIRICI



WDF-05

SON DERECE HIZLI, TIKSOTROPIK, MAVI PVC YAPIŞTIRICI

Sertifikalar	
	AENOR: Suministro de agua için PVC-U borular için yapıştırıcı. Sertifika No 001/007271 (EN14814).
Standartlar	
EN 14680	EN 14680: Avrupa standardı 14680 gerekliliklerini karşılar: Basıncsız termoplastik boru sistemleri için yapıştırıcı.
EN 14814	EN 14814: Avrupa standardı 14814 gerekliliklerini karşılar: Basınç altındaki akışkanlar için termoplastik boru sistemleri için yapıştırıcı.

HAZIRLIK

Çalışma Koşulları: +5°C'nin altındaki sıcaklıklarda kullanmayın.

UYGULAMA

Kapsam: 1 L başına bağlantı sayısı göstergesi:

Ø	32	40	50	63	75	90	110	125	160	200	250
#	650	290	160	100	90	70	40	30	20	12	8

Kullanım talimatları:

Boruları düzgünce şeklinde kesin, kenarları pahlayın ve çapakları temizleyin. Yüzeyleri Griffon Temizleyici ve Temizleme Bezi ile temizleyin. Her iki yüzeye (boru kalın, soket ince) hızlı ve eşit şekilde yapıştırıcı uygulayın (4-6x). Bağlantıyı hemen monte edin. Artık yapışkanı temizleyin. İlk 10 dakika boyunca bağlantıya mekanik yük bindirmeyin. Kullanımdan hemen sonra ambalajı kapatın.

Lekeler/kalıntılar: Yapıştırıcı lekelerini Griffon Temizleyici ve Temizleme Bezi ile çıkarın.

Dikkat edilmesi gereken noktalar: Fırça boyutu ambalaj hacmine göre değişir. Yapıştırılacak çapa uygun bir ambalaj (fırça) kullanın.

16 - 63 mm	40 - 160 mm
250 ml	500 ml

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal baz:	PVC'nin bir çözücü karışımı içinde çözeltisi
Kimyasallara karşı direnç:	Yapışkan bağlantıların kimyasal direnci, boşluk genişliğine, kuruma süresine, basınca, sıcaklığa, ortamın türüne ve konsantrasyonuna bağlıdır. Yapışkan bağlantı genellikle malzemenin kendisiyle aynı kimyasal dirence sahiptir. Bunun istisnaları, konsantre inorganik asitler, kostik çözeltiler ve güçlü oksidanlar gibi az sayıda çok agresif kimyasallardır.
Renk:	Mavi (şeffaf)
Yoğunluk yaklaşık.:	0.93 g/cm³
Parlama noktası:	K1 (<21°C)
Sıcaklık direnci:	60 °C
Sıcaklık direnci, pik yük:	95 °C
Katı madde yaklaşık.:	17 %
Viskozite:	Tiksotropik
Viskozite yaklaşık.:	675 mPa·s

Ø	16 – 50 mm			63 – 110 mm			125 – 160 mm		
°C	5 BAR	10 BAR	16 BAR	5 BAR	10 BAR	16 BAR	5 BAR	10 BAR	16 BAR
5°C - 15°C	30 min	1 hour	4 hours	1 hour	2 hours	8 hours	4 hours	16 hours	32 hours
>15°C	15 min	30 min	2 hours	30 min	1 hour	4 hours	2 hours	8 hours	16 hours

Flexible tubes 24 hours / ABS (max 5 bar) double setting times

* Kurlenme süresi a.o. yüzeye, kullanılan ürün miktarına, nem seviyesine ve ortam sıcaklığına bağlı olarak değişebilir.

SAKLAMA KOŞULLARI

Raf ömrü: En azından 24 üretimden aylar sonra.

+5°C ile +25°C arasında açılmamış ambalajda saklayın. Son Kullanma Tarihi (AA/YY): ambalajda bakınız. Kullanımdan sonra ambalajı düzgünce kapatın ve kuru, serin ve donmayan bir yerde saklayın.

Açıldıktan sonra sınırlı raf ömrü.

Tavsiyelerimiz kapsamlı araştırmalara ve pratik deneyimlere dayanmaktadır. Bununla birlikte, çok çeşitli malzemeler ve ürünlerimizin uygulandığı koşullar göz önüne alındığında, elde edilen sonuçlar ve/veya ürünün kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasar için sorumluluk kabul etmiyoruz. Bununla birlikte, Servis Departmanımız ihtiyaç duyduğunuz her türlü tavsiye için her zaman hizmetinizdedir.