



EPDM MAX

EPDM MALZEMELER İÇİN EVRENSEL, SU GEÇİRMEZ YAPIŞTIRICI VE SIZDIRMAZLIK MACUNU.



ÜRÜN AÇIKLAMASI

Neredeyse tüm yüzeylerde kullanılabilir, EPDM malzemeler için uygun SMP Polimer bazlı, güçlü ilk-anlık kavraması ile evrensel, su geçirmez yapıştırıcı ve sızdırmazlık macunu.

UYGULAMA ALANI

Ahşap, metal, beton, taş ve sert köpük yalıtımı gibi neredeyse tüm yüzeylerde Avrupa EPDM'ini yapıştırma ve/veya sızdırmazlık sağlamada. Ayrıca EPDM'deki çatlakların onarımı ve EPDM ile çeşitli yüzeyler arasındaki derzlerin sızdırmazlığı için de uygundur.

PE, PP, PTFE, bitüm ve neopren için uygun değildir. Her yüzeyde başlangıç yapışma testi yapılması önerilir.

ÖZELLİKLER

- Neredeyse tüm yüzeylere yapışır ve sızdırmazlık sağlar
- Güçlü yapışma
- Kolay ve hızlı uygulama (primer gerektirmez)
- 24 saat sonra yük taşıyabilir
- Sürekli esnek
- Çekme veya kabarcık yapmaz
- Hava, su ve neme dayanıklı
- Sıcaklık dayanımı -40°C / +100°C
- Kokusuz
- Solvent, toluen ve fitalatlardan arındırılmış

HAZIRLIK

Çalışma Koşulları: İşleme sıcaklığı: +5°C ile +35°C.

Yüzey Gereksinimleri: Yapıştırıcıyı sağlam, temiz, toz ve yağdan arındırılmış bir yüzeyin bir tarafına uygulayın.

UYGULAMA

Kullanım talimatları:

Kullanımdan önce, çoklu aletle kartuşun üstündeki plastik başlığı keserek kartuşu açın. Ucu kartuşa sabitleyin ve istenen çap için bir açıyla kesin.

Vida dişini kesin, ucu monte edin ve en az 0.5 cm çapında kesin.

Yapıştırıcıyı şeritler halinde (6 mm genişliğinde) uygulayın ve ardından sıkıca bastırın. 24 saat sonra elle sıkı, gözenekli bir yüzeyde 48 saat sonra nihai dayanım.

Lekeler/kalıntılar: Kurumuş kalıntılar yalnızca mekanik olarak çıkarılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

100 modül:	0.4 MPa
Yapıştırma tekniği:	1 Taraflı uygulama
Kimyasal baz:	SMP Polimer
Kimyasallara karşı direnç:	İyi
Renk:	Siyah
Tedavi oranı:	3 mm/24h
Yoğunluk yaklaşık.:	1,6 g/cm³
Esneklik:	Çok iyi
Kopma uzaması:	700 %
Dolum kapasitesi:	Çok iyi
Nihai bağ mukavemeti:	150 N/cm²
Sonrasında nihai bağ mukavemeti:	48 saat. Bu süre malzeme, sıcaklık ve nem gibi koşullara bağlı olarak değişebilir.
Sertlik (Shore A):	35
İlk Yapıştırma Sonrası:	24 saat. Bu süre malzeme, sıcaklık ve nem gibi koşullara bağlı olarak değişebilir.
Minimum sıcaklık direnci:	-40 °C
Maksimum sıcaklık direnci:	100 °C
Küf direnci:	İyi
Nem direnci:	Çok iyi
Boyanabilirlik:	İyi
Kesme mukavemeti:	150 N/cm²
Deri değiştirme süresi:	3 saat
Katı madde yaklaşık.:	100 %
Solvent içermez:	Evet
Çekme mukavemeti (N/cm²):	120 N/cm²
Viskozite:	Tiksotropik

Tavsiyelerimiz kapsamlı araştırmalara ve pratik deneyimlere dayanmaktadır. Bununla birlikte, çok çeşitli malzemeler ve ürünlerimizin uygulandığı koşullar göz önüne alındığında, elde edilen sonuçlar ve/veya ürünün kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasar için sorumluluk kabul etmiyoruz. Bununla birlikte, Servis Departmanımız ihtiyaç duyduğunuz her türlü tavsiye için her zaman hizmetinizdedir.



EPDM MAX

EPDM MALZEMELER İÇİN EVRENSEL, SU GEÇİRMEZ YAPIŞTIRICI
VE SIZDIRMAZLIK MACUNU.

SAKLAMA KOŞULLARI

Raf ömrü: En azından 12 üretimden aylar sonra.

Kartuşu sıkıca kapatın ve kuru, serin ve don olmayan bir yerde saklayın. Kapalı ambalajda +5°C ile +25°C arasında saklandığında raf ömrü en az 12 aydır. Açılmış ambalajın sınırlı bir raf ömrü vardır.

Açıldıktan sonra sınırlı raf ömrü.

Tavsiyelerimiz kapsamlı araştırmalara ve pratik deneyimlere dayanmaktadır. Bununla birlikte, çok çeşitli malzemeler ve ürünlerimizin uygulandığı koşullar göz önüne alındığında, elde edilen sonuçlar ve/veya ürünün kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasar için sorumluluk kabul etmiyoruz. Bununla birlikte, Servis Departmanımız ihtiyaç duyduğunuz her türlü tavsiye için her zaman hizmetinizdedir.