



POLİÜRETAN YAPIŞTIRICI

POLİÜRETAN BAZLI, TIKSOTROPIK, DOLGU ÖZELLİKLİ, SU GEÇİRMEZ, 2 BİLEŞENLİ MONTAJ YAPIŞTIRICISI



ÜRÜN AÇIKLAMASI

Poliüretan bazlı, tiksotropik, dolgu özellikli, su geçirmez, 2 bileşenli montaj yapıştırıcısı.

UYGULAMA ALANI

Aşırı koşullara dayanması gereken birçok zor yapıştırılabilir malzemenin yapıştırılması için uygundur. Metal, polyester, köpük malzemeleri (polistiren köpük), ahşap, (doğal) taş, beton, seramik, cam, PVC folyo, kauçuk ve birçok sentetik malzeme gibi neredeyse tüm malzemeler için uygundur.

ÖZELLİKLER

- %100 dolgu
- Su geçirmez
- Her hava koşuluna dayanıklı
- Kimyasal dayanıklı
- Solventsiz
- Tiksotropik

HAZIRLIK

Çalışma Koşulları: $\leq +5^{\circ}\text{C}$ 'den düşük ısılarda kullanılmamalıdır.

Kişisel güvenlik: Kauçuk veya plastik eldiven giyilmesi önerilir.

Ön Yüzey İşlemi: Yüzeyler temiz, kuru ve toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Gerekirse parçaları Bison Profesyonel Temizleyici veya aseton ile yağdan arındırın. Düz yüzeyler önce zımpara kağıdı ile pürüzlendirilmelidir. Ahşap yapıştırma durumunda, ahşap nem içeriği %18'i geçmemelidir.

Araçlar: Karıştırma tepsisi (temiz ve kuru), spatula veya benzer araçlar. Araçları kullanımdan hemen sonra Bison Profesyonel Temizleyici, MEK veya aseton ile iyice temizleyin.

UYGULAMA

Kapsam: Yaklaşık 1.5-3.5 m²/kg

Kullanım talimatları:

Kullanımdan önce reçineyi iyice karıştırın. Reçineyi sertleştirici ile 5:1 ağırlık oranında kullanabilirsiniz (Reçine/ Sertleştirici). Yapıştırıcı karışımı homojen bir renge ulaşana kadar karıştırmaya devam edin.

Yapıştırıcı karışımını, sadece bir tarafa uygulanması gereken yüzeye veya yapıştırılacak malzemeye bir spatula veya benzer bir alet ile uygulayın. Kauçuk yer karoları ve yapay çim gibi yumuşak malzemelerde ve karoları yapıştırırken, yapıştırıcı karışımını yüzeye kaba dişli bir taraklı spatula (No 3) ile uygulayın. Kauçuk zemin kaplaması durumunda, önce bir yapışma testi yapın. İnşaat panoları, noktasal yapıştırıcı uygulayarak yapıştırılabilir. Yapıştırılacak malzemenin ağırlığına bağlı olarak, yapıştırıcı noktaları arasında 20-40 santimetre aralıklar korunmalıdır. Herhangi bir inşaat plakasının köşelerine her zaman ilave yapıştırıcı noktası uygulayın. Düz yüzeylere tam yüzey yapıştırması için taraklı spatula no. 2 kullanın. Yapıştırılacak malzemeyi doğru konumda yerleştirin ve yapıştırıcıyı sıkın. Tercihen, kürlleme sırasında presleyin veya destekleyin. Dışarıya sızan yapıştırıcıyı hemen çıkarın.

Lekeler/kalıntılar: Islak yapıştırıcı kalıntıları hemen Bison Profesyonel Temizleyici ile çıkarın. Kuru yapıştırıcı kalıntıları yalnızca mekanik olarak çıkarılabilir.

Dikkat edilmesi gereken noktalar: Bireysel parçalar birbirleriyle veya suyla temas etmemelidir. Sertleştiricinin veya karışımın köpürmesi, yapıştırıcının kullanılamaz hale geldiğini gösterir.

Tavsiyelerimiz kapsamlı araştırmalara ve pratik deneyimlere dayanmaktadır. Bununla birlikte, çok çeşitli malzemeler ve ürünlerimizin uygulandığı koşullar göz önüne alındığında, elde edilen sonuçlar ve/veya ürünün kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasar için sorumluluk kabul etmiyoruz. Bununla birlikte, Servis Departmanımız ihtiyaç duyduğunuz her türlü tavsiye için her zaman hizmetinizdedir.



POLIÜRETAN YAPIŞTIRICI

POLIÜRETAN BAZLI, TIKSOTROPIK, DOLGU ÖZELLİKLİ, SU GEÇİRMEZ, 2 BİLEŞENLİ MONTAJ YAPIŞTIRICISI

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal baz:	Sertleştirici: İzosiyanatlar, Reçine: Poliol
Kimyasallara karşı direnç:	Çok iyi
Renk:	Bej (karışım)
Yoğunluk yaklaşık.:	1,4 g/cm ³
Dolum kapasitesi:	Çok iyi
Sonrasında nihai bağ mukavemeti:	48 saat. Bu süre malzeme, sıcaklık ve nem gibi koşullara bağlı olarak değişebilir.
Minimum sıcaklık direnci:	-30 °C
Maksimum sıcaklık direnci:	100 °C
Karışım oranı:	Ağırlıkça 5 kısım reçineye ağırlıkça 1 kısım sertleştirici
Potlife:	20°C'de yaklaşık 45 dakika. Büyük miktarlar işlenirken montaj süresi 15 dakikaya indirilebilir.
Katı madde yaklaşık.:	100 %
Viskozite:	Pasty

SAKLAMA KOŞULLARI

Raf ömrü: En azından 24 üretimden aylar sonra.
+10°C ile +20°C arasında kapalı ambalajda kuru olarak saklayın.
Açıldıktan sonra sınırlı raf ömrü.

Tavsiyelerimiz kapsamlı araştırmalara ve pratik deneyimlere dayanmaktadır. Bununla birlikte, çok çeşitli malzemeler ve ürünlerimizin uygulandığı koşullar göz önüne alındığında, elde edilen sonuçlar ve/veya ürünün kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasar için sorumluluk kabul etmiyoruz. Bununla birlikte, Servis Departmanımız ihtiyaç duyduğunuz her türlü tavsiye için her zaman hizmetinizdedir.