



PLASTIC SEAL - PROFESSIONAL POOL QUALITY

AFDICHTINGSMIDDEL VOOR HET AFDICHTEN VAN CONISCHE EN CILINDRISCHE KUNSTSTOF SCHROEFDRAADVERBINDINGEN.



VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

Gelijkmatig aanbrengen op het mannelijke deel en het vrouwelijke deel. Verbinding direct monteren en resten verwijderen. Verbinding is ca. 5 minuten nastelbaar. Verbinding belastbaar tot 8 bar (medium 20°C) of 2 bar (medium 80°C). Na uitharding licht demonteerbaar.

Aandachtspunten: Niet gebruiken in gasinstallaties, koolwaterstofinstallaties of installaties met agressieve chemicaliën.

OPSLAGCONDITIES

Houdbaarheid: Minimaal 15 maanden na productie. Opgeslagen in ongeopende verpakking tussen +5°C en +25°C. Best Before Date (MM/YY): zie verpakking. Verpakking goed sluiten na gebruik en opslaan op een droge, koele en vorstvrije plaats. Aangebroken verpakking beperkt houdbaar. Aangebroken verpakking beperkt houdbaar.

PRODUCTOMSCHRIJVING

Hoogwaardige afdichtingsmiddel voor het afdichten van conische en cilindrische kunststof schroefdraadverbindingen.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het afdichten van conische en cilindrische metalen en kunststof schroefdraadverbindingen (kunststof/kunststof en kunststof/metaal). Zorgt voor lekvrije schroefdraadverbindingen bij de aansluitingen van zwembadpompen en voor een betrouwbare, drukkbestendige afdichting van schroefdraadverbindingen van ontluichtingsventielen en manometers. Geschikt voor het afdichten van schroefdraadverbindingen van hydraulische of pneumatische zwembadafdeksystemen. Geschikt voor koud en warm water en (pers)lucht. Toepasbaar op o.a. PVC, CPVC en ABS, eventueel in combinatie met koper, messing, (gegalvaniseerd) staal en RVS.

EIGENSCHAPPEN

- Snel uithardende vloeibare afdichting voor het afdichten van conische en cilindrische kunststof schroefdraadverbindingen (kunststof/kunststof en kunststof/metaal).
- Geschikt voor koud en warm water en (pers)lucht. Toepasbaar op o.a. PVC, CPVC en ABS, eventueel in combinatie met koper, messing, (gegalvaniseerd) staal en RVS.
- Drukkbestendig tot 8 bar (bij 20°C)

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Niet verwerken bij temperaturen $\leq +5^{\circ}\text{C}$.

Voorbehandeling oppervlakken: Oppervlakken reinigen en drogen m.b.v. een ontvetter (Griffon PE Cleaner) en een schone, goed absorberende, pluisvrije doek (Griffon Cleaner Cloth).

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.