



WOOD ADHESIVE PVAC VB20 (D3)

SUYA DAYANIKLI PVAC AHŞAP YAPIŞTIRICI



ÜRÜN AÇIKLAMASI

Suya dayanıklı (EN 204 D3), PVAC bazlı beyaz ahşap yapıştırıcı.

UYGULAMA ALANI

Pratikte tüm yumuşak, sert ve egzotik ahşap türlerinin suya dayanıklı (D3) birleştirilmesi ve laminasyonu için uygundur. Çeşitli parmak bağlantıları, dişli bağlantılar, oyma ve saplama bağlantıları, dübeller ve yaylar gibi çeşitli ahşap eklemleri kullanılarak taşıyıcı olmayan ahşap yapılar için uygundur. Örneğin, oturma odaları, ofisler, mutfaklar ve banyolar gibi iç ve dış mekan uygulamaları için uygundur (hava etkilerine maruz kalmayan dış alanlar), pencereler, kapılar ve mobilyalar için. Ahşap, sert ve yumuşak levha, yonga levha, çok katmanlı kontrplak, MDF, kağıt, karton ve sert levha yüzeylerini yapıştırmak için. Ayrıca, ahşap yüzey üzerinde kaplama ve sert plastik levha (HPL, Formica, Duopal, Resopal) laminasyonu için de uygundur. D3: Geçici olarak sık sık su geçişi, yoğunlaşma ve/veya artan bağıl nem nedeniyle ağır stresin yaşandığı iç mekanlar. Hava etkilerine maruz kalmayan dış mekanlar.

ÖZELLİKLER

- İç ve dış kullanım için (EN 204 D3)
- Suya dayanıklı
- Kurduğunda şeffaf
- Solvent içermeyen
- Boyanabilir

SERTİFİKALAR & STANDARTLAR

Sertifikalar	
	KOMO: Taşıyıcı olmayan uygulamalar için yapıştırıcılar. Sertifika 32394 (EN 204: D3 Sınıfı).
Standartlar	
EN 204 D3	EN 204: Yapısal olmayan uygulamalar için termoplastik ahşap yapıştırıcıların sınıflandırılması: D3

HAZIRLIK

Çalışma Koşulları: Ortam sıcaklığı, yapıştırıcı ve yapıştırılacak malzemeler +5°C'den düşük olmamalıdır. Bağıl nem %65'e kadar. Ahşap nem seviyesi %8 ile %12 arasında olmalıdır.

Yüzey Gereksinimleri: Yüzeyler temiz, tozsuz ve yağsız olmalı ve birbirine iyice oturmalıdır.

Ön Yüzey İşlemi: Yağlı ahşap türlerini uygun bir temizleyici ile yağdan arındırın.

Araçlar: İnce dişli spatula (1 mm), fırça veya rulo, kelepçeler veya pres.

UYGULAMA

Kapsam: 5-7 m²/kg, her iki tarafa uygulanmış olarak, malzemelerin niteliğine bağlı olarak.

Kullanım talimatları:

Yapıştırıcıyı ince ve eşit bir şekilde bir veya her iki parçaya ince dişli bir spatula (1 mm), fırça veya rulo ile uygulayın. Yapıştırıcının birkaç dakika emilmesine izin verin. Ekleme 8 dakika içinde birleştirin, ardından sıkıştırın veya presleyin.

Lekeler/kalıntılar: Yapıştırıcı kalıntılarını hemen su ile çıkarın. Kurumuş yapıştırıcı kalıntıları yalnızca mekanik olarak çıkarılabilir.

Dikkat edilmesi gereken noktalar: Metal parçalarda (örneğin pompa veya makine bileşenleri) korozyondan kaçının. Sadece mekanik olarak uygulanabilen asite dayanıklı bileşenler kullanın.

Tavsiyelerimiz kapsamlı araştırmalara ve pratik deneyimlere dayanmaktadır. Bununla birlikte, çok çeşitli malzemeler ve ürünlerimizin uygulandığı koşullar göz önüne alındığında, elde edilen sonuçlar ve/veya ürünün kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasar için sorumluluk kabul etmiyoruz. Bununla birlikte, Servis Departmanımız ihtiyaç duyduğunuz her türlü tavsiye için her zaman hizmetinizdedir.



WOOD ADHESIVE PVAC VB20 (D3)

SUYA DAYANIKLI PVAC AHŞAP YAPIŞTIRICI

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal baz:	Polivinil asetat dispersiyonu
Renk:	Beyaz
Kürleme/kurutma sonrası renk:	Şeffaf
Yoğunluk yaklaşık.:	1.1 g/cm ³
Seyreltin:	Sadece su ile seyreltin.
Dolum kapasitesi:	Sıfır
Minimum sıcaklık direnci:	-20 °C
Maksimum sıcaklık direnci:	60 °C
Nem direnci:	İyi
Açık zaman:	8 dakika
Boyanabilirlik:	İyi
pH-değeri:	3
Basınç:	5-10 kg/cm ²
Katı madde yaklaşık.:	50 %
Basma süresi (+20°C):	15 dakika (gerginlik durumunda daha fazla)
Viskozite:	Sıvı
Viskozite yaklaşık.:	13000 mPa·s
Su geçirmezlik:	İyi
Beyaz nokta:	3 °C

SAKLAMA KOŞULLARI

Raf ömrü: En azından 36 üretimden aylar sonra.
+10°C ile +20°C arasında kuru bir yerde düzgün bir şekilde kapatılmış ambalajda saklayın.
Açıldıktan sonra sınırlı raf ömrü.

Tavsiyelerimiz kapsamlı araştırmalara ve pratik deneyimlere dayanmaktadır. Bununla birlikte, çok çeşitli malzemeler ve ürünlerimizin uygulandığı koşullar göz önüne alındığında, elde edilen sonuçlar ve/veya ürünün kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasar için sorumluluk kabul etmiyoruz. Bununla birlikte, Servis Departmanımız ihtiyaç duyduğunuz her türlü tavsiye için her zaman hizmetinizdedir.