



POLY MAX® HIGH TACK

ÇOK YÜKSEK İLK YAPIŞMA GÜCÜNE SAHİP, SOLVENT İÇERMEYEN MONTAJ YAPIŞTIRICISI.



ÜRÜN AÇIKLAMASI

SMP-Polimer bazlı, çok yüksek ilk yapışma gücüne sahip solvent içermeyen montaj yapıştırıcısı. Ağır yükler için mükemmel.

UYGULAMA ALANI

Ahşap, alçı, (doğal) taş, (gaz) beton, metal, sert köpük ve çeşitli plastikler gibi hemen hemen tüm yüzeylerde birçok inşaat malzemesinin yapıştırılması ve sabitlenmesi için uygundur. Paneller, tavan elemanları, çatı kenarları, kaplama ve yalıtım malzemeleri, aynalar, ahşap iskelet, süpürgelikler ve latalar gibi iç ve dış uygulamalar için uygundur. Duvar ve iç yapı, ev, yardımcı yapı ve gövde inşaatı dahil tüm profesyonel uygulamalar için.

PE, PP, PTFE, saf alçı ve bitüm için uygun değildir. Plastik yapıştırırken her zaman önce bir yapışma testi yapın. Plastiklere yapışma, sentetik türüne ve plastik kalitesine bağlı olarak değişebilir.

ÖZELLİKLER

- Çok yüksek ilk yapışma gücü
- Sürekli elastik
- Çok iyi dolgu kapasitesi
- Sarkma yapmaz
- Çekme yapmaz, %100 yapıştırıcı
- Solvent içermez
- Leke yapmaz
- Her hava koşuluna dayanıklı
- -40°C ile +100°C arasındaki sıcaklıklara dayanıklı
- Boyanabilir
- Kurlenme yaklaşık 2 mm/24 saat

SERTİFİKALAR & STANDARTLAR

Sertifikalar	
	KOMO: Montaj yapıştırıcısı. BRL 3107'ye dayalı 32992 sertifikası.
	EMICODE: Kapalı alanlarda inşaat ürünleri için emisyon özelliklerinin sınıflandırma sistemi (GEV). EC-2 (Düşük emisyon)

HAZIRLIK

Çalışma Koşulları: Ortam sıcaklığı, yapıştırıcı ve yapıştırılacak malzemeler en az +5°C olmalıdır.

Yüzey Gereksinimleri: Yüzeyler temiz, tozsuz ve yağsız olmalıdır. Yüzey sağlam olmalıdır. Yüzey hafif nemli olabilir. Astar kullanımı gerekli değildir.

Araçlar: Kartuş tabancası ve lastik çekici.

UYGULAMA

Kapsam: Bir kartuş ile yaklaşık 5-6 metre uygulama yapılabilir (kalınlığa bağlı).

Kullanım talimatları:

Kullanımdan önce kartuşu ucunu keserek açın. Ardından boruyu sabitleyin ve boru ucunu kesin (açıklık en az Ø 5 mm).

Sadece sağlanan özel kartuş ucu ile uygulayın.

Kartuş başlığını kesin ve boruyu monte edin. Malzemenin ağırlığına bağlı olarak, yapıştırıcıyı dik şeritler veya 10 ile 40 cm aralıklarla noktalar halinde eşit şekilde uygulayın. Her zaman köşelere ve kenarlara yapıştırıcı uygulayın. Malzemelerin karşılıklı hareketi (cephe panelleri) 3 mm'lik bir yapıştırıcı kalınlığı ile karşılanabilir (ara bloklar veya çift taraflı bant kullanın). Malzemeleri itme hareketi ile birleştirin ve sıkıca bastırın veya vurun. Düzeltme hala mümkündür. Kullanımdan hemen sonra kartuşu düzgün bir şekilde kapatın.

Lekeler/kalıntılar: Yapıştırıcı kalıntılarını hemen sentetik tiner ile çıkarın. Kuru yapıştırıcı kalıntıları yalnızca mekanik olarak çıkarılabilir.

Dikkat edilmesi gereken noktalar: Aşağıdaki kuruma süreleri en az bir gözenekli malzemenin yapıştırılmasına ve yaklaşık 1 mm kalınlığında bir yapıştırıcı tabakasına dayanmaktadır. Eğer iki gözeneksiz malzeme yapıştırılıyorsa ve/veya yapıştırıcı tabakası daha kalınsa, kuruma süreleri önemli ölçüde daha uzun olabilir. UV ışınları ile kalıcı doğrudan temastan kaçının (örneğin, dış mekan sızdırmazlık uygulamaları).

Tavsiyelerimiz kapsamlı araştırmalara ve pratik deneyimlere dayanmaktadır. Bununla birlikte, çok çeşitli malzemeler ve ürünlerimizin uygulandığı koşullar göz önüne alındığında, elde edilen sonuçlar ve/veya ürünün kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasar için sorumluluk kabul etmiyoruz. Bununla birlikte, Servis Departmanımız ihtiyaç duyduğunuz her türlü tavsiye için her zaman hizmetinizdedir.



POLY MAX® HIGH TACK

ÇOK YÜKSEK İLK YAPIŞMA GÜCÜNE SAHİP, SOLVENT İÇERMEYEN MONTAJ YAPIŞTIRICISI.

TEKNİK ÖZELLİKLER

100 modül:	1.5 MPa
Kimyasal baz:	SMP Polimer
Kimyasallara karşı direnç:	İyi
Renk:	Beyaz
Tedavi oranı:	1.5 mm/24h
Yoğunluk yaklaşık.:	1.5 g/cm³
Esneklik:	İyi
Kopma uzaması:	350 %
Dolum kapasitesi:	Çok iyi
Nihai bağ mukavemeti:	300 N/cm²
Sonrasında nihai bağ mukavemeti:	48 saat. Bu süre malzeme, sıcaklık ve nem gibi koşullara bağlı olarak değişebilir.
Sertlik (Shore A):	60
İlk Yapıştırma Sonrası:	24 saat. Bu süre malzeme, sıcaklık ve nem gibi koşullara bağlı olarak değişebilir.
Minimum sıcaklık direnci:	-40 °C
Maksimum sıcaklık direnci:	100 °C
Küf direnci:	İyi
Nem direnci:	Çok iyi
Boyanabilirlik:	İyi
Kesme mukavemeti:	300 N/cm²
Deri değiştirme süresi:	15-30 dakika
Katı madde yaklaşık.:	100 %
Solvent içermez:	Evet
Çekme mukavemeti (N/cm²):	240 N/cm²
UV dayanımı:	İyi
Viskozite:	Pasty
Su geçirmezlik:	İyi

SAKLAMA KOŞULLARI

Raf ömrü: En azından 18 üretimden aylar sonra.
+5°C ile +25°C arasında kapalı ambalajda kuru olarak saklayın.
Açıldıktan sonra sınırlı raf ömrü.

Tavsiyelerimiz kapsamlı araştırmalara ve pratik deneyimlere dayanmaktadır. Bununla birlikte, çok çeşitli malzemeler ve ürünlerimizin uygulandığı koşullar göz önüne alındığında, elde edilen sonuçlar ve/veya ürünün kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasar için sorumluluk kabul etmiyoruz. Bununla birlikte, Servis Departmanımız ihtiyaç duyduğunuz her türlü tavsiye için her zaman hizmetinizdedir.