



SKIMMER REPAIR - GAMME PISCINE

SOLUTION DE RÉPARATION RAPIDE POUR SKIMMER.



DESCRIPTION DU PRODUIT

Kit complet de réparation des skimmers, permettant de réparer les fissures sans travaux de maçonnerie ni interventions structurelles. Résistant aux traitements de l'eau de piscine (par exemple : chlore, sel et ozone). Renforce les composants endommagés en ABS. Utilisé en combinaison avec le tissu de renfort fourni, il permet de réparer des fissures jusqu'à 2 cm de largeur.

DOMAINE D'APPLICATION

Convient pour les skimmers, les bondes de fond, les buses de refoulement ainsi que pour d'autres composants en plastique ABS.

PROPRIÉTÉS

- Kit complet comprenant : un pot de 125 ml avec pinceau applicateur et un tissu de renfort de 10 cm x 20 cm.
- Formule rapide et sans THF (tétrahydrofurane) : pour une réparation sûre et rapide.
- Ne coule pas grâce à sa formule gel : conserve sa forme sur les surfaces verticales, ce qui la rend idéale pour la réparation des fissures du corps du skimmer.
- Capacité de remplissage des jeux et cavités : formule spécialement développée pour combler les vides et les espaces dans les assemblages, assurant une adhérence solide même sur des surfaces irrégulières.
- Résistant aux traitements à base de chlore, de sel et d'ozone.

PRÉPARATION

Conditions de mise en œuvre: Ne pas utiliser à des températures inférieures à +5°C.

Outillage: Ciseaux, papier abrasif.

MISE EN OEUVRE

Mode d'emploi:

1. Abaisser le niveau d'eau de la piscine en dessous du skimmer afin que la zone endommagée soit parfaitement sèche. 2. Retirer les débris, les salissures et les traces de graisse de la zone à réparer. 3. Poncer légèrement la surface autour de la fissure à l'aide d'un papier abrasif fin afin d'améliorer l'adhérence. 4. Nettoyer de nouveau à l'aide du Griffon Clean & Prime et d'un chiffon de nettoyage. 5. Appliquer le Skimmer Repair tout autour et à l'intérieur de la fissure. Remarque : laisser le produit pénétrer complètement dans la fissure et sécher pendant environ 10 minutes. Répéter l'opération en appliquant plusieurs couches épaisses de produit sur la fissure (en laissant sécher entre chaque application). Utiliser le tissu de renfort pour ponter les fissures de plus de 5 mm. Refermer l'emballage immédiatement après utilisation.

Taches/résidus: Eliminer les tâches de colle à l'aide du Griffon Clean & Prime et du chiffon de nettoyage Griffon Cleaner Cloth.

Points d'attention: Laisser sécher le produit pendant 24 heures afin qu'il durcisse complètement avant de remettre la piscine en eau et de remettre le skimmer en service.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière première de base:	Solution de PVC dans un mélange de solvants
Résistance chimique:	La résistance chimique des jointures collées dépend de la largeur de l'interstice, du temps de séchage, de la pression, de la température, et du type et de la concentration du support. La jointure collée présente généralement la même résistance chimique que le matériau lui-même. Exceptions à cette règle : un nombre restreint de substances chimiques très agressives telles que les acides concentrés, les solutions caustiques et les oxydants forts.
Couleur:	Incolore
Densité env.:	0.89 g/cm ³
Résistance à la température:	40 °C
Résistance à la température, charge de pointe:	95 °C
Teneur en solides env.:	21 %
Viscosité:	Thixotropique
Viscosité env.:	1200 mPa.s

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des expériences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à votre entière disposition pour vous offrir des conseils.



SKIMMER REPAIR - GAMME PISCINE

SOLUTION DE RÉPARATION RAPIDE POUR SKIMMER.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Durée de conservation: Au moins 15 mois après la production.
À conserver dans son emballage d'origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et +25 °C. Date de durabilité minimale (MM/AA) : voir l'emballage. Après utilisation, refermer soigneusement l'emballage et le conserver dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel.
Conservation limitée après ouverture.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des expériences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à votre entière disposition pour vous offrir des conseils.