



HBS-200® LIQUID RUBBER

EVRENSEL, DAYANIKLI, SU VE HAVA GEÇİRMEZ VE KORUYUCU KAPLAMA.

HAZIRLIK

Çalışma Koşulları: Sadece +5°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda kullanılmalıdır.

Ön Yüzey İşlemi: Yüzeyler kuru, temiz ve toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Gözenekli veya korozyona uğramış/hasar görmüş yüzeylerde su bazlı akrilik astar kullanımı, HBS-200®'ün yapışmasını artırabilir ve kabarcık oluşumunu en aza indirebilir.

Araçlar: Fırça, rulo veya havasız püskürtme cihazı.

UYGULAMA

Kapsam: Su Yalıtımı: 2 mm kuru film kalınlığında ± 2.7 l/m.

Hava Yalıtımı: 0.7 mm kuru film kalınlığında ± 1 l/m²

Kullanım talimatları:

Kullanımdan önce, homojen bir renk elde edilinceye kadar elle karıştırın. Karıştırma için yüksek devirli bir elektrikli mikser kullanılması önerilmez. Birden fazla kat halinde uygulayın. Tercihen, önceki katın tamamen kurumasını bekleyin. Kuruma süresi, bağıl nem, sıcaklık ve yüzeye bağlıdır. Derz, çatlak ve yarık köprüleme uygulamaları için GRIFFON HBS-200® GeoTextile kullanılmalıdır. GRIFFON HBS-200® GeoTextile, hala ıslak olan HBS-200® Sıvı Kauçuk üzerine uygulanmalıdır. Daha sonra hemen ikinci bir HBS-200® Sıvı Kauçuk katıyla düzleştirin.

Lekeler/kalıntılar: Islak kalıntıları hemen su, GRIFFON Mendil veya GRIFFON EI Temizleyici ile çıkarın. Kurumuş kalıntılar yalnızca mekanik olarak çıkarılabilir.

Dikkat edilmesi gereken noktalar: Sadece +5°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda kullanılmalıdır. Yaklaşık 60 dakika sonra bir yüzey kabuğu oluşur, bu da 4 saat sonra (hafif) yağmura maruz kalabilir. 24 saat sonra tamamen su geçirmez olur. HBS-200® Sıvı Kauçuk / Kauçuk Tix ile birlikte bir ek yeri dolgu maddesi kullanılıyorsa, dolgu maddesinin renginin solmasını önlemek için GRIFFON S-200 gibi nötr bir silikon dolgu maddesi kullanmanızı özellikle öneririz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal baz:	Modifiye Bitüm
Kimyasallara karşı direnç:	Çok iyi
Renk:	Siyah
Kuruma/Kürlenme süresi yaklaşık.*:	48 saat
Esneklik:	Çok iyi
Maksimum uygulama sıcaklığı:	160 °C
Minimum sıcaklık direnci:	-20 °C
Nem direnci:	Çok iyi
Katı madde yaklaşık.:	60 %
UV dayanımı:	Çok iyi
Viskozite:	Kalın sıvı

* Kürlenme süresi a.o. yüzeye, kullanılan ürün miktarına, nem seviyesine ve ortam sıcaklığına bağlı olarak değişebilir.

SAKLAMA KOŞULLARI

Raf ömrü: En azından 24 üretimden aylar sonra.

Düzgün kapatılmış paketler, +5°C ile +25°C arasında kuru, serin, dona maruz kalmayacak bir yerde saklanmalıdır.

Açıldıktan sonra sınırlı raf ömrü.

Tavsiyelerimiz kapsamlı araştırmalara ve pratik deneyimlere dayanmaktadır. Bununla birlikte, çok çeşitli malzemeler ve ürünlerimizin uygulandığı koşullar göz önüne alındığında, elde edilen sonuçlar ve/veya ürünün kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasar için sorumluluk kabul etmiyoruz. Bununla birlikte, Servis Departmanımız ihtiyaç duyduğunuz her türlü tavsiye için her zaman hizmetinizdedir.