



SNELCEMENT

CEMENT VOOR REPARATIES AAN METSELWERK EN BETON



PRODUCTOMSCHRIJVING

Snel uithardend cement voor reparaties aan metselwerk en beton.

TOEPASSINGSGBIED

Geschikt voor reparaties aan metselwerk en beton. Toepasbaar voor o.a. stelwerkzaamheden, bevestigen van bouten, haken en schroeven, repareren van lekkages in metselwerk en beton.

EIGENSCHAPPEN

Erg snel

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Uitsluitend verwerken bij temperaturen tussen +5°C en +25°C.

Persoonlijke bescherming: Draag handschoenen en een veiligheidsbril.

Eisen oppervlakken: De ondergrond moet voldoende stevig, schoon en vetvrij zijn. Loszittende delen verwijderen.

Voorbehandeling oppervlakken: Droge ondergronden licht bevochtigen.

Gereedschap: Vlakspaan, troffel, plamuurmes.

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

Meng 3 delen Snelcement met 1 deel water tot een stevige homogene pasta. Pasta direct (binnen een minuut) verwerken met vlakspaan, troffel of plamuurmes. Na gebruik verpakking direct goed sluiten.

Vlekken/resten: Natte Snelcementresten direct met water verwijderen. Opgedroogde Snelcementresten zijn enkel mechanisch verwijderbaar.

Aandachtspunten: Bij lage temperaturen kan de uitharding versneld worden door gebruik te maken van lauw of warm water. Maak voor grotere reparaties een mengsel van GRIFFON Snelcement, water en fijn zand.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur:	Grijs
pH-waarde ca.:	12
Waterbestendigheid:	Zeer goed

OPSLAGCONDITIES

Houdbaarheid: Minimaal 12 maanden na productie.

Opslaan in goed gesloten verpakking op een droge plaats bij een temperatuur tussen +5°C en +25°C.

Aangebroke verpakking beperkt houdbaar.