



POLY MAX® SEALANT ALL JOINTS


ÜSTÜN KALITELİ, ÇOK FONKSİYONLU SIZDIRMAZLIK
MALZEMESİ, YENİLİKÇİ HİBRİT SMP POLİMER TEKNOLOJİSİ



- İşlenmesi ve düzeltilmesi kolay
- Hızlı kürleşme, sıhhi tesisat alanları 2 saat sonra kullanılabilir (=suya dayanıklı) ve hemen (hafif) yağmura dayanıklıdır.
- Yapışkan değil
- Solvent, izosiyanat ve silikon içermez
- (Deniz) suyu ve kimyasallara dayanıklı ve yaygın olarak kullanılan tüm deterjanlara karşı dayanıklıdır
- Sıcak ve nemli havalarda bile kabarcık oluşumu yoktur
- Asit içermez ve metallerle karşı aşındırıcı değildir
- Nötr kürlenme sistemi, neredeyse kokusuzdur

SERTİFİKALAR & STANDARTLAR

Sertifikalar



EMICODE: Kapalı alanlarda inşaat ürünleri için emisyon özelliklerinin sınıflandırma sistemi (GEV). EC-1 Plus (Çok düşük emisyon Plus)

Standartlar

EN 12114

Binaların ısı performans - Hava bina bileşenlerinin geçirgenliği ve yapı elemanları: tamamen hava geçirmez.

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Griffon Poly Max® Sızdırmazlık macunu tüm derzler, sıhhi tesisat, iç ve dış mekanlarda sızdırmazlık uygulamaları için üstün kaliteli, çok fonksiyonlu bir sızdırmazlık macunudur.

UYGULAMA ALANI

Sıhhi tesisat ve mutfak uygulamalarında (sentetik) duş kabini, yerle bir duşlar, banyo küvetleri, lavabolar, tuvaletler, mutfak tezgahı, fayans duvarları ve zeminler arasındaki derzler, boşluklar ve ek yerlerinin su geçirmez sızdırmazlığı için uygundur. Betondan, tuğladan, alçıpan, inşaat malzemeleri, seramik, cam, seramik ve emaye karolar, granit, (soğuk) ahşap, paslanmaz çelik ve birçok diğer metal ve sentetik malzeme gibi neredeyse tüm (hatta nemli) inşaat malzemelerine (astarsız) uygulanabilir. Ayrıca, yoğun hareket eden derzler ve genişleme derzlerinin, inşaatlardaki, duvarlardaki ve tavanlardaki ek yerleri ve çatlaklar için, kapı ve pencere çerçeveleri, pencere kenarları, süpürgelikler ve merdivenler boyunca bağlantı derzlerinin sızdırmazlığı için de uygundur.

Bitüm, polietilen (PE), polipropilen (PP), PTFE, bakır bazlı metaller (bronz, piring) için uygun değildir ve cam uygulamaları ve akvaryumlar için uygun değildir.

ÖZELLİKLER

- Kalıcı elastik
- Küf oluşumuna dayanıklı
- Küçülmez
- Çoğu su bazlı boya sistemleri ile boyanabilir
- Birçok (hatta nemli) yüzeyde çok iyi yapışma sağlar
- Mükemmel hava ve UV dayanıklılığı sayesinde dış mekanlarda kullanılabilir

HAZIRLIK

Çalışma Koşulları: Uygulama sıcaklığı: +5°C ile +40°C. Kartuş ve yüzey için optimum işleme sıcaklığı 15°C ile 25°C arasındadır.

Yüzey Gereksinimleri: Yüzeyler temiz, toz, pas ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Yüzey sağlam olmalıdır. Yüzey hafif nemli olabilir. Astar kullanımı gerekli değildir.

Ön Yüzey İşlemi: Gerekirse, derzi köpük arka dolgu çubuğu veya PE filmi ile üç taraflı yapışmadan koruyun.

Araçlar: Griffon Profesyonel Kartuş Tabancası, Griffon Multitool, Griffon Silicon Finisher, Griffon Wipes.

Tavsiyelerimiz kapsamlı araştırmalara ve pratik deneyimlere dayanmaktadır. Bununla birlikte, çok çeşitli malzemeler ve ürünlerimizin uygulandığı koşullar göz önüne alındığında, elde edilen sonuçlar ve/veya ürünün kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasar için sorumluluk kabul etmiyoruz. Bununla birlikte, Servis Departmanımız ihtiyaç duyduğunuz her türlü tavsiye için her zaman hizmetinizdedir.



POLY MAX® SEALANT ALL JOINTS

ÜSTÜN KALITELİ, ÇOK FONKSİYONLU SIZDIRMAZLIK
MALZEMESİ, YENİLİKÇİ HİBRİT SMP POLİMER TEKNOLOJİSİ

UYGULAMA

Kapsam: Yaklaşık 15 metre x 5 mm derz için uygundur.

Kullanım talimatları:

- Yüzey temiz, toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Kartuşu Griffon Multitool veya keskin bir maket bıçağı ile dişli kısmına kadar kesin. Kartuş borusunu takın. Uç kısmını istenilen çapta kesin (= derz genişliği) (derz ek yerleri için en az 5 mm Ø). Kartuşu silikon tabancasına yerleştirin ve ürünü derz, çatlak veya delik içine eşit şekilde enjekte edin. Ürünün derz içinde uygulandığından emin olmak için ucu derze sıkı tutun. Derz üzerine silikon tamamlayıcı sprey püskürtün. Macun kaşığıyla nemlendirin ve ürünü 10 - 15 dakika içinde düzeltin. Ürünün tamamen kürlenmesine izin verin. Yaklaşık 15 dakika sonra, yüzeyde bir film tabakası oluşacaktır.

- Hava geçirmez yapılar: Büyük boşluklar, derzler veya ek yerleri (örneğin, bölme duvarlarında) için önce uygun köpük dolgu kullanın: Griffon HBS-200® Flex Foam. Derz içine ürünü enjekte edin ve derz boyunca eşit şekilde (düz) bir fırça ile en az 1 mm kalınlığında ve derzin her iki tarafında en az 3 cm genişliğinde kesintisiz bir film haline getirin. Kalınlık, bir katman kalınlığı ölçer ile (ıslak) olarak ölçülmelidir.

Lekeler/kalıntılar: Atık ürün kalıntılarını hemen ıslak bir bez veya Griffon Wipes ile çıkarın, kürlenmiş macun kalıntılarını mekanik olarak veya Griffon Silicon Remover ile çıkarın.

Tavsiye:

- Minimum derz genişliğinin 5 mm ve maksimum 25 mm olmasını sağlayın. Derz derinliği, derz genişliğine bağlıdır. Derz derinliği her zaman derz genişliği ile doğru orantıda olmalıdır.
- Derz - Derinlik hesaplama: derzler < 9mm : Derz Derinliği = Derz Genişliği
- Derz - Derinlik hesaplama derzler > 9mm : Derz Derinliği = (Derz Genişliği / 3) + 6mm
- Griffon Poly Max® Sealant, nem ile kürlenir. Bu nedenle, kürlenme sırasında nem ile temas kesinlikle gereklidir.

Dikkat edilmesi gereken noktalar:

- Duş 2 saat sonra kullanılabilir (suya dayanıklı derz). Dikkat: duş kabinini veya banyo küvetini hemen tam olarak yüklemeyin!
- Yapıştırma uygulamaları için, Griffon Poly Max® Pro Power veya Griffon Poly Max® Fix & Seal kullanın.
- Tüm akrilik ve çoğu alkid boyalarla boyanabilir. İpucu: Boyaların geniş çeşitliliği göz önüne alındığında, her zaman sızdırmazlık malzemesi üzerindeki boya uyumluluğunu önceden kontrol edin. En iyi sonuçlar için 2 saat sonra boyama önerilir.
- Alkid boyaların kürleşme süresinin daha uzun sürebileceğini dikkate alın.
- UV ışınlarının yokluğu, ürünün renk değişimine neden olabilir. Olası renk değişimi, ürünün teknik özelliklerini etkilemez.
- Yapıştırılacak katmanların çeşitliliği (örneğin, metaller, plastikler vb.) nedeniyle, şüphe durumunda bir malzeme uyumluluğu ve yapışma testi yapılması önerilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

100 modül:	0.6 MPa
Kimyasal baz:	SMP Polimer
Kimyasallara karşı direnç:	Çok iyi
Tedavi oranı:	2.5 mm/24h
Yoğunluk yaklaşık.:	1.43 g/cm³
Esneklik:	Çok iyi
Kopma uzaması:	300 %
Dolum kapasitesi:	Çok iyi
Sertlik (Shore A):	38
Minimum sıcaklık direnci:	-40 °C
Maksimum sıcaklık direnci:	100 °C
Küf direnci:	Çok iyi
Sonrasında aşırı boyanabilir:	2 saat
Deri değiştirme süresi:	10-15 dakika
Çekme mukavemeti (N/cm²):	150 N/cm²
RAL Renk Kodu:	RAL 9016'ya yakın

SAKLAMA KOŞULLARI

Kapalı kartuşu kuru (5 - 25°C arasında) bir yerde saklayın. Raf Ömrü: 18 ay (üretim tarihinden itibaren). Açıldıktan sonra sınırlı raf ömrü.

Tavsiyelerimiz kapsamlı araştırmalara ve pratik deneyimlere dayanmaktadır. Bununla birlikte, çok çeşitli malzemeler ve ürünlerimizin uygulandığı koşullar göz önüne alındığında, elde edilen sonuçlar ve/veya ürünün kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasar için sorumluluk kabul etmiyoruz. Bununla birlikte, Servis Departmanımız ihtiyaç duyduğunuz her türlü tavsiye için her zaman hizmetinizdedir.