WDF-05

SON DERECE HIZLI, TIKSOTROPIK, MAVI PVC YAPIŞTIRICI

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Son derece hızlı, tiksotropik, mavi PVC yapıştırıcı

UYGULAMA ALANI

Boru, soket ve bağlantı parçalarını basınç ve drenaj sistemlerinde sızdırmaz ve boşluk doldurucu bağlantılar için birleştirmek için uygundur. Özellikle esnek hortumlar ve yüzme havuzları ve jakuziler gibi ıslak koşullardaki uygulamalar için son derece uygundur. Hızlı ve kolay uygulama için özel boru fırçası ile. Çaplar ≤ 160 mm için uygundur. Maks. 16 bar (PN 16). Maksimum toleranslar 0.8 mm çap açıklığı / 0.2 mm sıkı geçme. Esnek hortumlar için 0.3 mm çap açıklığı. Örneğin EN 1329, 1452, 1453, 1455 ve ISO 15493 (PVC) standartlarına uygun boru sistemleri için uygundur.

ÖZELLIKLER

· Çok hızlı
· Tiksotropik
· Boşluk doldurma

SERTIFIKALAR & STANDARTLAR

Sertifikalar	
CE	Su taşıma/bertaraf etme/depolama tesisatlarında basınçsız termoplastik boru sistemleri için yapıştırıcı (EN 14680).
CE	Suyun taşınması/bertarafı/depolanması için tesisatlarda basınç altındaki sıvılar için termoplastik boru sistemleri için yapıştırıcı (EN 14814).
kiwa	KIWA: PVC ve PVC/CPE su boru sistemlerindeki bağlantılar için yapıştırıcılar. İçme suyu için onaylanmıştır. BRL K525'e dayalı K5067 Sertifikası.
KOMO®	KOMO: Plastik olmayan PVC iç kanalizasyon sistemlerindeki bağlantılar için yapıştırıcılar. BRL 5221'e dayalı K4395 Sertifikası.
QB	CSTB: PVC boru sistemlerindeki bağlantılar için yapıştırıcılar. Sertifika 13-AD06 (EN 14814).
ACS	ACS: ACS'nin (Attestation de Conformité Sanitaire) pozitif listelerine uygundur. Sertifika Eurofins 21 CLP NY 021.
bsi	Kitemark: Basınçlı ve basınçsız termoplastik boru sistemleri için solvent çimento. Lisans KM 87235 (BS 4346/3).
WRAS APPROVED MATERIAL	WRAS: İçme suyu için onaylıdır. WRAS sertifikası (BS 6920).
UKCA	Su taşıma/bertaraf etme/depolama tesisatlarında basınçsız termoplastik boru sistemleri için yapıştırıcı (EN 14680).
UKCA	Suyun taşınması/bertarafı/depolanması için tesisatlarda basınç altındaki sıvılar için termoplastik boru sistemleri için yapıştırıcı (EN 14814).
kiwa UNI IT-DT-Ki0410	KIWA-UNI: Basınç altındaki sıvılar ve içme suyu için termoplastik boru sistemleri için yapıştırıcı. UNI EN 14814 ve D.M.174'e dayalı KIP-097532 sertifikası.

Tavsiyelerimiz kapsamlı araştırmalara ve pratik deneyimlere dayanmaktadır. Bununla birlikte, çok çeşitli malzemeler ve ürünlerimizin uygulandığı koşullar göz önüne alındığında, elde edilen sonuçlar ve/veya ürünün kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasar için sorumluluk kabul etmiyoruz. Bununla birlikte, Servis Departmanımız ihtiyaç duyduğunuz her türlü tavsiye için her zaman hizmetinizdedir.

WDF-05

SON DERECE HIZLI, TIKSOTROPIK, MAVI PVC YAPIŞTIRICI

Sertifikalar	
AENOR	AENOR: Suministro de agua için PVC-U borular için yapıştırıcı. Sertifika No 001/007271 (EN14814).

Standartlar	
EN 14680	EN 14680: Avrupa standardı 14680 gerekliliklerini karşılar: Basınçsız termoplastik boru sistemleri için yapıştırıcı.
EN 14814	EN 14814: Avrupa standardı 14814 gerekliliklerini karşılar: Basınç altındaki akışkanlar için termoplastik boru sistemleri için yapıştırıcı.

HAZIRLIK

Çalışma Koşulları: +5°C'nin altındaki sıcaklıklarda kullanmayın.

UYGULAMA

Kapsam: 1 L başına bağlantı sayısı göstergesi:

Ø	32	40	50	63	75	90	110	125	160	200	250
#	650	290	160	100	90	70	40	30	20	12	8

Kullanım talimatları:
Boruları düzgünce şeklinde kesin, kenarları pahlayın ve çapakları temizleyin.Yüzeyleri Griffon Temizleyici ve Temizleme Bezi ile temizleyin. Her iki yüzeye (boru kalın, soket ince) hızlı ve eşit şekilde yapıştırıcı uygulayın (4-6x). Bağlantıyı hemen monte edin. Artık yapışkanı temizleyin. İlk 10 dakika boyunca bağlantıya mekanik yük bindirmeyin. Kullanımdan hemen sonra ambalajı kapatın.
Lekeler/kalıntılar: Yapıştırıcı lekelerini Griffon Temizleyici ve Temizleme Bezi ile çıkarın.
Dikkat edilmesi gereken noktalar: Fırça boyutu ambalaj hacmine göre değişir. Yapıştırılacak çapa uygun bir ambalaj (fırça) kullanın.

16 - 63 mm	40 - 160 mm
250 ml	500 ml

TEKNIK ÖZELLIKLER

Kimyasal baz:	PVC'nin bir çözücü karışımı içinde çözeltisi
Kimyasallara karşı direnç:	Yapışkan bağlantıların kimyasal direnci, boşluk genişliğine, kuruma süresine, basınca, sıcaklığa, ortamın türüne ve konsantrasyonuna bağlıdır. Yapışkan bağlantı genellikle malzemenin kendisiyle aynı kimyasal dirence sahiptir. Bunun istisnaları, konsantre inorganik asitler, kostik çözeltiler ve güçlü oksidanlar gibi az sayıda çok agresif kimyasallardır.
Renk:	Mavi (şeffaf)
Yoğunluk yaklaşık.:	0.93 g/cm³
Sıcaklık direnci:	60 °C
Sıcaklık direnci, pik yük:	95 °C
Katı madde yaklaşık.:	17 %
Viskozite:	Tiksotropik
Viskozite yaklaşık.:	675 mPa·s

Ø	16 – 50 mm			63 – 110 mm			125 – 160 mm		
℃	5 BAR	10 BAR	16 BAR	5 BAR	10 BAR	16 BAR	5 BAR	10 BAR	16 B AR
5℃ - 15℃	30 min	1 hour	4 hours	1 hour	2 hours	8 hours	4 hours	16 hours	32 hours
>15℃	15 min	30 min	2 hours	30 min	1 hour	4 hours	2 hours	8 hours	16 hours
Flexible tubes 24 hours / ABS (max 5 bar) double setting times									

* Kürlenme süresi a.o. yüzeye, kullanılan ürün miktarına, nem seviyesine ve ortam sıcaklığına bağlı olarak değişebilir.

SAKLAMA KOŞULLARI

Raf ömrü: En azından 24 üretimden aylar sonra.
+5°C ile +25°C arasında açılmamış ambalajda saklayın. Son Kullanma Tarihi (AA/YY): ambalajda bakınız. Kullanımdan sonra ambalajı düzgünce kapatın ve kuru, serin ve donmayan bir yerde saklayın.
Açıldıktan sonra sınırlı raf ömrü.

Tavsiyelerimiz kapsamlı araştırmalara ve pratik deneyimlere dayanmaktadır. Bununla birlikte, çok çeşitli malzemeler ve ürünlerimizin uygulandığı koşullar göz önüne alındığında, elde edilen sonuçlar ve/veya ürünün kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasar için sorumluluk kabul etmiyoruz. Bununla birlikte, Servis Departmanımız ihtiyaç duyduğunuz her türlü tavsiye için her zaman hizmetinizdedir.